

SCHEDA DATI PRODOTTO

Sikacryl® Texture

SIGILLANTE EFFETTO INTONACO PER L'IMPIEGO IN AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Sikacryl® Texture è un sigillante acrilico a effetto intonaco, pronto per l'uso, a emissioni contenute, per giunti di collegamento e fessure soggetti a basso movimento.

IMPIEGHI

- Sigillatura di giunti di collegamento non soggetti a immersione permanente, su facciate con superficie intonacata.
- Riempimento di fessure e buchi di pareti e soffitti

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Buona lavorabilità
- Privo di solventi
- Sovraverniciabile
- Buona aderenza su molteplici substrati
- Per ambienti interni ed esterni
- Buona resistenza agli UV
- Resistente agli agenti atmosferici

CERTIFICAZIONI / NORMATIVE

Marchatura CE conforme ai requisiti della norma EN 15651-1:2012 F-EXT-INT da parte dell'ente notificatore certificato 0074

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Dispersione acrilica
Imballaggio	Cartucce da 300 ml in scatole da 12 pz. (su bancali da 100 x 12 cartucce)
Colore	Bianco
Durata di conservazione	24 mesi dalla data di produzione
Condizioni di immagazzinamento	Stoccare a temperature comprese tra +5 °C e +25 °C. Conservare all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti. Teme il gelo.
Densità	~ 1.80 kg/l

INFORMAZIONI TECNICHE

Durezza Shore A	~ 25	(28 giorni)	(ISO 868)
Capacità di movimento	± 10 %		(ISO 11600)
Temperatura di servizio	Min. -25 °C, max. +80 °C	(Asciutto)	
Progettazione dei giunti	La larghezza del giunto deve essere dimensionata tenendo in considerazione la capacità di movimento del sigillante. La larghezza minima dei giunti è di 10 mm per i giunti di dilatazione, e di 7 mm per i giunti di collegamento (giunti triangolari). Utilizzare uno specifico fondo giunto in polietilene espanso (tipo Etha-		

foam) al fine di evitare l'adesione alla terza parete.

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Resa	Giunto di collegamento/lato [mm] 7	Lunghezza giunto [m] per 300 ml ~ 12
Tixotropia	Ottima	
Temperatura ambiente	Min. +5 °C, max. +30 °C	
Temperatura del substrato / supporto	Min. +5 °C, max. +30 °C, almeno 3 °C sopra il punto di rugiada	
Contenuto di umidità del substrato / supporto	Asciutto	
Indice di indurimento	~ 2 mm/24 ore	(a seconda delle condizioni climatiche)
Tempo di formazione della pellicola	~ 20 Minuti	(a seconda delle condizioni climatiche)

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO / SUPPORTO

Pulito, asciutto, privo di grasso, olio, polvere e parti friabili. Rimuovere accuratamente i vecchi rivestimenti, il lattime di cemento e le parti non perfettamente aderenti.

Generalmente non necessita di primer.

Sulle superfici porose o fortemente assorbenti, è possibile migliorare sensibilmente l'adesione inumidendo leggermente le superfici da incollare. In situazioni critiche applicare a pennello il prodotto diluito in ragione di: 3 parti di Sikacryl® Texture e 1 parte di acqua.

Su materiali sintetici e superfici laccate verificare la compatibilità e l'adesione.

METODO / ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE

Sikacryl® Texture è fornito pronto per l'uso. Procedere alla pulizia e alla preparazione del sottofondo, inserire la cartuccia in una pistola a mano o ad aria compressa ed estrarre Sikacryl® Texture nel giunto. Lisciare con una spatola umida entro 20 minuti. In caso di utilizzo di nastro adesivo, rimuovere quest'ultimo mentre il sigillante è ancora fresco.

Il sigillante fresco non ancora indurito può essere rimosso con un panno umido.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire immediatamente tutti gli attrezzi con acqua. Il materiale indurito può essere asportato solo meccanicamente

LIMITAZIONI

- Sikacryl® Texture può essere verniciato. Prima dell'uso verificare sempre la compatibilità della vernice, ad es. secondo la norma DIN 52452-4.
- L'esposizione a sostanze chimiche, alte temperature e/o raggi UV può generare variazioni cromatiche del prodotto (soprattutto per le tonalità chiare). Tali variazioni di colore sono comunque di natura puramente estetica e non pregiudicano in nessun caso le prestazioni o la durabilità del prodotto.
- Si raccomanda di evitare la messa in opera in caso di forti oscillazioni di temperatura. Durante l'essiccazione evitare movimenti nel sigillante.
- Sikacryl® Texture non è adatto in caso di giunti permanentemente o spesso esposti all'acqua, giunti di sanitari, giunti a pavimento, sigillature su acciaio lucido, pietra naturale e vetro.
- Non utilizzare Sikacryl® Texture su substrati bituminosi, caucciù naturale, caucciù EPDM e materiali che possono causare il trasudamento di oli, plasticizzanti o solventi, i quali intaccherebbero il prodotto (effettuare delle prove preliminari).
- Non utilizzare Sikacryl® Texture su PE, PP, TEFLON e taluni materiali sintetici contenenti plasticizzanti (effettuare delle prove preliminari).

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, l'utente deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto
Sikacryl® Texture
Ottobre 2019, Version 02.01
02051404000000029

SikacrylTexture-it-IT-(10-2019)-2-1.pdf

