

SCHEDA DATI PRODOTTO

Sikaplan® U-15

Manto sintetico per l'impermeabilizzazione di coperture zavorrate e a vista fissate meccanicamente



DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Sikaplan® U-15 è un manto sintetico (sp. 1.5 mm), flessibile, multistrato, per l'impermeabilizzazione di coperture, a base di polivinilcloruro (PVC) di elevata qualità, avente armatura composita in velo vetro e poliestere, conforme alla norma di prodotto EN 13956. Manto sintetico saldabile ad aria calda, idoneo per esposizione diretta agli agenti atmosferici e per l'utilizzo in tutte le condizioni climatiche.

IMPIEGHI

Manto impermeabile flessibile per impermeabilizzazione di coperture a vista:

- Posa a secco e fissaggio meccanico.

Manto impermeabile flessibile per impermeabilizzazione di coperture zavorrate (es. ghiaia, quadrotti, giardino pensile intensivo ed estensivo, terrazze pedonabili):

- Coperture zavorrate
- Coperture a giardino pensile
- Coperture pedonabili

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Resistente all'esposizione diretta ai raggi UV
- Elevata stabilità dimensionale grazie all'armatura in velo vetro
- Resistenza a esposizione diretta a vento
- Elevata permeabilità al vapore acqueo
- Resistente a tutte le comuni sollecitazioni ambientali
- Resistente alle sollecitazioni meccaniche
- Resistente ai microorganismi
- Resistente alla penetrazione delle radici
- Saldatura ad aria calda senza fiamme libere
- Specificatamente formulato per coperture zavorrate ghiaia, giardini pensili, pedonali e carrabili.
- Riciclabile

SOSTENIBILITÀ

- Conforme LEED v4 MRc 2 (Opzione 1): Dichiarazione e ottimizzazione dei prodotti da costruzione – Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD).
- Conforme LEED v4 MRc 3 (Opzione 2): Dichiarazione e ottimizzazione dei prodotti da costruzione - Provenienza delle materie prime.
- Conforme LEED v4 MRc 4 (Opzione 2): Dichiarazione e ottimizzazione dei prodotti da costruzione - Componenti.
- Conforme LEED v2009 MRc 4 (Opzione 2): Contenuto di riciclato.
- Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) disponibile.

CERTIFICAZIONI / NORMATIVE

- Manto sintetico per impermeabilizzazione di coperture conforme alla norma di prodotto EN 13956, certificato 1213-CPD-4125, e provvisto di marcatura CE.
- Reazione al fuoco secondo norma EN 13501-1, Euroclasse E.
- Resistenza al fuoco dall'esterno testata secondo norma ENV 1187 e classificata secondo norma EN 13501-5: $B_{ROOF}(t1)$.
- Resistenza alla penetrazione delle radici testata secondo la Procedura di Prova FLL- / EN 13948 - test in corso.
- Sistema di gestione per la qualità certificato secondo le norme EN ISO 9001/14001.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Imballaggio	Lunghezza rotolo:	20.00 m
	Larghezza rotolo:	2.00 m
	Peso rotolo:	72.00 kg
Aspetto / Colore	Superficie:	strutturata
	Colori:	
	Superficie superiore:	grigio chiaro (simile RAL 7047)
	Superficie inferiore:	grigio scuro
Durata di conservazione	5 anni se correttamente immagazzinato negli imballi originali sigillati e non danneggiati.	
Condizioni di immagazzinamento	I rotoli devono essere conservati a temperature comprese tra +5°C e +30°C, in posizione orizzontale su bancale e protetti dall'esposizione diretta ai raggi solari, dalla pioggia e dalla neve. Non accatastare i bancali dei rotoli durante il trasporto o l'immagazzinamento.	
Dichiarazione di prodotto	EN 13956	
Difetti visibili	Conforme	(EN 1850-2)
Lunghezza	20.00 m (- 0 % / + 5 %)	(EN 1848-2)
Larghezza	2.00 m (- 0.5 % / + 1 %)	(EN 1848-2)
Spessore effettivo	1.5 mm (- 5 % / + 10 %)	(EN 1849-2)
Rettilinearità	≤ 30 mm	(EN 1848-2)
Planarità	≤ 10 mm	(EN 1848-2)
Massa areica	1.8 kg/m ² (- 5 % / + 10 %)	(EN 1849-2)

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza all'urto	Supporto rigido	≥ 400 mm	(EN 12691)
	Supporto morbido	≥ 700 mm	
Resistenza alla grandine	Supporto rigido	≥ 18 m/s	(EN 13583)
	Supporto flessibile	≥ 30 m/s	
Resistenza al carico statico	Supporto morbido	≥ 20 kg	(EN 12730)
	Supporto rigido	≥ 20 kg	
Resistenza alla penetrazione delle radici	Nessuna Prestazione Determinata		(EN 13948)
Resistenza a trazione	Longitudinale	≥ 1000 N/50 mm	(EN 12311-2)
	Trasversale	≥ 900 N/50 mm	
Allungamento	Longitudinale	≥ 15 %	(EN 12311-2)
	Trasversale	≥ 15 %	
Stabilità dimensionale	Longitudinale	≤ 0.5 %	(EN 1107-2)
	Trasversale	≤ 0.5 %	
Resistenza alla lacerazione	Longitudinale	≥ 150 N	(EN 12310-2)
	Trasversale	≥ 150 N	
Resistenza al distacco delle giunzioni (saldature)	Nessuna rottura della giunzione		(EN 12316-2)

Resistenza al taglio delle giunzioni (saldature)	≥ 600 N/50 mm	(EN 12317-2)
Flessibilità a freddo	≤ -25 °C	(EN 495-5)
Esposizione al fuoco dall'esterno	B _{ROOF} (t1) < 20°	(EN 13501-5)
Reazione al fuoco	Euroclasse E	(EN ISO 11925-2, class. secondo EN 13501-1)
Esposizione agli agenti chimici liquidi, acqua inclusa	Su richiesta	(EN 1847)
Resistenza ai raggi UV	Conforme (> 5000 h / grado 0)	(EN 1297)
Trasmissione del vapore d'acqua	μ = 20.000	(EN 1931)
Tenuta all'acqua / Impermeabilità	Conforme	(EN 1928)

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Temperatura ambiente	-15 °C min. / +60 °C max.
Temperatura del substrato / supporto	-25 °C min. / +60 °C max.

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Struttura del sistema	Utilizzare i seguenti prodotti accessori: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sikaplan® D-18 manto omogeneo per dettagli ▪ Angoli stampati, prefabbricati e rivestimenti tubi prefabbricati ▪ Sika-Trocal® lamiera tipo S ▪ Sika-Trocal® Cleaner-2000 ▪ Sika-Trocal® Cleaner L-100 ▪ Sika-Trocal® C-733 (adesivo a contatto)
Compatibilità	Non idoneo al contatto diretto con materiali plastici, EPS, XPS, PUR, PIR, PF. Non resistente al catrame, bitume, olio e materiali contenenti solvente.

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

LIMITAZIONI

Geografiche / Climatiche

L'utilizzo del manto Sikaplan® U-15 è limitato in quelle zone geografiche dove la temperatura minima media mensile non scende al di sotto di -25 °C.

La temperatura ambiente massima permanente di esercizio non deve superare +50° C.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Deve essere assicurato un corretto ricambio d'aria quando si effettuano saldature in ambienti confinati.

REGOLAMENTO (EC) NR. 1907/2006 - REACH

Questo prodotto è un articolo come definito nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate dall'articolo in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. Non è necessaria una sche-

da di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 dello stesso regolamento per immettere il prodotto sul mercato, trasportarlo o utilizzarlo. Per un uso sicuro, seguire le istruzioni fornite nella presente scheda tecnica del prodotto.

In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) elencate nell'allegato XIV del regolamento REACH o su l'elenco dei candidati pubblicato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

QUALITA' DEL SUPPORTO / SUBSTRATO

Il supporto deve essere pulito, asciutto, omogeneo, esente da olio, grasso, polveri, eventuali residui affilati e materiale friabile od incoerente.

Sikaplan® U-15 non può essere applicato direttamente su supporti incompatibili; deve essere interposto uno strato di separazione adeguato per prevenire un invecchiamento accelerato. Evitare contatto diretto con bitume, catrame, grasso, olio, materiali contenenti solventi e materiali plastici tipo: polistirene sinterizzato (EPS), polistirene estruso (XPS), poliuretano (PUR), polisocianurato (PIR), o schiuma fenolica (PF) in quanto possono intaccare le proprietà del manto.

METODO / ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE

Procedura di installazione:

Secondo il manuale di applicazione dei sistemi Sikaplan®-U.

Metodo di fissaggio:

- Posato a secco e fissato meccanicamente. Il manto impermeabile sintetico è posato a secco e fissato meccanicamente in corrispondenza delle sovrapposizioni delle saldature o indipendentemente da queste. Effettuare un fissaggio meccanico perimetrale per un'adeguata resistenza al carico del vento.
- Posa a secco con zavorra. Il fissaggio meccanico perimetrale è necessario per tenere in posizione il manto impermeabile. Il manto impermeabile è posato a secco e zavorrato, secondo le specifiche sollecitazioni del vento. Il peso della zavorra deve essere sufficiente per contrastare il carico del vento. Se lo strato di zavorra fosse insufficiente a mantenere in posizione il manto, è possibile fissarlo meccanicamente in corrispondenza delle saldature dei sormonti o indipendentemente da queste.

Metodo di saldatura:

Le sovrapposizioni sono saldate con specifiche saldatrici elettriche ad aria calda, di tipo manuale con l'ausilio di un rullino di pressione, oppure automatiche con controllo e regolazione della temperatura dell'aria fino a +600°C.

Saldatrici raccomandate:

- LEISTER TRIAC PID per saldatura manuale
- LEISTER VARIMAT per saldatura automatica
- SARNAMATIC per saldatura automatica

I parametri di saldatura, come velocità, temperatura, flusso dell'aria, pressione ed altre funzionalità della saldatrice, devono essere stabiliti con prove in sito, prima di iniziare i lavori, e devono essere regolate in funzione del tipo di equipaggiamento e delle condizioni climatiche. La larghezza effettiva della sovrapposizione saldata deve essere minimo di 20 mm. Tutte le saldature devono essere verificate meccanicamente, una volta raffreddate, con un cacciavite con punta arrotondata, in modo da individuare eventuali imperfezioni. Ogni imperfezione deve essere corretta con saldatura ad aria calda.

APPLICAZIONE

I lavori di installazione devono essere eseguiti solo da imprese specializzate istruite e formate da:

Sika Contractors Roofing.

Alcuni materiali accessori, per esempio adesivi a contatto, pulitori, non possono essere utilizzati a temperature inferiori a +5 °C. Si prega di rispettare le corrispondenti Schede Dati Prodotto o etichette per le informazioni necessarie.

Per l'installazione a temperature ambiente inferiori a +5 °C, devono essere presi speciali accorgimenti per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
Italia (IT)
Tel: +39 045 854 6201
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto

Sikaplan® U-15
Gennaio 2026, Version 04.01
020905111000151101

SikaplanU-15-it-IT-(01-2026)-4-1.pdf

