

## SCHEDA DATI PRODOTTO

## SikaRep® Finish F

Rasatura cementizia a finitura liscia per interni ed esterni.

## DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Rasatura superficiale cementizia, monocomponente, per interni ed esterni, con finitura liscia di colore bianco o grigio per spessori fino a 4 mm.

## IMPIEGHI

- Finitura liscia di intonaci di fondo tradizionale o pre-miscelati a base calce e cemento nuovi o stagionati, sia all'interno che all'esterno;
- Rasatura di regolarizzazione superficiale di pareti e soffitti in calcestruzzo (es.: solai predalles);
- Rasatura di pannelli in cartongesso.

## CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Monocomponente
- Ottima lavorabilità
- Ottima capacità adesiva
- Finitura liscia

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Imballaggio	Imballi predosati da 20 kg
Aspetto / Colore	Polvere cementizia bianca o grigia
Durata di conservazione	12 mesi dalla data di produzione
Condizioni di immagazzinamento	Conservare negli imballi originali sigillati e in luoghi asciutti.
Densità	Densità apparente della polvere: ~ 1000 kg/m <sup>3</sup> Densità apparente dell'impasto: ~ 1730 kg/m <sup>3</sup> (EN 1015-6)
Dimensione massima dell'inerte	D <sub>max</sub> = 0,1 mm

## INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza a compressione	~ 6,5 MPa	a 28 giorni	(EN 1015-11)
---------------------------	-----------	-------------	--------------

## INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Rapporto di miscelazione	43 ± 1% di acqua
Consumo	~ 1,1 kg di prodotto per m <sup>2</sup> e per mm di spessore
Spessore strato	Spessore minimo: ≥ 1 mm Spessore massimo per mano: ≤ 2 mm
Temperatura ambiente	+ 5°C min. / + 35°C max.
Temperatura del substrato / supporto	+ 5°C min. / + 35°C max.
Tempo di lavorabilità	~ 2 ore (+20°C, 50% U.R.)

### VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

### LIMITAZIONI

- Non applicare direttamente su intonaci o pannelli in gesso. Su tali tipi di supporto applicare 6 ore prima della posa, il Sika® Primer 11 W+.
- Non applicare su supporti in metallo, pavimenti vinilici, legno o ceramica.
- Non applicare su strutture soggette ad umidità da risalita.
- Non applicare spessori superiori ai 4 mm.
- Non utilizzare del prodotto che sta indurendo, aggiungendo dell'acqua per ripristinarne la lavorabilità, ma fare un altro impasto.
- Non aggiungere niente al prodotto che non sia prescritto in questa scheda.

### ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli per una corretta e sicura manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente versione della Scheda di Sicurezza, contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza

### ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

#### QUALITA' DEL SUBSTRATO / SUPPORTO / PRETRATTAMENTO

La superficie da rasare deve essere libera da polvere e sporco. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere precedentemente rimosse.

#### MISCELAZIONE

SikaRep® Finish F si impasta con circa 8,6 lt circa di acqua pulita per sacco da 20 Kg (43 ±1%) sino all'ottenimento di un impasto omogeneo e privo di grumi. Si consiglia di usare un trapano a bassa velocità (ca. 500 giri/min) poiché una velocità molto elevata ne riduce le caratteristiche meccaniche. Dopo un'attesa di 5 minuti rigirare brevemente il prodotto e cominciate

l'applicazione.

#### APPLICAZIONE

Stendere il prodotto con una spatola di acciaio liscia (americana) avendo cura di schiacciare la malta sul sottofondo in modo da assicurarsi un perfetto contatto.

In giornate di sole o con fondi molto assorbenti, questi dovranno essere bagnati a rifiuto con acqua per evitare che il rasante bruci e non aderisca bene.

Applicare in due mani con un tempo di attesa tra la 1° e la 2° di circa 1 ora sino ad uno spessore massimo di 2 mm per mano. SikaRep® Finish F viene finito con spatola americana (lamato) e la superficie si presenterà liscia.

#### RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

#### NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su ri-

chiesta.

**Sika Italia S.p.A.**

Via G. Rossini, 22  
37060 Castel D'Azzano (VR)  
Italia (IT)  
Tel: +39 045 854 6201  
info@sika.it  
www.sika.it

**Scheda Dati Prodotto**

SikaRep® Finish F  
Gennaio 2026, Version 01.04  
021810101000000010

