

## SCHEDA DATI PRODOTTO

SikaCeram<sup>®</sup> Epoxy Remover

## PULITORE PER STUCCHI EPOSSIDICI

## DESCRIZIONE DI PRODOTTO

SikaCeram<sup>®</sup> Epoxy Remover è un prodotto a base acquosa che rimuove residui di stucco epossidico.

## IMPIEGHI

- Rimozione da ceramica e grès porcellanato di residui leggeri o anche consistenti di stucchi epossidici tipo SikaCeram<sup>®</sup> EpoxyGrout.
- Diluito, pulisce e sgrassa pavimenti molto sporchi in grès porcellanato, ceramica.

## CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Specifico per stucchi epossidici Sika
- Efficace anche dopo diversi giorni dall'applicazione dello stucco epossidico
- Facile da utilizzare

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO

<b>Base chimica</b>	Prodotto a base acqua. Contiene: EDTA e sali inferiore al 5%, sapone uguale o superiore al 5%, ma inferiore al 15%. Altri componenti: profumo.
<b>Imballaggio</b>	Flaconi da 2 kg o da 5 kg
<b>Colore</b>	Giallo paglierino
<b>Durata di conservazione</b>	24 mesi dalla data di produzione
<b>Condizioni di immagazzinamento</b>	Conservare negli imballi originali e ben sigillati a temperatura compresa tra +5°C e +30°C.
<b>Densità</b>	~ 1.01 kg/l
<b>Valore pH</b>	~ 11.3

## ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

### APPLICAZIONE

Il prodotto va usato puro o diluito con acqua a seconda dell'impiego.

*Rimozione di residui consistenti di stucco epossidico*  
Versare il prodotto puro, lasciare agire per 15-20 minuti, strofinare con feltro abrasivo e risciacquare. Se necessario è consigliabile usare una spatola metallica per rimuovere lo stucco dalla piastrella e successivamente usare il feltro.

*Rimozione di alonature di stucco epossidico o come decerante*

Diluire 1:5 con acqua, stendere e lasciare agire qualche minuto. Intervenire con feltro, spazzolone o monospazzola. Raccogliere con aspiraliquidi o straccio e risciacquare bene.

*Per smacchiare il grès porcellanato*

Versare puro sulla macchia e su tutta la piastrella. Lasciare agire per 15-20 minuti, strofinare con feltro abrasivo e risciacquare.

### LIMITAZIONI

- L'uso di SikaCeram® Epoxy Remover sugli stucchi epossidici va fatto non prima di 48 ore dalla stuccatura, 24 ore nel caso di temperatura ambiente  $\geq +20^{\circ}\text{C}$ .
- Non usare su marmi e pietre lucidate.
- Non usare su legno.
- Non usare su vasche in metacrilato.
- Prima di utilizzare SikaCeram® Epoxy Remover verificare sempre con una prova che non danneggi la superficie da pulire.

### VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

## RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

## ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

#### Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6  
20068 Peschiera Borromeo (MI)  
Phone: +39 02 54778 111  
Fax: +39 02 54778 119  
info@sika.it  
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto  
SikaCeram® Epoxy Remover  
Settembre 2019, Version 02.02  
020404200010000054

SikaCeramEpoxyRemover-it-IT-(09-2019)-2-2.pdf

**BUILDING TRUST**

