

SCHEMA DATI PRODOTTO

SikaEmaco® S 280 TIX

(formerly MEmaco S 280TIX)

Malta per muratura tixotropica a base di calce NHL 3.5, ad alta resistenza (M15) e traspirabilità per interventi di rinforzo su murature esistenti.

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

SikaEmaco® S 280 TIX è una malta da muratura composta da calce idraulica naturale NHL 3,5 e confezionata con aggregati silicei naturali aventi diametro massimo di 2 mm. Classificata come malta da muratura di tipo M15, garantisce una resistenza a compressione > 15 MPa (UNI EN 998 – 1/2). SikaEmaco® S 280 TIX è applicabile sia a spruzzo con intonacatrici a ciclo continuo, sia a mano, anche in sopratesta oppure per collaggio.

IMPIEGHI

SikaEmaco® S 280 TIX, grazie alla sua elevata resistenza meccanica, è ideale per il consolidamento e ripristino di strutture in muratura in molte situazioni quali ad esempio:

- sistemi FRMC (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) in accoppiamento con reti in vetro (SikaWrap® NET 240 GF) e/o in carbonio (SikaWrap® NET 200 CFS);
- lastre armate;
- ringrosso di volte, anche armate con barre in fibra di carbonio della linea Sika® CarboDur® BAR;
- allettamenti per fondazioni di cortine murarie o per opere che necessitano di malte da muratura ad alta resistenza;
- calcestruzzi base di calce. Nel caso di spessori superiori a 5 cm, aggiungere a SikaEmaco® S 280 TIX aggregati di opportuna granulometria, ottenendo così betoncini o calcestruzzi di calce ad alta resistenza;
- piccoli ringrossi di volte;
- giunti armati (ristilature dei giunti di malta armati con barrette in fibra di carbonio).

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

Le caratteristiche peculiari di SikaEmaco® S 280 TIX sono:

- basato su calce idraulica naturale NHL 3,5;
- elevate prestazioni meccaniche: le elevate resistenze meccaniche sono requisiti eccezionali per un prodotto di calce, che così coniuga le esigenze storiche e tecnologiche, con quelle strutturali ed esecutive;
- elevata adesione alla muratura: sia a taglio (importante per gli allettamenti) che per trazione diretta (importante per le lastre armate e per le volte armate);
- l'innovativa formulazione crea una sorta di "serbatoio di acqua interno" a lento rilascio che permette una migliore maturazione riducendo drasticamente la tendenza alla fessurazione e consentendo l'applicazione anche su substrati particolarmente assorbenti;
- elevata adesione anche nelle applicazioni sopratesta minimizzando così lo sfido (ZERO GRAVITY);
- versatilità e semplicità applicativa: per interventi di consolidamento in spessori inferiori a 5 cm, viene utilizzata a cazzuola o a spruzzo. Nel caso di interventi di spessore > 5 cm può essere utilizzata anche per collaggio aggiungendo alla malta degli aggregati al fine di ottenere betoncini o calcestruzzi di calce ad alta resistenza;
- elevata permeabilità al vapore d'acqua: importante per consentire la normale traspirazione della muratura;
- basso assorbimento capillare: fondamentale affinché l'acqua dall'esterno non entri nella muratura;
- nessuna reazione al fuoco: il materiale non è combustibile e non produce fumi (Euroclasse A1).

CERTIFICAZIONI / NORMATIVE

In ottemperanza al Regolamento Europeo (EU No 305/2011 e EU No. 574/2014) il prodotto risulta essere provvisto di marcatura CE secondo UNI EN 998-1 e UNI EN 998-2 e delle relative DoP (Dichiarazione di Performance).

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Malta di calce idraulica naturale NHL 3,5
Imballaggio	Sacchi da 25 kg
Aspetto / Colore	Polvere nocciola chiaro
Durata di conservazione	12 mesi dalla data di produzione
Condizioni di immagazzinamento	Conservare nell'imballo originale integro, sigillato, in ambiente fresco e asciutto, al riparo dal gelo min. +5°C / max. +35°C
Granulometria	Max 2,0 mm
Contenuto totale di ioni di cloruro	<0,05% (EN 1015-17)

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza a compressione	> 15 MPa Classe M15	(EN 1015-11)
Modulo di elasticità a compressione	16000 MPa	(EN 13412)
Resistenza a flessione	~4 MPa	(EN 1015-11)
Resistenza all'estrazione	~ 6 MPa Resistenza allo sfilamento delle barre d'acciaio e della linea Sika® CarboDur® BAR	(RILEM-CEB-FIP RC6-78)
Adesione per trazione	≥ 1 MPa Rottura di tipo A (interfaccia malta-supporto)	(EN 1015-12)
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	(EN 13501)
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	$\mu < 35$	(EN 1015-19)
Assorbimento capillare	~ 0,2 kg·m ⁻² ·min ^{-0,5}	(EN 1015-18)
Conduttività termica	~ 0,93 W/mK	(EN 1745)

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Rapporto di miscelazione	Per ogni sacco da 25 kg occorrono 4.75 l ± 0.25 l di acqua: 19% ± 1% in peso.
Consumo	Malta ~ 17 kg/m ² /cm, a seconda della rugosità della superficie. Calcestruzzo ~ 13 kg/m ² /cm, (aggiungendo il 35% di ghiaietto o pietrisco).
Spessore strato	Min. 5 mm - max. 50 mm, spessore massimo per strato 15 mm.
Temperatura ambiente	Min. +5°C / max. +35°C
Tempo di lavorabilità	~ 60 min. a +20°C

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo. Aggiungendo a SikaEmaco® S 280 TIX un ghiaietto D_{max} 20 mm, si ottiene un calcestruzzo di calce di consistenza S3, UNI EN 206/1, con resistenza a compressione >15 MPa. I dati tecnici secondo UNI EN 998-1/2 sono ottenuti con un dosaggio di acqua medio.

LIMITAZIONI

- SikaEmaco® S 280 TIX può essere impiegata quando la temperatura dell'ambiente del supporto è compresa tra +5°C e +35°C.
- Non aggiungere acqua oltre il dosaggio consigliato.
- Non aggiungere malta fresca alla miscela dopo l'inizio del processo di presa.
- La combinazione calce e reattivo pozzolanico porta inizialmente, qualora la presa dell'impasto avvenisse in ambiente con scarsa aerazione o in presenza di grandi quantitativi di umidità, ad assumere una cro-

mia tendente al verde scuro. La colorazione è il risultato della reazione chimica dei due composti combinati insieme che porta alla formazione principalmente di silicato di calcio idrato (CSH) e gelignite idrata (C2ASH8). Tale cromia a distanza di qualche giorno e a contatto con aria ritornerà del colore chiaro originale.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli per una corretta e sicura manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente versione della Scheda di Sicurezza, contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO / SUPPORTO

Preparazione del supporto

L'intonaco degradato deve essere rimosso mediante demolizione con martelletti elettrici o ad aria compressa oppure mediante semplice scalpellatura. Inoltre, devono essere eliminati eventuali residui di efflorescenze e qualunque altra sostanza che possa pregiudicare la buona adesione al supporto. Prima dell'applicazione della malta, il supporto deve essere pulito e saturato con acqua a bassa pressione. Se necessario, ripetere più volte quest'ultima operazione. La saturazione è necessaria per impedire al supporto di sottrarre acqua alla malta; una saturazione non accurata potrebbe determinare perdite di adesione e fessurazione della malta di apporto. Qualora il supporto non possa essere saturato, si consiglia comunque di effettuare una minima bagnatura per consentire un corretto aggrappo della malta.

Eventuale applicazione dell'armatura di supporto

Nel caso di interventi di rinforzo mediante la tecnica della lastra armata o della volta armata, la rete di rinforzo dovrà avere un copriferro di almeno 2 cm e dovrà essere distaccata dal supporto di almeno 1 cm mediante l'uso di distanziatori. Lo spessore minimo d'intervento in presenza di rete di rinforzo non potrà essere quindi inferiore a 4 cm.

MISCELAZIONE

Nel caso di applicazione a spruzzo o a cazzuola, SikaEmaco® S 280 TIX va impastata con acqua pulita, esente da sali o particelle organiche con il quantitativo d'acqua indicato nei valori tecnici. Nel caso di applicazione per colaggio, tipico per le applicazioni di spessori superiori a 5 cm, è necessario confezionare betoncini fluidi aggiungendo alla malta del ghiaietto o pietrischetto (5-20 mm) in quantità pari al 35% sul peso della malta secca e l'acqua in ragione del 28% circa per raggiungere una consistenza fluida (S3-S4). La miscelazione dovrà essere eseguita in betoniera a bicchiere o nel miscelatore dell'intonacatrice e protrarsi fino ad ottenere un impasto plastico, omogeneo e privo di grumi. È

sconsigliata la miscelazione a mano.

APPLICAZIONE

L'applicazione di SikaEmaco® S 280 TIX potrà avvenire a cazzuola od a spruzzo con macchina intonacatrice anche a ciclo continuo (con post-miscelatore), oppure mediante colaggio nel caso di betoncini (si veda quanto indicato al paragrafo precedente). Nel caso di applicazione a mano, si consiglia di applicare con la cazzuola una sottile strato di 2÷3 mm di rinzafo, eseguito con lo stesso materiale, a consistenza semi liquida, così da uniformare l'assorbimento della muratura e migliorarne l'aderenza. Si procederà quindi ad applicare la malta per strati successivi di spessore pari a 1 - 1,5 cm avendo l'accortezza di applicare lo strato successivo quando il precedente non sia completamente indurito. Se il supporto di applicazione si dovesse presentare molto assorbente, come si ha ad esempio in presenza di pietra tufacea, si consiglia di eseguire l'applicazione del rinzafo con SikaEmaco® S 280 TIX, in modo da contenere l'assorbimento del fondo dell'acqua d'impasto della malta. Terminata l'applicazione a cazzuola di SikaEmaco® S 280 TIX, la malta andrà lisciata in modo da ottenere la planarità delle superfici. Quando il supporto sia costituito da materiali eterogenei (laterizio, pietra, tufo ecc.), caratterizzati da comportamenti termici differenti, si consiglia di inserire una rete in fibra di vetro alcali-resistente, in modo da contrastare il rischio di fessurazione. Tale accorgimento è valido anche in corrispondenza degli spigoli di aperture (porte, finestre ecc.) dove si generano concentrazioni di tensioni che possono causare fenomeni fessurativi.

Frattazzatura

La frattazzatura di SikaEmaco® S 280 TIX dovrà eseguirsi utilizzando un frattazzo di spugna, dopo un tempo opportuno dall'applicazione in funzione delle condizioni climatiche. L'intervallo di tempo tra l'applicazione e la finitura con frattazzo è stabilito in funzione del primo irrigidimento della malta, che si determina quando, appoggiando una mano sulla superficie, le dita non affondano ma lasciano una leggera impronta sull'intonaco. Una corretta frattazzatura sarà indispensabile per contrastare efficacemente la formazione di microfessure derivanti dal ritiro plastico. Per migliorare la stagionatura si consiglia di posare al di sopra di SikaEmaco® S 280 TIX, qualora fosse possibile come nel caso di realizzazione di massetti e cappe di volte, un telo di polietilene per la durata di circa 1 giorno dall'applicazione, in modo da mantenere un'elevata umidità e contenere il ritiro plastico.

Finitura

Dopo l'applicazione di SikaEmaco® S 280 TIX si consiglia di realizzare una rasatura millimetrica con SikaEmaco® N 215 FC, in modo da creare il fondo ottimale per realizzare sia finiture a spessore che tinteggi. Le finiture più appropriate saranno quelle che non impediscono la traspirazione del muro e dei materiali precedentemente applicati, quali ad esempio il tonachino SikaEmaco® N 215 FC.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
Italia (IT)
Tel: +39 045 854 6201
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto

SikaEmaco® S 280 TIX
Gennaio 2026, Version 02.03
02030200000002076

SikaEmacoS280TIX-it-IT-(01-2026)-2-3.pdf

