SCHEDA DATI PRODOTTO

Indever SP

Primer bituminoso a base solvente e rapida essicazione

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Indever SP è un primer bituminoso a rapida essiccazione, costituito da una miscela di bitumi e solventi. Indever SP possiede un buon potere penetrante, aggrappante e consolidante su tutte le superifici asciutte di calcestruzzo, metallo e legno; satura le porosità dei piani di posa cementizi e ne fissa la polverosità superficiale, per l'adesione permanente di rivestimenti impermeabilizzanti bituminosi applicati sia a caldo che a freddo. Viene anche utilizzato come protettivo antiruggine per opere metalliche, esposte o interrate, dopo averle opportunamente sgrassate ed eventualmente smerigliate: tubazioni, grondaie, pali e cisterne. Dopo l'essiccazione forma un film molto tenace e ancorante privo di appicicosità superficiale.

IMPIEGHI

Indever SP viene usato come promotore di adesione bituminoso e primer fissativo consolidante a rapida essicazione su superfici di:

- Calcestruzzo
- Metallo
- Legno
- Coperture piane e inclinate cementizie o metalliche
- Viadotti e ponti di calcestruzzo

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Forte potere impregnante
- Applicazione manuale a pennello, rullo o spazzolone
- Applicazione con spruzzatore meccanico airless
- Basso consumo per una maggior copertura
- Adatto a supporti cementizi, in laterizio e metallici
- Formulato con solventi puri a composizione nota e costante privi di toluene
- Elevata rapidità di lavorazione grazie a velocità di essiccazione unita ad assenza di appicicosità residua del film secco
- Assenza di sostanze oleose superficiali residue
- Ottima resistenza all'acqua anche salmastra e alle soluzioni saline
- Buona resistenza chimica ad acidi, basi e ad acidi umici

SOSTENIBILITÀ

- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004

CERTIFICAZIONI E NORMATIVE

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Imballo	5 L, 20 L Fare riferimento al listino prezzi corrente per variazioni di confezione	
Colore	Nero	
Durata di conservazione	24 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Conservare negli imballi originali in luogo asciutto ad una temperatura superiore a +5 °C, lontano da fonti di calore e da fiamme libere. Prodotto infiammabile. Richiudere i contenitori dopo l'uso.	
Densità	1.0 ± 0.1 kg/L	(EN 2811-1)

Punto di infiammabilità	**A vaso chiuso** 23 °C	
Residuo secco	55 ± 5 % (130 °C)	(UNI EN ISO 3251)
Viscosità	**Coppa DIN/4** 25 – 35 s	(UNI EN ISO 2431)
Aspetto	Liquido	

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Consumo	Su superficie cementizia: 150 – 300 g/m² Su superficie metallica: 150 g/m² per mano	
Spessore strato	80 – 120 µm	
Temperatura ambiente	Massimo	+35 °C
	Minimo	+5 °C
Tempo di attesa	**Per l'essicazione fuori polvere** 5 – 15 min	
	Per l'essicazione fuori tatto 15 – 45 min	
	Temperatura 23 ± 2 °C; 50 ± 5 % U.R.; velocità dell'aria <0,2 m/s. Tutti tempi indicati variano in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, umidità dell'aria e del substrato, ventilazione, assorbenza del fondo.	

DISCLAIMER

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

LIMITAZIONI D'USO

- Non usare all'interno di abitazioni o in ambienti non aerati
- Non applicare su superfici bagnate
- Non miscelare con cemento o con acqua
- Non utilizzare per impermeabilizzare vasche, scantinati o canali soggetti a forti controspinte d'acqua o acqua in pressione
- Non utilizzare per impermeabilizzare superfici o contenitori di liquidi sostanze commestibili, per l'acqua potabile o che possano venire a contatto con solventi o olii minerali
- Il film secco non resiste ai carburanti, agli oli minerali e ai solventi

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli per una corretta e sicura manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente versione della Scheda di Sicurezza , contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza.

ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

Indever SP è pronto all'uso, per l'impiego non necessita di alcuna diluizione. L'essiccazione totale del film bituminoso si avrà dopo un tempo di attesa che varia da due a otto ore. Per l'applicazione come protettivo si consigliano due mani: la seconda mano andrà applicata quando la prima sarà perfettamente asciutta.

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO / SUPPORTO

Le superfici di calcestruzzo da trattare devono essere asciutte, perfettamente pulite, senza parti in distacco ed esenti da olii, grassi e polveri sfarinanti.

APPLICAZIONE

È applicabile a mano con pennello, rullo, spazzolone, o con spruzzatore meccanico airless. La quantità di prodotto da utilizzare varia in funzione della porosità del supporto e del grado di finitura del film che si vuole ottenere

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Per la pulizia degli attrezzi durante e dopo l'uso immergere gli attrezzi in gasolio o altri diluenti comuni (sintetico, acqua ragia, nitro).

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.
Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
Italia (IT)
Tel: +39 045 854 6201
info@sika.it
www.sika.it