

SCHEMA DATI PRODOTTO

SikaEmaco® T 370 Road

Legante per il consolidamento delle strade in terra battuta.

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Il SikaEmaco® T 370 Road è un legante che aggiunto al terreno, agli inerti e all'acqua permette di ottenere un impasto dalla consistenza terra umida, che può essere gettato e rullato fino a raggiungere la compattezza richiesta. La strada realizzata sarà così più stabile e resistente.

Il terreno deve essere selezionato e vagliato e gli inerti devono essere al max 15 mm. Per ottenere una giusta curva granulometrica, aggiungere eventualmente un inerte da 3-10 mm.

IMPIEGHI

Il SikaEmaco® T 370 Road è adatto per la realizzazione di strade rurali, percorsi in parchi, giardini, campi di golf, impianti sportivi, aree giochi, ecc.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Mantiene la permeabilità all'acqua.
- Privo di sostanze sintetiche e organiche.
- Riutilizzabile come inerte a fine vita.
- Facile utilizzo.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Imballaggio	Big bags da 1100 kg		
Aspetto / Colore	Polvere di colore bianco o beige		
Durata di conservazione	12 mesi in confezione originale, integra e a riparo dall'umidità		
Condizioni di immagazzinamento	Conservare nell'imballo originale integro, sigillato, in ambiente fresco e asciutto, al riparo dal gelo min. +5°C / max. +35°C.		
Densità apparente	~ 1.00 kg/L		
Resistenza a compressione	3 gg	≥ 8,0 MPa	(EN 12190)
	7 gg	≥ 10,0 MPa	
	28 gg	≥ 15,0 MPa	
	Dati ottenuti con sabbia normalizzata secondo EN 12190 e dosaggio 250 kg/m³		
Temperatura di servizio	−30°C ÷ +90°C		

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Consumo	200-250 kg/m ³ di terreno/inerte
Temperatura ambiente	Min +5°C, Max + 35°C

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Pro-

dotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

I dati espressi possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, umidità, ventilazione, assorbimento del fondo.

LIMITAZIONI

- Applicare quando la temperatura dell'ambiente è compresa tra +5 e +35°C.
- Proteggere dall'irraggiamento solare.
- Proteggere il prodotto applicato dal gelo e dalle temperature elevate.
- Non aggiungere ulteriore acqua in fase di presa.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

MISCELAZIONE

Mescolare il legante SikaEmaco® T 370 Road con il terreno, gli inerti e l'acqua fino ad ottenere un impasto a consistenza terra umida.

APPLICAZIONE

Gettare e rullare l'impasto il prima possibile, prima che il legante inizi la presa.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire immediatamente dopo l'uso gli attrezzi con acqua.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
Italia (IT)
Tel: +39 045 854 6201
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto
SikaEmaco® T 370 Road
Aprile 2026, Version 01.04
020302040040244975

SikaEmacoT370Road-it-IT-(04-2026)-1-4.pdf