

SCHEDA DATI PRODOTTO

Sika® Aktivator-317

Promotore di adesione di nuova generazione per sostituzione vetri auto

DATI TIPICI DI PRODOTTO (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

Base chimica	Promotore di adesione a base solvente
Colore (CQP001-1)	Incolore e trasparente
Temperatura di applicazione	-5 – 45 °C
Metodo di applicazione	Wipe-on con un panno carta che non sfilacci
Copertura	20 ml/m ²
Flash-off time	da -5 a 45 °C 3 minuti da -20 a -5 °C 10 minuti massimo 8 ore
Durata di conservazione	12 mesi ^A

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} Conservato in un contenitore sigillato in un luogo asciutto a ≤ 25 °C

DESCRIZIONE

Sika® Aktivator-317 è un pre-trattamento specifico per la sostituzione di vetri auto. L'ampio intervallo di temperature di applicazione approvato ne consente l'utilizzo tutto l'anno, offrendo una soluzione di pre-trattamento standardizzata sia per interventi mobili che in officina.

L'applicazione avviene mediante una singola passata, riducendo così la complessità del processo e i tempi di lavorazione.

VANTAGGI

- Utilizzabile tutto l'anno; non richiede procedure specifiche per basse temperature
- Removibile senza lasciare residui su vetro e vernice
- Breve tempo di evaporazione
- Procedura di solo Wipe on
- Rapido, pulito e facile da applicare

CAMPI DI APPLICAZIONE

Sika® Aktivator-317 è un pre-trattamento sviluppato per la sostituzione di vetri auto nel mercato aftermarket. Può essere applicato a temperature fino a -5 °C senza richiedere ulteriori passaggi di lavorazione.

L'ampio intervallo di temperatura di applicazione specificato, unito al breve tempo di evaporazione, ne consente l'utilizzo sia per interventi di installazione mobile che in officina.

Questo prodotto è destinato esclusivamente a utilizzatori professionali esperti.

Sika® Aktivator-317 è indicato esclusivamente per applicazioni di sostituzione di vetri auto.

METODO DI APPLICAZIONE

Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di grasso, olio, polvere e contaminanti. L'adesione ai substrati può essere migliorata aggiungendo e/o combinando processi di pretrattamento, quali l'abrasione e la pulizia, prima dell'applicazione dell'attivatore.

Applicazione

Applicare con moderazione Sika® Aktivator-317, senza eseguire Wipe off.

Inumidire un panno pulito e privo di pelucchi (o carta assorbente) con Sika® Aktivator-317 e passare una volta sulle superfici di incollaggio, assicurandosi di trattare l'area destinata all'adesione.

Applicare Sika® Aktivator-317 sul vetro procedendo in un'unica direzione e mantenendo un contatto continuo. Terminare l'applicazione leggermente oltre il punto di inizio per garantire la copertura completa dell'area di incollaggio.

La temperatura ideale per l'applicazione e della superficie è compresa tra 15 °C e 25 °C.

Il consumo e il metodo di applicazione dipendono dalla natura specifica dei substrati.

NOTE IMPORTANTI

Sika® Aktivator-317 reagisce con l'umidità. Per preservare la qualità del prodotto, è importante richiudere il contenitore con il rivestimento interno in plastica dopo l'uso. Una volta completata l'operazione di pretrattamento della superficie, è necessario avvitare il tappo.

Smaltire il prodotto circa un mese dopo l'apertura.

Non diluire né miscelare mai Sika® Aktivator-317 con altre sostanze.

Non deve essere utilizzato per la modellazione o la lisciatura di prodotti, né come detergente.

Se utilizzato su supporti trasparenti o traslucidi, come vetro float, materie plastiche, ecc., è obbligatoria un'adeguata protezione dai raggi UV.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Le informazioni qui contenute sono fornite a titolo puramente indicativo. Consulenze su applicazioni specifiche sono disponibili su richiesta presso il Technical Service di Sika Industry.

Sono disponibili su richiesta copie delle seguenti pubblicazioni:

- Schede di sicurezza
- Linee guida per l'installazione e la sostituzione di vetri auto con il processo Clear Aktivator

INFORMAZIONI CONFEZIONAMENTO

Can	100 ml
-----	--------

VALORI BASE DEI DATI PRODOTTO

Tutti i dati tecnici specificati in questo documento si basano su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

INFORMAZIONI SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli su utilizzo, manipolazione, trasporto, stoccaggio ed eliminazione dei prodotti chimici si raccomanda di consultare la relativa scheda di sicurezza, dove sono riportati tutti i dati necessari dal punto di vista fisico, ecologico, tossicologico ed ogni altra informazione sulla sicurezza.

DISCLAIMER

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'operatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposta presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicheranno alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

SCHEDA DATI PRODOTTO

Sika® Aktivator-317
Versione 02.01 (09 - 2026), it_IT
014560013330242184

Sika Italia S.p.A.
Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
industry@it.sika.com
Tel. +39 02 54778111
Fax +39 02 54778409
www.sika.it

