

SCHEDA DATI SISTEMA

Sika Comfortfloor® PS-65

SISTEMA POLIURETANICO SENZA GIUNTI, LISCIO, A BASSA EMISSIONE DI VOC, ELASTICO, ISOLANTE ACUSTICO, CON SCAGLIE COLORATE OPZIONALI

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Sika Comfortfloor® PS-65 è un sistema poliuretano elastico autolivellante parte della linea di sistemi decorativi Sika Comfortfloor®.

Sika Comfortfloor® PS-65 presenta un perfetto bilanciamento tra comfort e aspetto estetico combinando morbidezza e durabilità.

Sika Comfortfloor® PS-65 è flessibile per cui garantisce un elevato livello di comfort in aree dove le persone camminano o stanno in piedi a lungo, ma al contempo è resistente per cui adatto a un massiccio transito di persone, alle sedie girevoli, e a carichi provenienti da ruote.

Sika Comfortfloor® PS-65 è un sistema di pavimentazione resiliente, che abbatte i rumori da calpestio e la trasmissione del rumore orizzontalmente, e fornisce un elevato livello di comfort.

IMPIEGHI

Sika Comfortfloor® PS-65 può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.

- Edifici pubblici e commerciali
- Strutture sanitarie
- Scuole
- Spazi per vendita al dettaglio e laboratori
- Strutture di cura
- Showrooms e halls
- Musei e uffici

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Bassa emissione di sostanze volatili (VOC)
- Flessibile e resiliente
- Ottimo isolamento acustico
- Buona resistenza meccanica
- Buona resistenza ai raggi UV
- Abbattimento dei rumori da calpestio
- Vasta gamma di colorazioni con pigmenti stabili ai raggi UV

- Nessun ritiro dopo l'indurimento
- Elevata resistenza
- Bassi costi di manutenzione
- Resistente, duraturo, senza giunti

SOSTENIBILITÀ

- Eurofins Emission testato secondo AgBB e CDPH regola 01350 schemi e linee guida. Campionature, test e valutazioni svolti secondo la ISO-16000, Report No. 771284A e771284E.


CERTIFICAZIONI / NORMATIVE

- Classificazione di reazione al fuoco secondo la EN 13501-1. Test report 08-198, Ghent University
- Riduzione del rumore di calpestio secondo la EN ISO 140-8, test report 102-B-08, iba Institut Gottfried & Rolof Germania.
- Determinazione della resistenza all'usura EN 651:2004, test di misurazione dell'impronta sul rivestimento secondo carichi statici determinati dalla EN 433:2004, idoneità alle ruote delle sedie girevoli EN 425:1994 ed effetto del movimento simulato di gambe di mobili secondo la EN 424:2002 rapporto 391575-02 e 391580-02 TFI institute Aachen Germania.
- Idoneità alle ruote delle sedie girevoli EN 425:1994, report R2EM-12-26037515, CSTB Francia.
- Parere Tecnico 12/13-1653, CSTB Francia.
- Resina sintetica per massetti secondo la EN 13813:2002, provvista di DoP e marcatura CE.
- Rivestimento per la protezione del calcestruzzo secondo la EN 1504-2:2004, provvista di DoP e marcatura CE.

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Struttura del sistema

Sika Comfortfloor® PS-65



Strato

1. Adesivo
2. Materassino antishock
3. Turapori
4. Strato base
5. Rivestimento

Prodotto

- Sikafloor® -Comfort Adhesive
- Sikafloor® -Comfort Regupol® 6015H
- Sikafloor® -Comfort Porefiller
- Sikafloor® -330
- Sikafloor® -305W

Come primer opzionali possono essere utilizzati: Sikafloor® -144/-159/-160. Riferirsi alle relative Schede Dati Prodotto.

Base chimica	Poliuretano
Aspetto	Liscio, finitura opaca
Colore	Disponibile in una vasta gamma di colori
Spessore nominale	~ 6 mm
Contenuto di composti organici volatili (VOC)	Bassissimo contenuto di composti organici volatili. Soddisfa i requisiti specifici per la qualità dell'aria in ambienti interni e bassa emissione di VOC: AgBB.

INFORMAZIONI TECNICHE

Durezza Shore A	~ 80 (14 gg/+23°C)	(DIN 53505)
Resistenza all'usura	Classe d'usura M	(EN 660-2:1999)
Resistenza alla movimentazione di oggetti	Nessun danno	(EN 424:2002)
Resistenza alle ruote della sedia	Nessun danno (25000 giri)	(EN 425:1994)
Resistenza all'urto	Classe II	(ISO 6272)
Impronta residua	0.07 mm	(EN 433:1994)
Resistenza a trazione	~ 8.0 N/mm ² (14 gg/+23°C/Strato base)	(DIN 53504)
Adesione per trazione	> 1.5 N/mm ²	(EN 13892-8)
Reazione al fuoco	Bfl-s1	(EN 13501-1)
Resistenza chimica	Sika Comfortfloor® PS-65 deve essere sempre rivestito con Sikafloor®-305 W. Riferirsi alla resistenza chimica del Sikafloor®-305 W.	
Resistenza ai raggi UV	8 / Stabilità cromatica	(EN ISO 105-B02:2002)
Assorbimento capillare	< 0.01 kg/(m ² h ^{0,5})	(EN 1062-3)

Permeabilità alla CO2	> 50 m	(EN 1062-6)
Isolamento acustico	19 dB	(EN ISO 140-8)
Resistenza a slittamento / scivolamento	R10 / R11	(DIN 51130)

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Consumo	Strato	Prodotto	Consumo	
	1. Adesivo	Sikafloor® -Comfort Adhesive	~ 0.9 kg/m ²	
	2. Materassino anti-shock	Sikafloor® -Comfort Regupol® 6015h	~ 4 mm	
	3. Turapori	Sikafloor® -Comfort Porefiller	~ 0.5 kg/m ² /strato	
	4. Strato base	Sikafloor® -330	~ 2.6 - 2.8kg/m ² (2 mm)	
	5. Rivestimento	Sikafloor® -305W	~ 0.13 kg/m ² /strato	
I consumi sono teorici e non considerano sfridi o eventuali ulteriori consumi di materiale dovuti alla porosità, al profilo superficiale del substrato ecc..				
Temperatura del prodotto	+15 °C min. / +30 °C max.			
Temperatura ambiente	+15 °C min. / +30 °C max.			
Umidità relativa dell'aria	80 % max.			
Punto di rugiada	Attenzione alla condensa! Il supporto deve avere una temperatura almeno 3°C sopra il punto di rugiada per ridurre il rischio di condensazione sulla finitura.			
Temperatura del substrato / supporto	+15 °C min. / +30 °C max.			
Contenuto di umidità del substrato / supporto	Sika Comfortfloor® PS-65 può essere applicato su substrati con contenuto di umidità max. 3% (verificato con Tramex). Il substrato deve essere visibilmente asciutto e presentare una resistenza al pull-off minima di 1.5 N/mm ² . Verificare la presenza di umidità di risalita.			
Prodotti applicati pronti per l'uso	Temperatura	Pedonabile	Traffico leggero	Indurito
	+15 °C	~ 30 h	~ 48 h	~ 6 gg
	+20 °C	~ 16 h	~ 24 h	~ 4 gg
	+30 °C	~ 12 h	~ 18 h	~ 3 gg
Nota: Queste tempistiche sono approssimative e possono variare a seconda delle condizioni ambientali e del substrato durante la posa.				

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Imballaggio	Consultare le relative Schede Dati Prodotto
Durata di conservazione	Consultare le relative Schede Dati Prodotto
Condizioni di immagazzinamento	Consultare le relative Schede Dati Prodotto

MANUTENZIONE

PULIZIA

Consultare "Pulizia e Manutenzione dei Sistemi Sikafloor®".

Vedere il Sika Method Statement: "Miscelazione e applicazione di sistemi Sikafloor®".

Manutenzione

Vedere "Pulizia e Manutenzione dei Sistemi Sikafloor®".

ULTERIORI DOCUMENTI

- **Qualità e preparazione del substrato**
Vedere il Sika Method Statement: "Valutazione e Preparazione del Supporto per Sistemi Sikafloor®".
- **Istruzioni per l'applicazione**

LIMITAZIONI

- I prodotti Sikafloor® applicati devono essere protetti dall'acqua e dall'umidità per almeno 24 ore.
- I prodotti ancora freschi reagiscono a contatto con acqua (schiuma).
- Prestare attenzione durante la posa affinché le gocce di sudore non cadano sul materiale ancora fresco. Indossare pertanto indumenti adeguati e fascette per il sudore.
- Per assicurare un'omogeneità del colore di finitura si raccomanda di utilizzare prodotti Sikafloor® provenienti dallo stesso lotto di produzione.
- In alcuni casi particolari, pavimenti riscaldanti o elevate temperature ambientali possono far sì che elevati carichi puntuali lascino impronte sulla superficie.
- Nel caso si debba riscaldare l'ambiente di posa, non utilizzare riscaldatori che brucino gas, gasolio o altri combustibili analoghi, in quanto il vapore d'acqua e l'anidride carbonica che si liberano potrebbero influire con il grado di finitura superficiale del rivestimento. Utilizzare solo riscaldatori elettrici.

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO DA
CERTIQUALITY
N. 951

Scheda Dati Sistema
Sika Comfortfloor® PS-65
Maggio 2018, Version 03.01
020812900000000003

SikaComfortfloorPS-65-it-IT-(05-2018)-3-1.pdf