

## SCHEMA DATI PRODOTTO

## SikaRep® Finish

Rasante con finitura effetto civile per interni ed esterni

## DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Rasatura superficiale, monocomponente, per interni ed esterni, con finitura a civile, di colore bianco o grigio per spessori fino a 3 mm.

## IMPIEGHI

Per la finitura a civile di intonaci di fondo tradizionali o premiscelati, a base di calce e cemento, nuovi o stagionati, sia all'intero che in esterno.

## CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Monocomponente
- Finitura "civile fine"
- Ottima adesione anche su intonaci stagionati
- Basso assorbimento d'acqua
- Ottima traspirabilità

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Imballaggio	Imballi predosati da 25 kg
Durata di conservazione	12 mesi dalla data di produzione.
Condizioni di immagazzinamento	Conservare negli imballi originali sigillati e in luoghi asciutti.
Aspetto / Colore	Polvere bianca o grigia
Dimensione massima dell'inerte	$D_{max} = 0,6 \text{ mm}$
Densità	Densità apparente della polvere: Grigio ~ 1380 kg/m <sup>3</sup> Bianco ~ 1390 kg/m <sup>3</sup>  Densità apparente dell'impasto: Grigio ~ 1730 kg/m <sup>3</sup> (EN 1015-6) Bianco ~ 1780 kg/m <sup>3</sup>

## INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza a compressione	~ 3 MPa	(EN 1510-11)
---------------------------	---------	--------------

## INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Rapporto di miscelazione	Grigio	26 ± 1% di acqua
	Bianco	27 ± 1% di acqua
Consumo	~ 1,3 kg di prodotto per m <sup>2</sup> e per mm di spessore.	

<b>Spessore strato</b>	Spessore minimo: $\geq 1$ mm Spessore massimo per strato: $\leq 2$ mm
<b>Temperatura ambiente</b>	+ 5°C min. / + 35°C max.
<b>Temperatura del substrato / supporto</b>	+ 5°C min. / + 35°C max.
<b>Tempo di lavorabilità</b>	~ 4 ore (+20°C, 50% U.R.)

## VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

## LIMITAZIONI

- Non applicare su calcestruzzo, pitture o supporti verniciati o non assorbenti. Per questa ultima casistica usare SikaRep® Finish Plus;
- Non applicare su strutture soggette ad umidità da risalita;
- Non aggiungere niente al prodotto che non sia prescritto in questa scheda.

## ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli per una corretta e sicura manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente versione della Scheda di Sicurezza, contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza.

## ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

### QUALITÀ DEL SUBSTRATO / SUPPORTO / PRETRATTAMENTO

La superficie da rasare deve essere libera da polvere e sporco. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere precedentemente rimosse.

### MISCELAZIONE

SikaRep® Finish si impasta con circa 6,5 lt circa di acqua pulita per sacco da 25 Kg (26  $\pm$ 1% grigio e 27  $\pm$ 1% bianco) sino all'ottenimento di un impasto omogeneo e privo di grumi.

Si consiglia di usare un trapano a bassa velocità (ca. 500 giri/min).

#### Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6  
20068 Peschiera Borromeo (MI)  
Phone: +39 02 54778 111  
Fax: +39 02 54778 119  
info@sika.it  
www.sika.it

## APPLICAZIONE

Stendere il prodotto con una spatola di acciaio liscia avendo cura di schiacciare la malta sul sottofondo in modo da assicurarsi un perfetto contatto; ricordarsi comunque che le superfici molto assorbenti, o in giornate di sole, dovranno essere bagnate a rifiuto con acqua per evitare che il rasante bruci e non aderisca bene al supporto. Applicare in due mani con un tempo di attesa tra la 1° e la 2° mano di circa 1 ora sino ad uno spessore massimo di 3 mm.

Dopo una breve attesa, rifinire con frattazzo di spugna inumidendo con acqua fino ad ottenere una superficie uniforme priva di giunti o sormonti.

## RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

SikaRepFinish-it-IT-(04-2023)-1-3.pdf

#### Scheda Dati Prodotto

SikaRep® Finish  
Aprile 2023, Version 01.03  
021820201000000006