

## SCHEDA DATI SISTEMA

# Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz

RIVESTIMENTO DECORATIVO COLORATO AL QUARZO, ANTISCIVOLO, A BASSO CONTENUTO DI VOC.

## DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz è un rivestimento decorativo, colorato, antiscivolo, al quarzo, a basso contenuto di VOC, per applicazione a pavimento in ambiente interno.

## IMPIEGHI

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.

Utilizzato per:

- Industria (es. industria manifatturiera)
- Trasporti (es. Aeroporti)
- Strutture commerciali (es. centri commerciali)

## CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Decorativo
- Basso contenuto di VOC
- Buona resistenza meccanica e all'abrasione
- Antiscivolo
- Facile da applicare


## CERTIFICAZIONI / NORMATIVE

Classificazione al fuoco del sistema Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz secondo la EN 13501-1, rapporto di classificazione No. 2010-1870-K1, Exova Brandhaus, Germania, Agosto 2010.

# INFORMAZIONI DI SISTEMA

Struttura del sistema

Sistema Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz (~ 2-3 mm)



1. Primer	Sikafloor®-156, -160, -161 o -169
2. Strato base	Sikafloor®-263 SL o -264 con colore simile al successivo Sika®-PU Quartz
3. Spolvero	spolvero in eccesso con Sika®-PU Quartz 0.3–0.8 mm o 0.7–1.2 mm
4. Rivestimento	Sikafloor®-169

**Base chimica** Epossidica

**Aspetto** Finitura lucida a buccia d'arancia

**Colore**

Iceberg:	Hiero:
Noblesse:	Amande:
Framboise:	Fleur De Tilleul:
Blue Jean:	Nougat:
Mer Du Nord:	Bordeaux:
Granit:	Peche:
Dune:	Sanguine:
Sable:	

**Spessore nominale** ~2–3mm

## INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza all'abrasione	~2 g (H22 / 1000 / 1000) (7 gg / +23 °C)	(EN ISO 5470-1)
Resistenza all'urto	Classe I	(EN ISO 6272-1)
Reazione al fuoco	Bfl-S1	(DIN EN 13501-1)
Resistenza chimica	Resistente a molti agenti chimici. Contattare il Servizio Tecnico Sika per informazioni specifiche.	
Resistenza a slittamento / scivolamento	R11	(DIN 51130)

## INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Consumo	<b>Sistema Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz (~ 2-3 mm)</b>		
	<b>Sistema</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Consumo</b>
	Primer	1-2 x Sikafloor®-156, -160, -161 o -169	1-2 x ~0.3-0.5 kg/m <sup>2</sup>
	Strato base	Sikafloor®-263 SL o Sikafloor®-264 di colore simile al colore della sabbia di quarzo	~0.8 kg/m <sup>2</sup>
	Spolvero	Spolvero a rifiuto di sabbia di quarzo colorata (0.3-0.8 o 0.7-1.2 mm)	~3.0-4.0 kg/m <sup>2</sup>
Rivestimento	1 x Sikafloor®-169	~0.6-0.9 kg/m <sup>2</sup>	
Temperatura del prodotto	Consultare la relativa Scheda Dati Prodotto		
Temperatura ambiente	+10 °C min. / +30 °C max.		
Umidità relativa dell'aria	80 % U.R. max.		
Punto di rugiada	Attenzione al punto di rugiada! La temperatura del supporto deve essere almeno 3°C sopra la temperatura di condensa. L'applicazione del prodotto con basse temperature e/o elevata umidità ambientale aumenta il rischio di sbiancamenti della superficie del rivestimento.		
Temperatura del substrato / supporto	+10 °C min. / +30 °C max.		
Contenuto di umidità del substrato / supporto	L'umidità relativa del supporto non deve superare il 4% (igrometro Sika® Tramex, igrometro a carburo o essiccazione in forno) e non ci deve essere presenza di risalite capillari di umidità in accordo con ASTM (verifica con foglio di polietilene).		
Tempo di attesa / sovracopertura	Prima di applicare Sikafloor®-263 SL/-264 su Sikafloor®-156/ -161/ -160 attendere:		
	<b>Temperatura substrato</b>	<b>Minimo</b>	<b>Massimo</b>
	+10 °C	36 h	3 gg
	+20 °C	12 h	2 gg
	+30 °C	8 h	1 g
	Prima di applicare Sikafloor®-169 su Sikafloor®-156/ -161/ -160/ -264/-169 attendere:		
	<b>Temperatura substrato</b>	<b>Minimo</b>	<b>Massimo</b>
	+10 °C	36 h	4 gg
	+20 °C	12 h	2 gg
	+30 °C	8 h	1 gg

Temperatura	Pedonabile	Traffico leggero	Indurito
+10 °C	~48 h	~6 gg	~10 gg
+20 °C	~30 h	~4 gg	~7 gg
+30 °C	~20 h	~3 gg	~5 gg

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Imballaggio	Consultare la relativa Scheda Dati Prodotto
Durata di conservazione	Consultare la relativa Scheda Dati Prodotto
Condizioni di immagazzinamento	Consultare la relativa Scheda Dati Prodotto

## MANUTENZIONE

### PULIZIA

Vedere "Pulizia e Manutenzione dei Sistemi Sikafloor®"

## ULTERIORI DOCUMENTI

- Qualità e preparazione del substrato:  
Vedere il Sika Method Statement: "Valutazione e Preparazione del Supporto per Sistemi Sikafloor®".
- Istruzioni per l'applicazione:  
Vedere il Sika Method Statement: "Miscelazione e applicazione di sistemi Sikafloor®".
- Sika® Method Statement Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz

## LIMITAZIONI

- Non applicare Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz su substrati con risalita di umidità.
- Proteggere i prodotti dall'acqua per almeno 24 ore dalla posa
- Un'errata valutazione e trattamento delle fessure può portare a una riduzione della vita utile e al ripetersi delle stesse sulla superficie del prodotto.
- Per assicurare un'omogeneità del colore di finitura si raccomanda di utilizzare prodotti provenienti dallo stesso lotto di produzione.
- In alcuni casi particolari, pavimenti riscaldanti o elevate temperature ambientali possono far sì che elevati carichi di punta lascino impronte sul rivestimento resinoso.
- Nel caso si debba riscaldare l'ambiente di posa, non utilizzare riscaldatori che brucino gas, gasolio o altri combustibili analoghi, in quanto il vapore d'acqua e l'anidride carbonica che si liberano potrebbero influire con il grado di finitura superficiale del rivestimento. Utilizzare solo riscaldatori elettrici.

## VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

## RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

## ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6

20068 Peschiera Borromeo (MI)

Phone: +39 02 54778 111

Fax: +39 02 54778 119

info@sika.it

www.sika.it



SikafloorDecoDurEB-26Quartz\_it\_IT\_(01-2018)\_2\_1.pdf

Scheda Dati Sistema

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz

Gennaio 2018, Version 02.01

02081190000000019