

SCHEDA DATI PRODOTTO

Sarnavap[®]-3000 M

STRATO DI CONTROLLO DEL VAPORE



DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Sarnavap[®]-3000 M è uno strato di controllo del vapore, omogeneo, a base di polietilene (PE). La faccia inferiore è rivestita con schiuma di polietilene e provvista di un nastro sigillante a base butilica, applicato su un lato longitudinale.

IMPIEGHI

- Strato di controllo del vapore (VCL) applicabile sui più comuni supporti. I supporti devono essere asciutti ed abbastanza resistenti per poter supportare la pedonabilità.
- Lo strato di controllo del vapore Sarnavap[®]-3000 M è utilizzato per coperture piane. E' progettato appositamente per l'uso su supporto leggermente scabro.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Facilità e velocità d'installazione
- Flessibilità a freddo
- Durabilità
- Resistenza costante alla trasmissione del vapore acqueo
- Riciclabile

CERTIFICAZIONI / NORMATIVE

- Marcatura CE secondo norma di prodotto EN 13984
- Reazione al fuoco secondo norma EN 13501-1
- Sistema di gestione per la qualità certificato secondo le norme EN ISO 9001/14001

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Foglio di polietilene a bassa densità (PE-LD), avente faccia inferiore rivestita in schiuma a base di polietilene (PE).	
Imballaggio	I rotoli di Sarnavap [®] -3000 M sono avvolti singolarmente in un foglio di polietilene.	
	Lunghezza rotolo:	50.00 m
	Larghezza rotolo:	1.50 m
	Peso rotolo:	30.00 kg
Aspetto / Colore	Superficie:	liscia, foglio in LD-PE
	Colours:	
	Superficie superiore:	nero
	Superficie inferiore:	schiuma di polietilene bianca
Durata di conservazione	5 anni dalla data di produzione in confezione originale, chiusa ed integra.	
Condizioni di immagazzinamento	I rotoli devono essere conservati a temperature comprese tra i +5°C e +30°C in posizione orizzontale su bancale, al riparo da luce solare diretta, pioggia e neve. Non accatastare i bancali dei rotoli o altro materiale durante il trasporto o l'immagazzinamento.	

Dichiarazione di prodotto	EN 13984	
Lunghezza	50.00 m (+ 1.4 m / - 0.0m)	(EN 1848-2)
Larghezza	1.50 m (+ 0.3 m / - 0.0 m)	(EN 1848-2)
Spessore effettivo	0.40 mm (± 0.04 mm) + schiuma 1.0 mm (+ 0.3 mm / - 0.2 mm)	(EN 1849-2)
Rettilinearità	Conforme	(EN 1848-2)
Massa areica	400 g/m ² (± 40 g/m ²)	(EN 1849-2)

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza all'urto	≥ 300 mm	(EN 12691)
Resistenza a trazione	longitudinale	≥ 160 N/50 mm
	trasversale	≥ 130 N/50 mm
Allungamento	longitudinale	≥ 80 %
	trasversale	≥ 55 %
Resistenza alla lacerazione	longitudinale	≥ 55 N
	trasversale	≥ 40 N
Reazione al fuoco	Classe E	(EN ISO 11925-2:2002) (classificazione secondo norma EN 13501-1)
Resistenza all'alcalinità	Conforme	(EN 13984 Annex C) (EN 12311-2)
Resistenza ai raggi UV	Non applicabile per esposizioni permanente all'irradiazione UV.	
Invecchiamento artificiale	Conforme	(EN 1296 / EN 1931)
Trasmissione del vapore d'acqua	250 m (± 50 m)	(EN 1931)
Tenuta all'acqua / Impermeabilità	Conforme	(EN 1928)

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Struttura del sistema	Prodotti ausiliari, complementari: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarnavap® Tape F, nastro biadesivo (per sigillatura sovrapposizioni impermeabili all'aria, non provviste di cimosa auto-adesiva) ▪ Sarnatape®-20, nastro biadesivo (per sigillatura raccordi impermeabili all'aria; i supporti porosi devono preventivamente essere trattati con Primer-130) ▪ Primer-130
-----------------------	--

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Temperatura ambiente	-20 °C min. / +60 °C max.
Temperatura del substrato / supporto	-30 °C min. / +60 °C max.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

QUALITA' DEL SUPPORTO / SUBSTRATO

I supporti devono essere lisci, asciutti ed abbastanza resistenti per poter sopportare la pedonabilità.

APPLICAZIONE

1. Srotolare Sarnavap®-3000 M sul supporto, posizio-

- narlo e zavorrarlo temporaneamente.
2. Srotolare il successivo Sarnavap®-3000 M e posizionarlo in modo da assicurare una sovrapposizione del telo minima di 80 mm.
3. Rimuovere la pellicola di protezione della cimosa auto-adesiva e riposizionare con attenzione il telo superiore di Sarnavap®-3000 M assicurandosi che non si formino grinze e pieghe (in corrispondenza delle giunzioni di testa, utilizzare i nastri biadesivi Sarnavap® Tape F).

4. Pressare il telo superiore di Sarnavap®-3000 M con l'ausilio di un rullino di pressione assicurando così una buona adesione della cimosa auto-adesiva. Sui supporti in lamiera grecata fare in modo che la sovrapposizione appoggi in continuo sulla greca alta, così da poter pressare adeguatamente e favorire la corretta adesione.
5. In corrispondenza dei giunti a "T" garantire la tenuta all'aria, rifilandolo il bordo del telo intermedio a 45°.
6. In corrispondenza dei perimetri e degli elementi passanti, risvoltare Sarnavap®-3000 M verso l'alto per un'altezza pari allo spessore dell'isolamento termico e sigillarlo alla base con nastro Sarnatape®-20 (i supporti porosi devono essere preventivamente trattati con Primer-130).

I lavori d'installazione devono essere eseguiti solo da imprese specializzate istruite e formate da Sika® Roofing.

Alcuni materiali accessori, per esempio nastri adesivi e Primer, non possono essere utilizzati a temperature inferiori a +5 °C. Si prega di rispettare le corrispondenti schede tecniche o etichette per le informazioni necessarie.

Per l'installazione a temperature ambiente inferiori a +5 °C, devono essere presi speciali accorgimenti per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente.

Nota:

Sarnavap®-3000 M non è idoneo per essere impiegato come impermeabilizzazione permanente, in quanto non è stato progettato come un manto impermeabile, perciò non può sostituirsi ad esso.

METODO / ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE

Secondo le vigenti direttive di posa, Sarnavap®-3000 M può essere applicato a secco su qualsiasi superficie liscia con sovrapposizione minima dei teli di 80 mm e sigillatura mediante cimosa auto-adesiva. Le sovrapposizioni di testa e tutte le sovrapposizioni senza cimosa auto-adesiva devono essere sigillate con nastro biadesivo Sarnavap® Tape F. Le superfici di contatto delle sovrapposizioni devono essere pulite e asciutte per aderire.

In corrispondenza dei perimetri e dei risvolti verticali, Sarnavap®-3000 M deve essere risvoltato per un'altezza pari allo spessore dell'isolamento termico e deve essere sigillato alla base con nastro biadesivo Sarnatape®-20 per consentire la realizzazione di una sigillatura impermeabile all'aria.

Sarnavap®-3000 M deve essere posato su superfici asciutte, pulite e sufficientemente resistenti da supportare il traffico pedonale.

Sarnavap®-3000 M è posato a secco, perciò occorre

zavorrarlo quanto prima con il successivo componente della stratigrafia di copertura. Per la posa su superfici verticali, l'estremità superiore del Sarnavap®-3000 M deve essere fissata meccanicamente.

La "buona pratica" richiede che lo strato di controllo del vapore sia risvoltato verso l'alto per un'altezza pari allo spessore dell'isolamento termico e che sia sigillato al supporto. Utilizzare il nastro biadesivo Sarnatape®-20 alla base del risvolto verticale del Sarnavap®-3000 M per sigillare all'aria.

Le superfici porose devono essere preventivamente trattate con Primer-130.

LIMITAZIONI

L'utilizzo del Sarnavap®-3000 M è limitato in quelle zone geografiche dove la temperatura minima media mensile non scende al di sotto di -50 °C.

La temperatura ambiente massima permanente di esercizio non deve superare +50 °C.

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

REGOLAMENTO (EC) NR. 1907/2006 - REACH

Questo prodotto è un articolo come definito nell'Art. 3 della Normativa (CE) n. 1907/2006 (REACH). Esso non contiene sostanze che sono destinate ad essere rilasciate da questo articolo nelle normali o ragionevoli condizioni d'uso previste. Pertanto non è richiesta una Scheda di Sicurezza ai sensi dall'Art. 31 della suddetta Normativa per immettere il prodotto sul mercato, trasportare o utilizzare lo stesso. Per un uso sicuro seguire le istruzioni fornite in questa Scheda Dati Prodotto. In base alle nostre attuali conoscenze questo prodotto non contiene sostanze SVHC (Substances of Very High Concern), come indicato nell'Allegato XIV del REACH o nella lista pubblicata dalla European Chemicals Agency in concentrazioni sopra lo 0,1 % in peso.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto

Sarnavap®-3000 M
Ottobre 2019, Version 01.01
02094505100000011

Sarnavap-3000M-it-IT-(10-2019)-1-1.pdf