



EN 13491

1349-CPD-028

Sikaplan® WP 1100-30HL (ex Sikaplan® 24.6 TU giallo/nero)

Manto impermeabile sintetico - Tunnel

Descrizione Prodotto

Sikaplan® WP 1100-30HL è un manto impermeabile sintetico omogeneo a base di polivinilcloruro (PVC), con strato segnaletico dello spessore di 0,6 mm.

Impieghi

Sikaplan® WP 1100-30HL è un manto flessibile per l'impermeabilizzazione di:

- Tunnel
- Strutture interrato

Caratteristiche / Vantaggi

- Resistenza all'invecchiamento
- Resistenza a trazione ed allungamento a rottura ottimizzati
- Resistenza alla penetrazione delle radici
- Stabilità dimensionale
- Non contiene plastificanti DEPH (DOP)
- Flessibilità alle basse temperature
- Saldabile per termofusione ad aria calda
- Applicabilità su supporti umidi
- Idoneità al contatto con acqua dolce silicea (PH basso aggressivo per il calcestruzzo)
- Non resistente al bitume

Prove

Certificazioni / Norme

Dichiarazione di Prodotto EN 13491 - Geosintetici con funzione di barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego come barriere ai fluidi nella costruzione di tunnel e strutture interrato.

Provisto di marcatura CE - certificato n° 1349-CPD-028.

Sistema di gestione per la qualità certificato secondo le norme EN ISO 9001 ed EN ISO 14001.

Costruzioni



Dati prodotto

Forma

Aspetto / Colori

Superficie: liscia
Colore faccia superiore: giallo
Colore faccia inferiore: grigio scuro

Imballaggio

Misure rotolo: 2,20 m (larghezza rotolo) x lunghezza rotolo a richiesta
Peso unitario: 3,90 kg/m²

Immagazzinamento

Condizioni di immagazzinamento

I rotoli essere conservati nella loro confezione originale, in posizione orizzontale ed in luogo fresco ed asciutto. Devono essere protetti dall'esposizione diretta ai raggi solari, dalla pioggia, dalla neve, dal ghiaccio, ecc.

Il prodotto non ha scadenza se correttamente immagazzinato.

Non accatastare i bancali dei rotoli durante il trasporto o l'immagazzinamento.

Dati Tecnici

Dichiarazione prodotto	EN 13491 (2006)	1349-CPD-028
Spessore	3,00 mm (-5 % / +10 %)	EN 1849-2
Massa areica	3,90 kg/m ² (-5 % / +10 %)	EN 1849-2
Permeabilità all'acqua (tenuta liquido)	$< 10^{-7} \text{ m}^3 \times \text{m}^{-2} \times \text{d}^{-1}$	EN 14150:2001
Resistenza a trazione longitudinale	17,0 N/mm ² ($\pm 2,0$)	ISO R 527-1/3/5
Resistenza a trazione trasversale	16,0 N/mm ² ($\pm 2,0$)	ISO R 527-1/3/5
Allungamento a rottura longitudinale	$\geq 300 \%$	ISO R 527-1/3/5
Allungamento a rottura trasversale	$\geq 300 \%$	ISO R 527-1/3/5
Punzonamento statico	3,00 kN ($\pm 0,30$)	EN ISO 12236
Resistenza allo scoppio	$\geq 50 \%$	EN 14151 D=1,0 m
Resistenza alla lacerazione longitudinale	$\geq 42 \text{ kN/m}$	ISO 34 metodo B; V=50mm/min
Resistenza alla lacerazione trasversale	$\geq 42 \text{ kN/m}$	ISO 34 metodo B; V=50mm/min
Flessibilità a freddo	$\leq -20 \text{ }^\circ\text{C}$	EN 495-5
Dilatazione termica	$190 \times 10^{-6} (\pm 50 \times 10^{-6}) 1/\text{K}$	ASTM D 696-91
Resistenza agli agenti atmosferici	Resistenza a trazione ed allungamento a rottura residui: $\geq 75 \%$	EN 12224, 350 MJ/m ² ; ISO 527-3/5/100

Resistenza microbiologica	Variazione resistenza a trazione: ≤ 15 % Variazione allungamento a rottura: ≤ 15 %	EN 12225; ISO 527-3/5;
Resistenza all'ossidazione	Variazione resistenza a trazione: ≤ 25 % Variazione allungamento a rottura: ≤ 25 %	EN 14575; ISO 527-3/5
Resistenza alla fessurazione da sollecitazione ambientale	La prova è applicabile solo per materiali a base di poliolefine flessibili FPO	ASTM D 5397-99 (EN 14576)
Resistenze chimiche	A (idrolisi in condizioni acide): variazione allungamento a rottura: ≤ 10 % B (idrolisi in condizioni alcaline): variazione allungamento a rottura: ≤ 10 % D (acque reflue): variazione allungamento a rottura: ≤ 10 %	EN 14414: 2004-08; ISO 527-3/5
Resistenza alla penetrazione delle radici	Conforme	EN 14416:2002
Reazione al fuoco	Classe E	EN ISO 11925-2

Informazioni di sistema

Struttura del sistema	Prodotti accessori: - Sikaplan® WP rondelle di fissaggio - Sarnafelt PP - Sikaplan® WP strati di protezione - Sika® Waterbar WP, tipo AR e tipo DR, per ancoraggi e giunti di dilatazione
------------------------------	---

Dettagli di applicazione

Qualità del supporto	Calcestruzzo gettato in opera: Pulito, solido ed asciutto, omogeneo, esente da oli, grasso, polvere, materiale friabile od incoerente. Spritz-beton: La superficie dello spritz-beton dovrà soddisfare i seguenti requisiti: - ondulazioni superficiali, rapporto lunghezza-profondità: < 5:1 - raggio minimo curvatura: > 20 cm La superficie dello spritz-beton deve essere esente da materiali inerti accuminati. Eventuali venute di acqua devono essere sigillate con riporto di malta. Se necessario, per raggiungere il profilo/superficie desiderato, applicare sulla superficie dello spritz-beton un sottile strato di calcestruzzo spruzzato di spessore minimo 5 cm e diametro degli aggregati inferiore a 4 mm. Travi, reti di rinforzo, ancoraggi, ecc. in acciaio devono essere ricoperti con un sottile strato di calcestruzzo spruzzato di spessore minimo 5 cm. Il piano di posa del manto impermeabile – superficie dello spritz-beton e dello strato di calcestruzzo spruzzato – deve essere esente da pietre, chiodi, cavi e materiale friabile od incoerente.
-----------------------------	--

Condizioni di applicazione / Limiti

Temperatura supporto 0 °C min. / +35 °C max.

Temperatura aria esterna +5 °C min. / +35 °C max.
Per l'installazione a temperature esterne inferiori a +5 °C, devono essere presi speciali accorgimenti per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente.

Temperature massima dei liquidi +30 °C (acqua)

Istruzioni di applicazione

Metodo di applicazione / Attrezzature Metodo di applicazione:
Posato a secco, fissato meccanicamente o zavorrato, secondo il manuale di applicazione Sika® e le istruzioni di installazione.
Tutti i sormonti dei teli devono essere saldati per termofusione ad aria calda, utilizzando saldatrici manuali ed appositi rullini di pressione oppure saldatrici automatiche, con regolazione elettronica della temperatura di saldatura (ad esempio Leister Triac PID, Leister Triac Drive, Leister Twinny).
I parametri di saldatura, come velocità e temperatura, devono essere stabiliti con prove in cantiere, prima di iniziare i lavori.

Note sull'applicazione / Limiti I lavori di installazione devono essere eseguiti solo da imprese specializzate nel settore tunnel, istruite e formate da Sika Contractors.
Il manto Sikaplan® WP 1100-30HL non è resistente al contatto diretto con bitume ed altri materiali plastici; in questi casi è richiesto uno strato di separazione in geotessuto (> 300 g/m²).
Il manto Sikaplan® WP 1100-30HL non è idoneo per il rivestimento di tunnel nei seguenti casi:
- temperatura permanente dell'acqua > +30 °C
- contatto con acque reflue o inquinate
Il manto Sikaplan® WP 1100-30HL non è stabilizzato ai raggi UV, pertanto non può essere installato su strutture con esposizione permanente ai raggi UV ed agli agenti atmosferici.

Norme di sicurezza	In funzione di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n° 1907/2006 - articolo 31 e successive modifiche ed integrazioni, non è necessaria la redazione di una scheda di sicurezza del prodotto per l'utilizzo, il trasporto e l'acquisto. Il prodotto non danneggia l'ambiente se utilizzato come specificato.
REACH	Il prodotto è un articolo ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH). Esso non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate dall'articolo in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili. Di conseguenza, non ci sono obblighi di registrazione per le sostanze in articoli ai sensi dell'Articolo 7.1 del Regolamento. Sulla base delle attuali conoscenze, il prodotto non contiene SVHC (sostanze altamente pericolose) in concentrazione superiore al 0,1 % in peso, secondo l'elenco pubblicato da European Chemicals Agency.
Precauzioni	Deve essere assicurato un adeguato ricambio di aria quando si lavora (salda) in ambienti chiusi.
Classificazione di trasporto	Il prodotto non è classificato come una sostanza pericolosa per il trasporto.
Note legali	I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.



Sika Italia S.p.A.
Via L. Einaudi 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. +39 02 54778.111 - Fax +39 02 54778.119
Stabilimento di Como:
Via G. Garrè 9 - 22100 Como (CO)
www.sika.it - info@sika.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Sede Certificata: Stabilimento di Como
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 14001:2004 =