

SCHEDA DATI PRODOTTO

SikaCeram[®]-205 Large

ADESIVO IN POLVERE PER PIASTRELLE CERAMICHE DI GRANDI FORMATI.



DESCRIZIONE DI PRODOTTO

SikaCeram[®]-205 Large è un adesivo in polvere a base cementizia, migliorato, per piastrelle ceramiche anche di grande formato. Possibilità di posa fino a 10 mm di spessore. SikaCeram[®]-205 Large è adatto per la posa di piastrelle ceramiche all'interno ed all'esterno per aree residenziali e di carico medio. In classe C2 TE secondo EN 12004

IMPIEGHI

SikaCeram[®]-205 Large è adatto per incollare i seguenti tipi di piastrelle:

- Tutti i tipi di piastrelle ceramiche
- SikaCeram[®]-205 Large può essere utilizzato all'interno e all'esterno per applicazioni a pavimento o a parete, sulle seguenti superfici di supporto:
 - Supporti a base gesso e cemento
 - Cartongesso
 - Piastrelle ceramiche esistenti, pietre, in ambienti chiusi
 - Pavimenti esistenti in PVC, linoleum o vinilici all'interno

SikaCeram[®]-205 Large è adatto per applicazioni ad alte prestazioni e impegnative, come ad esempio:

- Piscine
- Facciate
- Pavimento su massetti riscaldanti ad acqua
- Terrazze e balconi
- Incollaggio a punti di pannelli in polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia e lana di vetro

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Scivolamento verticale nullo
- Tempo aperto allungato
- Resistente al gelo

SOSTENIBILITÀ

Classificazione emissione di VOC secondo la regolamentazione francese A+.

CERTIFICAZIONI / NORMATIVE

Adesivo cementizio migliorato con scivolamento ridotto e tempo aperto allungato classificato C2TE secondo EN 12004: 2007. Dichiarazione di prestazione n. 0203060200100001221026 valutato dal laboratorio notificato 1599 e provvisto dimarchio CE.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Cemento Portland, aggregati selezionati, additivi per ritenzione idrica, polimero re-dispersibile.
Imballaggio	Sacchi da 25 kg
Aspetto / Colore	Polvere grigia

Durata di conservazione	12 mesi dalla data di produzione.
Condizioni di immagazzinamento	Imballaggio sigillato originale integro, in luogo asciutto.
Dimensione massima dell'inerte	D _{max} : 0.5 mm

INFORMAZIONI TECNICHE

Adesione per trazione	Iniziale	≥ 1.0 N/mm ²	(EN 1348)
	Immersione in acqua	≥ 1.0 N/mm ²	
	Azione del calore	≥ 1.0 N/mm ²	
	Cicli di gelo e disgelo	≥ 1.0 N/mm ²	
Resistenza allo scivolamento	≤ 0.5 mm	(EN 1308)	
Dati provenienti dai rapporti di prova rilasciati dal laboratorio Modena Centro Prove, ente notificato 1599.			

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Struttura del sistema	Per supporti molto assorbenti e nei seguenti casi è necessario utilizzare un primer:		
	Substrato	Primer	
	Intonaci a base gesso, massetti in Anidrite	Sika® Primer-11W +	
	Piastrelle ceramiche esistenti, foggio di PVC, vecchi pavimenti in linoleum o vinilici	Sika® Primer-21W	
Per le modalità applicative e consumi dei Primer, consultare le relative schede dati prodotto.			

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Rapporto di miscelazione	~7.5 litri di acqua per sacchi da 25 kg. 30 % ± 1 %		
Densità malta fresca	~1.6 kg/l		
Consumo	Il consumo dipende sempre dal profilo e dalla ruvidità della superficie del substrato, dalle dimensioni delle piastrelle e delle fughe, nonché dalla tecnica di applicazione (singolo strato adesivo sul substrato o doppia spalmatura su retro di piastrelle in caso di dimensioni superiori a 30x30 cm). Indicazione di massima per spalmatura:		
	Dimensione delle piastrelle	Dimensione della spatola dentata	Consumo
	Piccole	6 mm	~2.5 kg/m ²
	Medie	8 mm	~3.5 kg/m ²
	Grandi	10 mm	~5 kg/m ²
Spessore strato	10 mm max.		
Temperatura ambiente	+5 °C min. / +35 °C max.		
Temperatura del substrato / supporto	+5 °C min. / +35 °C max.		
Tempo di Maturazione	~3 min		
Tempo di lavorabilità	~6 ore (vita impasto)		
Tempo aperto	≥ 0.5 N/mm ² dopo 30 min		(EN 1346)
Tempo di aggiustabilità	~50 min		
Trattamento di indurimento	Proteggere da condizioni climatiche avverse, come temperature estremamente alte o basse (congelamento), pioggia, esposizione diretta al sole, per almeno 12-24 ore dall'applicazione.		

Prodotti applicati pronti per l'uso

Uso	Tempo di attesa
Stuccatura su pavimenti / pedonabilità	24–36 ore
Stuccatura su pareti	4–6 ore
Messa in esercizio	~14 giorni
Riempimento con acqua	~21 giorni

Valori determinati in condizioni di laboratorio: 23 ° C ± 2 ° C, U.R. 50% ± 5%. Temperature più elevate riducono tali tempi, viceversa temperature più basse si allungano.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

QUALITÀ DEL SUBSTRATO / SUPPORTO / PRETRATTAMENTO

- Il sottofondo deve essere perfettamente planare, solido, dimensionalmente stabile, privo di parti facilmente asportabili, non deformabile, stagionato, esente da contaminanti come sporco, olio, grasso, lattime, efflorescenze, vecchi rivestimenti e altri trattamenti della superficie.
- A seconda delle condizioni del substrato e dei contaminanti da rimuovere dalla superficie, eseguire adeguate tecniche di preparazione, come il lavaggio ad alta pressione, abrasione meccanica o sabbatura a secco, per rimuovere ogni traccia di materiali che potrebbero ridurre l'adesione del prodotto al substrato.
- Eventuali piccoli difetti superficiali e variazioni di livello, profilo o aggregati esposti possono essere pre-riempiti e livellati con uno strato aggiuntivo di SikaCeram®-205 Large, con uno spessore massimo di 5 mm, applicato almeno 24 ore prima della posa delle piastrelle ceramiche. Per aree più estese e spessori maggiori, usare le malte appropriate della gamma Sika® MonoTop® o Sikafloor® Level. Le fessure nei substrati devono essere identificate e sigillate in modo appropriato, ad es. con resine epossidiche Sikadur®.
- Per la posa di piastrelle su supporti non assorbenti o con assorbenza limitata, come esistenti piastrelle in ceramica, superfici verniciate, ecc., verificare che siano saldamente adese e stabili, quindi utilizzare prodotti di sgrassatura / disincrostazione adeguati e pulire completamente la superficie.
- Per applicazioni in climi caldi e substrati assorbenti, inumidire adeguatamente la superficie prima della posa. Evitare la formazione di velo d'acqua sulla superficie che in ogni caso non deve essere umida al tatto e scura. Il supporto deve essere saturo ma con superficie asciutta.
- In caso di applicazione in ambienti umidi o su superfici soggette a frequente bagnatura, applicare idoneo prodotto impermeabilizzante della gamma Sika® prima della posa delle piastrelle.

MISCELAZIONE

Versare la quantità raccomandata di acqua in un contenitore di miscelazione adatto e pulito. Mentre si agita lentamente, aggiungere gradualmente la polvere SikaCeram®-205 Large all'acqua e quindi miscelare accuratamente usando un miscelatore elettrico a bassa velocità (~ 500 giri / min) fino a ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Dopo la miscelazione lasciare maturare il prodotto per qualche minuto (vede-

re tempo di maturazione), dopodiché rimescolare la miscela prima dell'applicazione. L'impasto così ottenuto risulta molto cremoso e facilmente spatolabile.

APPLICAZIONE

- SikaCeram®-205 Large si applica con spatola dentata.
- Applicare una quantità di prodotto sufficiente per assicurare la completa "bagnatura" del retro delle piastrelle.
- La posa si effettua su collante fresco, esercitando un'adeguata pressione per assicurare il contatto con l'adesivo e quindi il perfetto incollaggio. Nel caso in cui si sia formata una pellicola superficiale, è necessario rimuovere lo strato di adesivo e sostituirlo con del materiale fresco SikaCeram®-205 Large.
- Evitare l'applicazione alla luce solare diretta e / o in caso di forte vento / corrente d'aria.
- Per la posa di piastrelle di formato uguale o maggiore di 900 cm² (es. 30 x 30 cm) si raccomanda sempre la tecnica della doppia spalmatura per ottenere un completo riempimento dello strato di adesivo sotto la piastrellatura (letto pieno).

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente tutti gli strumenti e le attrezzature con acqua pulita prima che il prodotto sia indurito, preferibilmente subito dopo l'uso. Una volta indurito, il prodotto può essere rimosso solo meccanicamente.

LIMITAZIONI

- I supporti in gesso devono avere un contenuto di umidità massimo dello 0,5%.
- Se è richiesto uno strato impermeabilizzante sotto le piastrelle, i sistemi a base di cemento e / o acrilici sono adatti per l'uso sotto SikaCeram®-205 Large. Si prega di fare riferimento alle rispettive schede tecniche dei prodotti Sika per ulteriori informazioni. SikaCeram®-205 Large non deve essere applicato nelle seguenti situazioni:
 - Superfici metalliche o di legno.
 - Sulle piastrelle di ceramica esistenti in esterno.
 - Per qualsiasi situazione o applicazione non esplicitamente descritta in questa scheda di prodotto.

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO DA
CERTIQUALITY
N. 951

Scheda Dati Prodotto
SikaCeram®-205 Large
Giugno 2018, Version 01.01
020404020010000122

SikaCeram-205Large-it-IT-(06-2018)-1-1.pdf