

SCHEDA DATI SISTEMA

Sikafloor® MultiDur WS-26

Sistema epossidico, liscio e traspirante.

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Sikafloor® MultiDur WS-26 è un sistema epossidico a base acqua con bassa emissione di VOC/AMC. Il sistema esegue una superficie uniforme, liscia e semi lucida per medie condizioni di usura. Essendo un sistema permeabile al vapore, esso può essere applicato su supporti con alta umidità residua e di risalita.

IMPIEGHI

Sikafloor® MultiDur WS-26 può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.

Il sistema può essere utilizzato in ambito commerciale e negli edifici pubblici come:

- Aree con una richiesta di alta resistenza al fuoco
- Strutture di servizio
- Aree di manutenzione
- Ospedali e stutture sanitarie
- Impianti di produzione e officine

Il sistema può essere utilizzato solo in aree esterne.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Riduce i problemi relativi ai supporti umidi
- Permette di ridurre i tempi di installazione della pavimentazioni
- Migliora la sicurezza degli operatori quando la superficie è bagnata
- Può essere applicato su supporti con alto contenuto di umidità
- Bassa emissione di VOC / AMC
- Finitura semi lucida

CERTIFICAZIONI / NORMATIVE

- Certificazione al fuoco secondo EN 13501-1, Sikafloor® MultiDur WS-26, OFI Technologie & Innovation GmbH, Classification report No. 2000273
- Certificazione al fuoco secondo EN ISO 1716, Sikafloor® MultiDur WS-26, OFI Technologie & Innovation GmbH, Test report No. 2000273/2.
- Certificazione al fuoco secondo EN ISO 9239-1, Sikafloor® MultiDur WS-26, OFI Technologie & Innovation GmbH, Test report No. 2000273/1.

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Struttura del sistema 2 1. Primer o strato di rasatura Sikafloor®-2540 W + 5 % di acqua in peso Sikafloor®-240 WN + 5 % di acqua in peso 2. Strato di usura Sikafloor®-240 WN Base chimica Epossidico a base acqua esente da solventi **Aspetto** Liscia e semi lucida Colore RAL 1001, 7032, 7001, 7035, 7042, 7036, 9010 Note: I colori indicati si riferiscono al prodotto miscelato (Parte A + Parte B), senza gli inerti. Spessore nominale ~2-3 mm **INFORMAZIONI TECNICHE Durezza Shore D** (EN ISO 868) ~74 (dopo 7 giorni a +23°C) Resistenza all'urto (EN ISO 6272-1) Classe I: ≥ 4 Nm Resistenza a compressione ~24,1 N/mm² (EN 13892-2) Adesione per trazione > 1,5 N/mm² (rottura del calcestruzzo) (EN 1542) Reazione al fuoco A2fl-S1 (2 mm di spessore caricato con 80 % di sabbia di quar-(EN 13501-1

Bfl-S1 (caricato con < 80 % di sabbia di quarzo)

Classe II: $5 \text{ m} \le \text{Sd} \le 50 \text{ m}$

Resiste a varie resistenze chimiche. Contattare il servizio tecnico di Sika.



(EN 13501-1)

(EN ISO 7783)

Resistenza chimica

Permeabilità al vapore acqueo

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Consumo	Primer o strato di rasatur		oor®-2540 W acqua in peso	~0,2-	-0,3 kg/m²
		1 × Sikafl	oor®-240 WN + qua in peso	~0,3-	-0,5 kg/m²
	Strato di usura	1 × Sikafl caricato : con sabb (0,1–0,3r Note: Se è < +15 ° può esse	oor®-240 WN 1:0,6 fino a 0,8 ia di quarzo	~2,4-	-2,5 kg/(m²/mm)
Temperatura ambiente	Min		+10 °C		
	Max +30 °C				
Umidità relativa dell'aria	80 % u.r. max				
Temperatura del substrato / supporto	Min +10 °C				
	Max +30 °C				
Contenuto di umidità del substrato / supporto	≤ 6 % parti in peso				
Tempo di attesa / sovracopertura	Prima dell'applicazione di Sikafloor®-240 WN su Sikafloor®-2540 W o Sikafloor®-240 WN attendere:				
	floor®-240 WN a	attendere:			
	floor®-240 WN a			Mass	imo
	Temperatura de porto	l sup- Minimo			
	Temperatura de porto +10 °C	H sup- Minimo 48 h		7 gio	rni
	Temperatura de porto +10 °C +20 °C	Minimo 48 h 20 h		7 gio	rni rni
	Temperatura de porto +10 °C	H sup- Minimo 48 h		7 gio	rni rni
	Temperatura de porto +10 °C +20 °C +30 °C Note: I tempi so	H sup- Minimo 48 h 20 h 10 h no approssimativi	•	7 gion 6 gion 3 gion biare a	rni rni rni seconda delle
Prodotti applicati pronti per l'uso	Temperatura de porto +10 °C +20 °C +30 °C Note: I tempi so condizioni ambie	H sup- Minimo 48 h 20 h 10 h no approssimativi	•	7 gion 6 gion 3 gion piare a empe	rni rni rni seconda delle
Prodotti applicati pronti per l'uso	Temperatura de porto +10 °C +20 °C +30 °C Note: I tempi so condizioni ambietà.	H sup- 48 h 20 h 10 h no approssimativi entali ed in partico	lar modo dalla t	7 gion 6 gion 3 gion piare a empe	rni rni seconda delle ratura e dall'umidi Totale induri- mento ~10 giorni
Prodotti applicati pronti per l'uso	Temperatura de porto +10 °C +20 °C +30 °C Note: I tempi so condizioni ambie tà. Temperatura +10 °C +20 °C	H sup- Minimo 48 h 20 h 10 h no approssimativi entali ed in partico Pedonabile ~48 h ~24 h	Traffico legg ~4 giorni ~48 h	7 gion 6 gion 3 gion piare a empe	rni rni seconda delle ratura e dall'umidi Totale induri- mento ~10 giorni ~7 giorni
Prodotti applicati pronti per l'uso	Temperatura de porto +10 °C +20 °C +30 °C Note: I tempi so condizioni ambie tà. Temperatura +10 °C	Minimo 48 h 20 h 10 h no approssimativi entali ed in partico Pedonabile ~48 h	Traffico legg	7 gion 6 gion 3 gion piare a empe	rni rni seconda delle ratura e dall'umidi Totale induri- mento ~10 giorni
Prodotti applicati pronti per l'uso	Temperatura de porto +10 °C +20 °C +30 °C Note: I tempi so condizioni ambie tà. Temperatura +10 °C +20 °C +30 °C Note: I tempi si ama. I tempi sono	Minimo 48 h 20 h 10 h no approssimativi entali ed in partico Pedonabile ~48 h ~24 h ~18 h	Traffico legg ~4 giorni ~48 h ~36 h è stato applicato	7 gion 6 gion 3 gion biare a empe	rni rni seconda delle ratura e dall'umidi Totale induri- mento ~10 giorni ~7 giorni ~5 giorni mo strato del siste
	Temperatura de porto +10 °C +20 °C +30 °C Note: I tempi so condizioni ambie tà. Temperatura +10 °C +20 °C +30 °C Note: I tempi si ama. I tempi sono in particolare la	H sup- Minimo 48 h 20 h 10 h no approssimativi entali ed in partico Pedonabile ~48 h ~24 h ~18 h applicano quando o influenzati dal ca	Traffico legg ~4 giorni ~48 h ~36 h è stato applicato	7 gion 6 gion 3 gion biare a empe	rni rni seconda delle ratura e dall'umidi Totale indurimento ~10 giorni ~7 giorni ~5 giorni mo strato del siste
INFORMAZIONI DI PRODOT	Temperatura de porto +10 °C +20 °C +30 °C Note: I tempi so condizioni ambie tà. Temperatura +10 °C +20 °C +30 °C Note: I tempi si ama. I tempi sono in particolare la	H sup- Minimo 48 h 20 h 10 h no approssimativi entali ed in partico Pedonabile ~48 h ~24 h ~18 h applicano quando o influenzati dal ca	Traffico legg	7 gion 6 gion 3 gion biare a empe	rni rni seconda delle ratura e dall'umidi Totale indurimento ~10 giorni ~7 giorni ~5 giorni mo strato del siste
Prodotti applicati pronti per l'uso INFORMAZIONI DI PRODOT Imballaggio Durata di conservazione	Temperatura de porto +10 °C +20 °C +30 °C Note: I tempi so condizioni ambie tà. Temperatura +10 °C +20 °C +30 °C Note: I tempi si ma. I tempi sono in particolare la TO	H sup- H sup- 48 h 20 h 10 h no approssimativi entali ed in partico Pedonabile ~48 h ~24 h ~18 h applicano quando o influenzati dal ca temperatura e l'ur	Traffico legg -4 giorni -48 h -36 h è stato applicato mbiamento dello midità relativa.	7 gion 6 gion 3 gion biare a empe	rni rni seconda delle ratura e dall'umidi Totale indurimento ~10 giorni ~7 giorni ~5 giorni mo strato del siste

Scheda Dati Sistema

Sikafloor® MultiDur WS-26 Marzo 2021, Version 02.01 020811900000000126



VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

ULTERIORI DOCUMENTI

- Sika® Method Statement: Valutazione e preparazione del supporto
- Sika® Method Statement: Miscelazione e applicazione dei sistemi Sikafloor
- Sika® Method Statement: Pulizia e manutenzione dei sistemi Sikafloor

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli per una corretta e sicura manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente versione della Scheda di Sicurezza , contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6 20068 Peschiera Borromeo (MI) Phone: +39 02 54778 111 Fax: +39 02 54778 119 info@sika.it www.sika.it

SikafloorMultiDurWS-26-it-IT-(03-2021)-2-1.pdf

