

SikaEmaco® N 108 RS

(Formerly MEmaco N 108 RS) Malta cementizia monocomponente, grigia, a presa rapidissima e rapido sviluppo di resistenza, per il fissaggio di finiture ed elementi di completamento.

DEFINIZIONE DEL MATERIALE

SikaEmaco® N 108 RS è una malta cementizia, premiscelata, monocomponente, grigia, a presa rapidissima, per il fissaggio e l'inghisaggio di finiture ed elementi di completamento. Resistenza a compressione a 3 ore pari a 10 MPa. Applicazione a mano.

PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE

SikaEmaco® N 108 RS è stato progettato per il fissaggio di finiture e arredi di completamento (canaline, infissi, scatole elettriche etc.).

SikaEmaco® N 108 RS può essere applicata su supporti come:

- calcestruzzo;
- intonaci a base cemento;
- laterizi;
- pietra.



CARATTERISTICHE



Advanced accelerator: assicura una elevata rapidità di intervento



Adesione garantita: assicura alle malte confezionate il raggiungimento di ottime prestazioni di adesione

CONSUMO

Il consumo medio 2 kg per litro (volume da riempire).

CONFEZIONE

- Sacco da 25 kg in carta.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto in luogo asciutto e protetto a temperatura compresa tra 5 e 35°C, nei contenitori originali ermeticamente chiusi.

Dati identificativi e applicativi		
Acqua d'impasto		18%
Tempo di vita dell'impasto		60 sec
Tempo di presa		ca 3 min
Messa in esercizio		3 ore
Granulometria		≤ 0,6 mm
Dati tecnici		Prestazioni
Massa volumica del prodotto indurito,	EN 12190	2,0 Kg/lt
Resistenza a compressione a 3 ore	EN 12190	10,0 MPa
Resistenza a compressione a 24 ore	EN 12190	15,0 MPa
Resistenza a compressione a 28 gg	EN 12190	30,0 MPa
Resistenza a flessione a 28 gg	EN 196-1	7,0 MPa
Reazione al fuoco		Classe A1

SikaEmaco® N 108 RS

(Formerly MEmaco N 108 RS) Malta cementizia monocomponente, grigia, a presa rapidissima e rapido sviluppo di resistenza, per il fissaggio di finiture ed elementi di completamento.

SCHEMA APPLICATIVA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Verificare che il supporto sia privo di polvere, vernici, cere, oli, ruggine e di parti incoerenti o in fase di distacco. Bagnare con cura tutte le superfici prima dell'applicazione di SikaEmaco® N 108 RS.

MISCELAZIONE

Non iniziare la miscelazione del prodotto se la temperatura ambientale o del supporto è inferiore a 5°C o superiore a 35°C. SikaEmaco® N 108 RS va miscelato con 0,36 litri di acqua ogni 2 kg. È importantissimo tener presente che il prodotto indurisce in circa 60 secondi pertanto deve essere impastato con assoluta celerità ed applicato con estrema rapidità. Ad impasto avvenuto SikaEmaco® N 108 RS assumerà l'aspetto di una pasta assai consistente.

APPLICAZIONE

Distribuire il prodotto nella cavità di intervento esercitando una discreta compressione sul prodotto mediante la cazzuola, quindi frattazzare per ottenere una buona rugosità della superficie eventualmente da rifinire esteticamente (può essere ricoperta non prima che siano trascorse 7 ore dall'applicazione).

AVVERTENZE

Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C.

Non applicare su supporti gelati o soggetti a gelata in un lasso di tempo inferiore alle 24 ore.

Non utilizzare il prodotto trascorsi 60 secondi dall'impasto, pena la perdita delle caratteristiche dello stesso.

Non applicare su supporti in gesso, inconsistenti o sfarinanti, comunque mai su grandi superfici.

Non aggiungere alcun tipo di materiale, inerti e/o complementari, al prodotto, pena la perdita delle caratteristiche dello stesso.

Non lasciare i sacchi del prodotto esposti al sole prima dell'impiego.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Per indicazioni sul corretto e sicuro utilizzo, trasporto, stoccaggio e smaltimento del prodotto si consulti la più recente Scheda di Sicurezza (SDS).

SikaEmaco[®] N 108 RS

(Formerly MEmaco N 108 RS) Malta cementizia monocomponente, grigia, a presa rapidissima e rapido sviluppo di resistenza, per il fissaggio di finiture ed elementi di completamento.

RESTRIZIONI LOCALI A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo

nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

SIKA ITALIA S.P.A.

Via Luigi Einaudi, 6 · 20068 Peschiera Borromeo (MI) · Italia
Telefono: +39 02 54 778 111 · www.sika.it