

SCHEDA DATI PRODOTTO

Sikafloor®-156

PRIMER BICOMPONENTE EPOSSIDICO, MALTA DA LIVELLAMENTO O MASSETTO EPOSSIDICO

**DESCRIZIONE DI PRODOTTO**

Sikafloor®-156 è una resina epossidica a bassa viscosità a due componenti predosati, a totale contenuto di solidi, che può essere usato come primer, malta da livellamento e malta epossidica. Ad uso interno ed esterno.

IMPIEGHI

Sikafloor®-156 può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.

- Primer per sottofondi in calcestruzzo, massetti cementizi e malte epossidiche.
- Per sottofondi normalmente o altamente assorbenti.
- Primer per tutti i rivestimenti Sikafloor® epossidici e poliuretanic.
- Legante per malte resinose da livellamento e da massetto.
- Idoneo ad impiego in ambienti esterni.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Buona penetrazione
- Bassa viscosità
- Elevata adesione
- Facile applicazione
- Brevi tempi di attesa
- Idoneo per svariati usi
- Idoneo ad impiego in ambienti esterni

SOSTENIBILITÀ

- Conforme a LEED v4 MRc 2 (Opzione 1): Dichiarazione e ottimizzazione dei prodotti da costruzione – Dichiarazione EPD
- Conforme a with LEED v4 MRc 4 (Opzione 2): Dichiarazione e ottimizzazione dei prodotti da costruzione - Componenti
- Conforme a LEED v2009 IEQc 4.2: Materiali a bassa emissione - Pitture e vernici
- IBU Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)
- Certificato di emissione di VOC secondo AgBB e DIBt test report No. G18790

CERTIFICAZIONI / NORMATIVE

- Resina sintetica per massetti secondo la EN 13813:2002, che rilascia il marchio CE e DoP.
- Rivestimento protettivo del calcestruzzo secondo la EN 1504-2:2004, che rilascia il marchio CE e DoP.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Epossidica	
Imballaggio	Parte A	contenitori da 1,875 kg, 7,5 kg e 18,75 kg
	Parte B	contenitori da 0,625 kg, 2,5 kg e 6,25 kg
	Parte A+B	2,5 kg, 10 kg e 25 kg
	Componenti sfusi	
	Part A	fusti da 180 kg e cisterne da 1000 kg
Part B	fusti da 60 kg, 180 kg e cisterne da 1000 kg	
Aspetto / Colore	Resina - parte A	trasparente, liquido
	Induritore - parte B	paglierino, liquido
Durata di conservazione	24 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di immagazzinamento	Conservare negli imballi originali ben chiusi, non danneggiati, mantenuti in ambienti asciutti a temperature comprese tra +5°C e +30°C.	
Densità	Parte A	~ 1.10 kg /l (DIN EN ISO 2811-1)
	Parte B	~ 1.02 kg /l
	resina miscelata	~ 1.1 kg /l
	Valori di densità misurati a +23°C.	
Contenuto di solidi in peso	~100%	
Contenuto di solidi in volume	~100%	

INFORMAZIONI TECNICHE

Durezza Shore D	~ 83 (7giorni / +23°C / 50% U.R.)	(DIN 53505)
Resistenza a compressione	~ 55 N/mm ² (Malta: 30 giorni / +23°C / 50% U.R.) <small>Le resistenze sono state rilevate su malta epossidica realizzata con Sikafloor®-156 caricato 1:10 in peso con sabbia di quarzo in opportuna curva granulometrica come descritto più avanti.</small>	(EN 196-1)
Resistenza a flessione	~ 15 N/mm ² (Malta: 30 giorni / +23°C / 50% U.R.) <small>Le resistenze sono state rilevate su malta epossidica realizzata con Sikafloor®-156 caricato 1:10 in peso con sabbia di quarzo in opportuna curva granulometrica come descritto più avanti.</small>	(EN 196-1)
Adesione per trazione	>1.5 N/mm ² (rottura del calcestruzzo)	(EN 4624)

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Sistemi

Primer

Calcestruzzo poco o mediamente
assorbente 1 x Sikafloor®-156

Calcestruzzo molto assorbente 2 x Sikafloor®-156

Malta fine di livellamento e rasatura (ruvidità superficiale fino a 1 mm)

Primer 1 x Sikafloor®-156

Malta da livellamento 1 x Sikafloor®-156+ sabbia di quarzo (0.1 - 0.3 mm) + Stellmittel T

Malta media di livellamento e rasatura (ruvidità superficiale fino a 2 mm)

Primer 1 x Sikafloor®-156

Malta da livellamento 1 x Sikafloor®-156 + sabbia di quarzo (0.1 - 0.3 mm) + Stellmittel T

Malta epossidica per rivestimenti (massetto epossidico di 15-20 mm) o riparazioni

Primer 1 x Sikafloor®-156

Ponte adesivo 1 x Sikafloor®-156

Massetto 1 x Sikafloor®-156 + di sabbia di quarzo di opportuna granulometria

Un esempio di miscela granulometrica di sabbie di quarzo da utilizzarsi per la carica della malta epossidica può essere la seguente (per spessori di 15-20 mm):

25% in peso di sabbia di quarzo 0.1 - 0.5 mm

25% in peso di sabbia di quarzo 0.4 - 0.7 mm

25% in peso di sabbia di quarzo 0.7 - 1.2 mm

25% in peso di sabbia di quarzo 2 - 4 mm

Nota: La miscela di sabbia può essere modificata in funzione delle condizioni ambientali e degli spessori da applicare. In genere il diametro massimo della sabbia non deve essere superiore a 1/3 dello spessore del massetto di rivestimento.

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Rapporto di miscelazione

Parte A : parte B = 75 : 25 (in peso)

Consumo

Sistema di rivestimento

Prodotto

Consumo

Primer

1-2 x Sikafloor®-156

1-2 x 0.30 - 0.50 kg/m²

Malta fine di livellamento e rasatura (ruvidità superficiale fino a 1 mm)

1 parte in peso di Sikafloor®-156 + 0.5 parte in peso di sabbia di quarzo (0.1 - 0.3 mm) + 0.015 parti in peso di Stellmittel T

1.4 kg/m²/mm

Malta media di livellamento e rasatura (ruvidità superficiale fino a 2 mm)

1 parte in peso di Sikafloor®-156 + 1 parte in peso di sabbia di quarzo (0.1 - 0.3 mm) + 0.015 parti in peso di Stellmittel T

1.6 kg/m²/mm

Ponte adesivo

1- 2 x Sikafloor®-156

1- 2 x 0.3 - 0.5 kg/m²

Massetto epossidico (spessore strato 15 - 20 mm) / Malta per riparazioni

1 parte in peso Sikafloor-156 + 10 parti in peso di sabbia di quarzo

2.2 kg/m²/mm

I consumi sopra citati sono indicativi e dipendono dal potere assorbente del supporto, dalla sua ruvidità, dalla presenza di avvallamenti, ecc.

Temperatura ambiente	+10°C min. / +30°C max.	
Umidità relativa dell'aria	80% U.R. max.	
Punto di rugiada	Attenzione alla condensa! La temperatura del supporto deve essere almeno 3°C sopra il punto di rugiada. L'applicazione del prodotto con basse temperature e/o elevata umidità ambientale aumenta il rischio di condensa e sbiancamento della superficie del rivestimento.	
Temperatura del substrato / supporto	+10°C min. / +30°C max.	
Contenuto di umidità del substrato / supporto	< 4% in peso. Non ci deve essere presenza di risalite capillari di umidità in accordo con ASTM D 4263 (verifica con foglio di polietilene). Metodo: Igometro Sika®-Tramex, igrometro a carburo (CM) o essiccazione in forno.	
Tempo di lavorabilità	Temperatura	Tempo
	+10°C	~ 60 minuti
	+20°C	~ 30 minuti
	+30°C	~ 15 minuti
Tempo di indurimento	Tempo di sovraverniciabilità con prodotti privi di solvente:	
	Temperatura del substrato	Minimo Massimo
	+10°C	24 ore 4 giorni
	+20°C	12 ore 2 giorni
	+30°C	8 ore 24 ore
	Tempo di sovraverniciabilità con prodotti a solvente:	
	Temperatura del substrato	Minimo Massimo
	+10°C	36 ore 6 giorni
	+20°C	24 ore 4 giorni
	+30°C	12 ore 2 giorni
	Questi tempi sono indicativi e sono influenzati dalle reali condizioni di cantiere, in particolare temperatura e umidità.	

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

QUALITA' DEL SUBSTRATO / SUPPORTO / PRETRATTAMENTO

- Il calcestruzzo di supporto deve essere compatto, deve possedere una resistenza minima alla compressione di 25 MPa e una resistenza minima a trazione di 1,5 MPa.
- Il substrato deve essere asciutto, pulito ed esente da contaminanti come sporco, olio, grasso, rivestimenti, trattamenti superficiali, ecc..
- La superficie del pavimento deve essere trattata con idonea attrezzatura meccanica (es. pallinatrice o fresatrice) al fine di rimuovere il lattice di cemento e rendere la superficie leggermente ruvida ed assorbente.
- Il calcestruzzo friabile o in distacco deve essere rimosso e i difetti superficiali come vuoti e soffiature devono essere completamente esposti.
- Riparazioni del substrato, riempimenti di buchi e grosse irregolarità e livellamento della superficie devono essere effettuati con prodotti della linea Sikagard®, Sikadur® o Sikafloor®.
- Polvere, ogni traccia di sporco o parti friabili o in distacco devono essere completamente rimossi dalle superfici prima dell'applicazione del prodotto trami-

te spazzolatura e aspirazione.

MISCELAZIONE

Mescolare a fondo il componente A (resina) per qualche minuto e quindi versare completamente il componente B (induritore) nel recipiente del componente A e mescolare per almeno 3 minuti, sino a completa omogeneizzazione. Successivamente aggiungere la sabbia di quarzo (lavata ed essiccata a forno, esente da argilla e polvere) e/o Stellmittel T, e rimescolare altri 2 minuti fino ad omogeneizzazione. Versare la miscela così ottenuta in un contenitore pulito e rimescolare brevemente. Evitare tempi di miscelazione eccessivi per ridurre la quantità di aria inglobata.

Strumenti di miscela

Sikafloor®-156 deve essere miscelato a fondo con mescolatore elettrico a bassa velocità (trapano e agitatore con velocità 300/400 giri minuto)

Per la preparazione di malte usare un miscelatore ad azione forzata a tazza rotante, a pale o a depressione. Evitare miscelatori a caduta libera.

APPLICAZIONE

Prima dell'applicazione verificare il contenuto di umidità, l'umidità relativa e il punto di rugiada. Se il contenuto di umidità è > 4% in peso applicare Sikafloor®

Epocem® come sistema di Barriera Temporanea all'Umidità.

Realizzazione di mano di primer:

Il materiale miscelato va applicato sulle superfici da trattare entro il tempo di vita utile indicato nella apposita tabella. L'applicazione avviene a rullo, pennello o spatola liscia in una o due mani a seconda del potere assorbente del sottofondo. Assicurarsi di aver realizzato, dopo la posa, una superficie continua e priva di pori. Il sistema migliore è la posa con spatola di gomma e successiva passata con rullo a mani incrociate sul prodotto appena applicato. Evitare eccesso di materiale durante la posa.

Realizzazione di malte epossidiche da livellamento o da riparazione:

Applicare la malta fluida di Sikafloor®-156 e sabbia con spatola liscia rasando a zero fino a ottenere un'ottimale rasatura di regolarizzazione e turapori del sottofondo.

Realizzazione di massetti resinosi, o riparazioni, con malte epossidiche

Applicare la malta epossidica di Sikafloor®-156 e sabbie di quarzo sul ponte adesivo fintantoché questo è ancora appiccicoso. Utilizzare, se necessario, stagge e guide di spessore per la distribuzione e la posa della malta epossidica. Una volta posata, dopo un breve tempo di attesa, la malta deve essere lisciata e compattata con frattazzatrice meccanica con pale di teflon (normalmente a 20-90 giri/min).

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con Diluente C. Sikafloor®-156 indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

ULTERIORI DOCUMENTI

- Sika® Method Statement: Metodo di pulizia per i pavimenti Sikafloor®
- Sika® Method Statement: Miscelazione e applicazione dei prodotti Sikafloor.
- Sika® Method Statement: Valutazione e Preparazione del Supporto per Sistemi Skafloor®".

LIMITAZIONI

- Non applicare Sikafloor®-156 su supporti con umidità di risalita
- Appena applicato Sikafloor®-156 dovrà essere protetto da umidità, condensa e acqua per almeno 24 ore.
- Il massetto epossidico a base di Sikafloor®-156 non è idoneo per frequenti o permanenti contatti con acqua a meno che non sia rivestito.
- Si consigliano prove pratiche per identificare la corretta curva granulometrica dell'aggregato da miscelarsi con Sikafloor®-156.
- Per applicazioni in esterno applicare il materiale con temperature decrescenti.
- Se l'applicazione viene fatta con temperature crescenti si possono verificare la formazione di crateri di aria. Questi crateri possono essere chiusi dopo una leggera carteggiatura e applicazione a spatola liscia di Sikafloor®-156 addensato con il 3% circa di Stelmittel T.
- Il non corretto trattamento delle fessure esistenti

può comportare il ripercuotersi delle fessure stesse sul rivestimento resinoso.

- I giunti di costruzione e le fessure statiche presenti sul supporto esistente devono essere trattate con prodotti della linea Sikadur® o Sikafloor®. I prodotti dovranno riempire i vuoti per evitare un consumo eccessivo di materiale degli strati successivi.
- In alcuni casi particolari, pavimenti riscaldanti o elevate temperature ambientali possono far sì che elevati carichi di punta lascino impronte sul rivestimento resinoso.
- Nel caso si debba riscaldare l'ambiente di posa, non utilizzare riscaldatori che brucino gas, gasolio o altri combustibili analoghi, in quanto il vapore d'acqua e l'anidride carbonica che si liberano potrebbero influire con il grado di finitura superficiale del rivestimento. Utilizzare solo riscaldatori elettrici.

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

DIRETTIVA 2004/42/CE - LIMITAZIONE DI EMISSIONI DI VOC

< 500 g/L per il prodotto pronto all'uso, in ottemperanza alla Direttiva 2004/42/CE per prodotti IIA/j tipo sb (recepita dal D.L. nr. 161 del 27/3/06).

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO DA
CERTIQUALITY
N. 951

Scheda Dati Prodotto
Sikafloor®-156
Settembre 2019, Version 07.01
020811020010000007

Sikafloor-156-it-IT-(09-2019)-7-1.pdf