

Sigunite®-49AF

Accelerante Alkali Free per calcestruzzo proiettato

Indicazioni generali

Descrizione

Sigunite®-49AF è un additivo accelerante di presa e di indurimento esente da alcali, per la realizzazione di calcestruzzi proiettati per via secca e via umida.

Campi d'impiego

Per tutte le miscele spruzzate messe in opera con il procedimento per via umida o per via secca che devono presentare uno sviluppo delle resistenze fortemente accelerato:

- consolidamento di gallerie in avanzamento
- realizzazione di calcestruzzi proiettati di qualità
- consolidamento di rocce e terreni
- consolidamento di scarpate
- blocco di venute d'acqua

Vantaggi

In rapporto ad altri acceleranti impiegati nel calcestruzzo proiettato, Sigunite®-49AF presenta i seguenti vantaggi per l'utente:

- prodotto esente da alcali (non corrosiva e non irritante);
- impiegata correttamente, non provoca riduzione nelle resistenze del conglomerato indurito;
- l'additivazione con Sigunite®-49AF non compromette la compatibilità dei calcestruzzi proiettati con le acque montane o di falda;
- presenta una maggiore riduzione degli sfridi;
- migliora l'adesione al sottofondo in roccia;
- non è corrosivo nei confronti dei ferri di armatura.

Test

Consultare l'Ufficio Tecnico

Caratteristiche

Forma

Polvere esente da alcali

Colorazione

Marrone chiara.

Azione specifica

Additivo accelerante di presa ed indurimento del cemento.

Confezioni

Sacchi da 25 kg.

Conservazione

Negli imballi originali, non aperti, almeno 6 mesi; teme l'umidità.

Dati tecnici

Peso specifico

1,00 ± 0,05 kg/

Dosaggio

Da 3,5% a 6% sul peso del cemento.

Condizioni di applicazione

Modalità di impiego

Per via secca

Sigunite®-49AF può essere aggiunta alla miscela secca e quindi pompata fino alla lancia di spruzzo.

Per via umida

Sigunite®-49AF va iniettata nel flusso di calcestruzzo aerato (processo di flusso aerato) ad una programmata distanza dalla lancia di spruzzo.

Per un corretto dosaggio del prodotto si consiglia l'impiego di uno specifico dosatore. Il dosaggio di Sigunite®-49AF è in funzione della composizione chimica, finezza di macinazione ed età del cemento impiegato, oltre che delle condizioni di temperatura e della velocità di presa desiderata.

Avvertenze

La Sigunite®-49AF, quale prodotto in polvere teme l'umidità. Non esistono particolari restrizioni all'uso.

Voce di capitolato

Il conglomerato proiettato dovrà avere elevate resistenze alle brevi stagionature e dovrà essere accelerato con additivi a bassissimo contenuto di alcali in ragione non superiore al 6% sul peso del cemento. Detti acceleranti non dovranno avere influenze negative sulla salute del personale addetto ai lavori e sull'ambiente quali ad esempio rilascio di alcali in falda.

Il calcestruzzo spruzzato con additivo accelerante non dovrà subire riduzione delle sue resistenze finali riferite allo stesso calcestruzzo realizzato senza accelerante. Il conglomerato spruzzato dovrà inoltre avere una curva granulometrica compresa nel fuso UNI relativo al diametro massimo dell'inerte impiegato.

Per assicurare buone condizioni di pompabilità con basso rapporto acqua/cemento ($A/C < 0,50$), dovranno essere impiegati, per il confezionamento del calcestruzzo, additivi superfluidificanti tipo Sikament®.

Norme di sicurezza

Precauzioni

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

Ecologia

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffonibilità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.



Sika Italia S.p.A

Via L. Einaudi 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. +39 02 54778.111 - Fax +39 02 54778.119

Stabilimento di Como:

Via G. Garrè 9 - 22100 Como (CO)
www.sika.it - info@sika.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Sede Certificata: Stabilimento di Como
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 14001:2004 =