

Sika® Teak Cleaner, Sika® Teak Brightener e Sika® Teak Oil

Sistema manutenzione Sika® Teak Deck

Dati Tecnici di Prodotto

	Sika® Teak Cleaner	Sika® Teak Brightener	Sika® Teak Oil
Base chimica	soluzione alcalina tensioattiva	composizione a base ossalica	composizione oleosa a base di solvente
Consistenza	liquido incolore	liquido incolore, piacevole odore dolce	liquido ambrato con odore di solvente
Utilizzo	pulizia di teak e legni simili	lucidante: rimuove prodotti di ossidazione superficiale (ingrignimenti), macchie o muffa da Teak e legni simili	olio protettivo: dà risalto alla venatura naturale ed al colore del legno
Densità (a +20°C)	1.02 kg/l circa	1.01 kg/l circa	0.81 kg/l circa
Temperatura di applicazione	da + 10°C a + 30°C		
Scadenza e stoccaggio	5 anni in flaconi sigillati		

Descrizione

Il sistema di manutenzione Sika® Teak Deck è costituito dai tre seguenti prodotti:

- Sika® Teak Cleaner
- Sika® Teak Brightener
- Sika® Teak Oil

Questi prodotti sono stati appositamente formulati per mantenere un perfetto aspetto di ponti e coperte in teak, incollati e sigillati con i prodotti Sika®.

Vantaggi

- Facili e veloci da usare
- Non causa sollevamenti del legno
- Buona protezione UV con Sika® Teak Oil
- Migliora la resistenza alle muffe

Campi di applicazione

Questi prodotti vengono utilizzati per pulire, rinfrescare e proteggere ponti e coperte in teak su barche, navi e yachts e sono dedicati all'uso da parte di utenti professionali.

Industry



Applicazione

Sika® Teak Cleaner

Versare sulla superficie asciutta del ponte e spargere con un pennello o una spazzola a pelo corto. Lasciare agire per un periodo di 2/5 minuti, quindi spazzolare delicatamente procedendo nella direzione della venatura del legno.

Risciacquare con abbondante acqua pulita. Per legno molto sporco o tendente al grigio potrebbe essere necessaria una seconda applicazione.

Non utilizzare mai il prodotto senza effettuare un abbondante risciacquo con acqua fresca.

Sika® Teak Brightener

Dopo avere pulito il legno con Sika® Teak Cleaner, versare Sika® Teak Brightener sul legno e spargere con un pennello o una spazzola a pelo corto. Lasciare il prodotto sulla superficie per circa 5 minuti, quindi spazzolare delicatamente procedendo nella direzione della venatura del legno. Le superfici che presentano muffe possono richiedere una spazzolatura con pennello o spazzola a pelo rigido. Risciacquare con acqua pulita. Per superfici molto sporche o grigie potrebbe essere necessaria una seconda applicazione.

Sika® Teak Oil

Dopo avere preparato il legno con l'applicazione di Sika® Teak Cleaner e di Sika® Teak Brightener, applicare Sika® Teak Oil con un pennello o un panno sulla superficie asciutta. Lasciare agire per 2 o 3 minuti e quindi asportare l'olio in eccesso con un panno pulito e privo di sfilacciature.

Un legno particolarmente poroso potrebbe richiedere una seconda o anche una terza applicazione. Il legno risulta perfettamente oliato quando non assorbe più olio e questo rimane in superficie, richiedendo l'effettuazione di una rimozione meccanica (con panno). Lasciare asciugare per almeno 6 ore.

Nota

Spruzzi accidentali di questi materiali su arredi e rivestimenti vari devono essere puliti immediatamente.

Importante

Questi prodotti sono stati testati estesamente insieme al Sikaflex®-290 DC, materiale per il calafataggio. Se correttamente applicati, non ci sono effetti negativi sul giunto. Comunque, in elevate concentrazioni i prodotti contengono sostanze chimiche attive che possono alterare il sigillante quando questo è mantenuto a contatto con i prodotti per il mantenimento del teak concentrati (non diluiti) per un lungo periodo. Di conseguenza osservare attentamente le istruzioni per l'uso.

Altre informazioni

Istruzioni operative emesse per una determinata applicazione potrebbero ulteriormente specificare i dati tecnici inclusi nella presente Scheda Dati Prodotto. Copie delle seguenti pubblicazioni sono disponibili a richiesta:

- Schede di sicurezza (MSDS)
- Brochure "Sika® Marine Teak Deck Maintenance System"
- Consigli per un corretto mantenimento di coperte e ponti in teak

Confezioni

Flacone di plastica	1 l
	4 l

Valori

Tutti i dati tecnici specificati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

Informazioni di salute e sicurezza

Per informazioni e consigli su utilizzo, manipolazione, trasporto, stoccaggio ed eliminazione dei prodotti chimici si raccomanda di consultare la relativa scheda di sicurezza, dove sono riportati tutti i dati necessari dal punto di vista fisico, ecologico, tossicologico ed ogni altra informazione inerente la sicurezza.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'operatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposta presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicheranno alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

Ulteriori informazioni disponibili su:
www.sika.it
www.sika.com

Sika Italia S.p.A.
Business Unit Industry
Via Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italia
e-mail: industry@it.sika.com
Tel. 0039 02 54778 111
Fax 0039 02 54778 409

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

