

SCHEDA DATI PRODOTTO

SikaMelt®-001

Pulitore per adesivi hot melt

DATI TIPICI DI PRODOTTO (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

Base chimica	Plasticante
Colore (CQP001-1)	Incolore
Densità	1.0 kg/l
Contenuto solido	100 %
Temperatura di applicazione	100 – 180 °C
Durata di conservazione	24 mesi

CQP = Corporate Quality Procedure

DESCRIZIONE

SikaMelt®-001 è un pulitore per apparecchiature di applicazione di hot melt reattivi poliuretani. È progettato per rimuovere l'adesivo non indurito dai rulli. SikaMelt®-001 è già liquido a temperatura ambiente. Grazie alla sua bassa viscosità è adatto principalmente per i sistemi di applicazione a tre rulli.

VANTAGGI

- Particolarmente adatto per la pulizia di roller coater
- Facilita la pulizia meccanica di adesivi hot melt
- Esente da solventi

CAMPI DI APPLICAZIONE

SikaMelt®-001 viene utilizzato per la pulizia di roller coater dall'adesivo hot melt non polimerizzato. Il poliuretano Hot Melt già indurito può anche gonfiarsi e facilitare così il processo di rimozione. Nota: SikaMelt®-001 non è in grado di depolimerizzare il poliuretano una volta indurito.

Questo prodotto è adatto solo per utenti professionisti esperti

METODO DI APPLICAZIONE

Applicazione

La temperatura standard dell'applicazione di SikaMelt®-001 è di circa 150 °C. Per pulire un sistema a rulli, la maggior parte dell'adesivo deve essere rimossa dal rullo, se necessario, con mezzi meccanici. Lasciare un pò di adesivo sui rulli per fungere da supporto per il detergente. Successivamente, SikaMelt®-001 viene applicato sui rulli alla temperatura di elaborazione appropriata dell'hot melt reattivo. Dopo 5 - 10 minuti l'operazione di pulizia è terminata e i rulli vengono fermati. Per pulire i rulli è possibile utilizzare un tessuto che non sfilacci. Attenzione: indossare guanti protettivi quando si rimuove la pulitrice calda per evitare ustioni. Quando SikaMelt®-001 viene utilizzato per sistemi chiusi come serbatoi o tubi, viene pompato attraverso l'apparecchiatura, fino a quando il pulitore non appare nella parte di erogazione. Nei casi in cui SikaMelt®-001 venga utilizzato per gonfiare l'adesivo già indurito, il detergente deve essere mantenuto alla temperatura di applicazione per 4 ore prima di rimuovere il detergente. Per ulteriori dettagli consultare le istruzioni di pulizia

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

SikaMelt®-001 deve essere conservato a temperatura inferiore a 40 °C e in un luogo asciutto.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Le informazioni qui contenute sono fornite solo a titolo di orientamento generale. I consigli su applicazioni specifiche sono disponibili su richiesta presso l' Ufficio Tecnico di Sika Industry.

Copie delle seguenti pubblicazioni sono disponibili su richiesta:

- Scheda di sicurezza
 - Istruzioni per la pulizia
- Per apparecchiature hot melt PUR SikaMelt®

INFORMAZIONI CONFEZIONAMENTO

Fustino	10 kg
---------	-------

VALORI BASE DEI DATI PRODOTTO

Tutti i dati tecnici specificati in questo documento si basano su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

INFORMAZIONI SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli su utilizzo, manipolazione, trasporto, stoccaggio ed eliminazione dei prodotti chimici si raccomanda di consultare la relativa scheda di sicurezza, dove sono riportati tutti i dati necessari dal punto di vista fisico, ecologico, tossicologico ed ogni altra informazione sulla sicurezza.

DISCLAIMER

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'operatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposta presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicheranno alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

SCHEDA DATI PRODOTTO

SikaMelt®-001
Versione 03.01 (03 - 2023), it_IT
019409010010001000

Sika Italia S.p.A.
Via Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
industry@it.sika.com
Tel. +39 02 54778111
Fax +39 02 54778409
www.sika.it

