

SCHEMA DATI PRODOTTO

SikaEmaco® T 610 Inderip Top

Conglomerato bituminoso a freddo ad alte prestazioni.

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

SikaEmaco® T 610 Inderip Top è un conglomerato bituminoso a freddo ad alte prestazioni, caratterizzato da una curva granulometrica continua e da un contenuto di bitume modificato con additivi vegetali. Questa formulazione permette al materiale di raggiungere prestazioni molto elevate e di garantire un'ottima lavorabilità in qualsiasi condizione operativa.

IMPIEGHI

SikaEmaco® T 610 Inderip Top è un prodotto ideale per gli interventi di manutenzione e riparazione stradale, particolarmente indicato per il ripristino di piani viabili disconnessi. Trova inoltre applicazione nella chiusura di tagli per il passaggio di cavi, nella realizzazione di finiture perimetrali di tombini e pozzetti, nei raccordi tra pavimentazioni poste a quote differenti e nel riempimento di aree di posa di tubazioni e altri impianti tecnici.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

Applicazione semplice e veloce:

- Pronto all'uso, con stesura a freddo.
- Non richiede personale specializzato né attrezzature specifiche.

- Non necessita di primer di adesione.
- Può essere steso anche in presenza di acqua.
- Non è necessaria la preventiva pulizia del manto stradale.
- Garantisce un'estrema lavorabilità in qualsiasi condizione,
- Non necessità di colpi o operazioni per disgregare il materiale.
- Consente interventi di riparazione immediati.
- Consente immediata riapertura al traffico.

Durabilità e tenuta:

- Durabilità in sacco minima di 24 mesi.
- Non soffre le condizioni climatiche esterne.
- La curva granulometrica ottimizzata assicura un'eccellente compattabilità, migliorando la tenuta dopo la posa.
- Grande resistenza in presenza dell'azione dell'acqua.
- Elevata resistenza all'azione dell'acqua.

Ecologia:

- Privo di composti organici volatili.
- Modificato con additivi vegetali.
- Non rilascia sostanze inquinanti nell'ambiente.
- Il prodotto non aderisce al sacco: l'imballo può essere smaltito correttamente come plastica urbana tradizionale.
- Il prodotto sfuso non unge il cassone di trasporto e non sporca le superfici di stoccaggio, facilitando le operazioni di movimentazione e mantenendo pulite le aree operative.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Bitume
Imballaggio	Sacchi da 20 kg
Aspetto / Colore	Pasta nera
Durata di conservazione	min. 24 mesi
Condizioni di immagazzinamento	Non risente delle condizioni climatiche esterne. L'unico elemento che può deteriorarsi è l'involucro in plastica esposto agli agenti atmosferici.

Spessore	min. 2 cm Per spessori sopra agli 8 cm, si consiglia la compressione intermedia.		
Dimensione massima dell'inerte	8 mm		
Granulometria	Setaccio (mm)	Passante (%)	(EN 12697-2:2015+A1:2019))
	8	99	
	6,3	80 - 99	
	4	55 - 80	
	2	30 - 55	
	0,5	15 - 30	
	0,063	0 - 15	
Densità apparente	2,3 -2,4 Mg/m³		
Stabilità dimensionale	Stabilità di Marshall media corretta	> 3,0 KN	(EN 12697-34)
	Provini confezionati a 20±5°C e 75 colpi per faccia;Provini confezionati a 20±5°C e 100 rotazioni della pressa giratoria.		
Resistenza ai carichi da traffico	Quoziente di Marshall medio corretto	> 1,5 kN/mm	(EN 12697-34)
	Provini confezionati a 20±5°C e 75 colpi per faccia;Provini confezionati a 20±5°C e 100 rotazioni della pressa giratoria.		
Volume	Contenuto dei vuoti	< 10%	
Rapporto di miscelazione	Contenuto di legante riferito all'aggregato	4,5% - 5,8%	

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

Stendere il SikaEmaco® T 610 Inderip Top sulla superficie da ripristinare o da richiudere, avendo cura di mantenere uno spessore superiore rispetto all'area circostante, poiché la fase di compattazione può ridurre lo spessore finale fino al 30%.

La compattazione può essere eseguita utilizzando il peso del mezzo di trasporto, in quanto il prodotto non aderisce agli pneumatici.

Per applicazioni di grandi quantità, il materiale può essere steso con finitrice e successivamente compattato con rullo.

Il traffico può essere riaperto immediatamente, favorendo così la compattazione finale del materiale.

Una compattazione insufficiente compromette l'efficacia e la durata dell'intervento.

Sika Italia S.p.A.

Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
Italia (IT)
Tel: +39 045 854 6201
info@sika.it
www.sika.it

QUALITÀ DEL SUPPORTO / SUBSTRATO

Il SikaEmaco® T 610 Inderip Top può essere steso su qualsiasi superficie, non necessita di essere pulita e può essere steso anche in presenza di acqua.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

SikaEmacoT610InderipTop-it-IT-(02-2026)-1-1.pdf