

## SCHEDA DATI PRODOTTO

## Sarnatherm® T 200

PANNELLI D'ISOLAMENTO TERMICO IN POLISTIRENE ESPANSO  
SINTERIZZATO EPS TAGLIATO DA BLOCCO



## DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Sarnatherm® T 200 è un pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato EPS, tagliato da blocco, per l'isolamento termico di coperture.

## IMPIEGHI

Sarnatherm® T 200 è studiato specificatamente per isolamento termico di coperture in stratigrafie di "tetto caldo", all'intradosso dei manti impermeabili sintetici Sarnafil® e Sikaplan®. Idoneo per le seguenti tipologie di coperture:

- Coperture con manti a vista fissati meccanicamente
- Coperture con manti a vista incollati
- Coperture zavorrate ghiaia
- Coperture zavorrate giardino pensile estensivo

## CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Omogeneità delle caratteristiche fisico-meccaniche
- Possibilità di avere pannelli di varie dimensioni e pendenze
- Stabilità dimensionale
- Imputrescibile
- Non irrita al tatto
- Non contiene CFC

## CERTIFICAZIONI / NORMATIVE

- Norma di prodotto EN 13163 – isolanti termici per l'edilizia, prodotti di polistirene espanso EPS ottenuti in fabbrica – provvisto di marcatura CE
- Sistema di gestione per la qualità ISO 9001

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Polistirene espanso sinterizzato EPS
Imballaggio	Pannelli rettangolari a bordo dritto
Colore	Bianco <i>Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le proprietà termiche e meccaniche del prodotto.</i>
Durata di conservazione	5 anni dalla data di produzione in confezione chiusa, non danneggiata e originale.
Condizioni di immagazzinamento	I pannelli devono essere conservati nella propria confezione originale e protetti dall'esposizione diretta ai raggi solari, dalla pioggia, dalla neve e dal ghiaccio. <i>ATTENZIONE: materiale termoriflettente, non coprire con teli trasparenti.</i>
Densità	≈ 27 kg/m <sup>3</sup>

**Dimensioni**  
1.000 x 500 mm  
1.200 x 2.000 mm  
(altre a richiesta)

Tolleranze dimensionali

Lunghezza	L3	± 3 mm	(EN 822)
Larghezza	W3	± 3 mm	(EN 822)
Spessore	T2	± 2 mm	(EN 823)
Ortogonalità	S5	± 5/1000 mm	(EN 824)
Planarità	P5	± 5 mm	(EN 825)

**Spessore**  
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200 mm

(possibilità di realizzare pannelli pendenzati a spessore variabile)

## INFORMAZIONI TECNICHE

<b>Resistenza a compressione</b>	CS (10)	≥ 200 kPa	(EN 826)
<b>Resistenza a flessione</b>	BS	≥ 250 kPa	(EN 12089)
<b>Stabilità dimensionale</b>	DS (N)	± 0,2%	(EN 1603)
<b>Reazione al fuoco</b>	Euroclasse E		(EN 13501-1)
<b>Conduttività termica</b>	$\lambda_d$	0,032 W/mK	(EN 12667)
<b>Resistenza Termica</b>	Spessore [mm]	$R_d$ [m <sup>2</sup> K/W]	(EN 12667)
	20	0,60	
	30	0,90	
	40	1,25	
	50	1,55	
	60	1,85	
	70	2,15	
	80	2,50	
	90	2,80	
	100	3,10	
	110	3,40	
	120	3,75	
	130	4,05	
	140	4,35	
	150	4,65	
	160	5,00	
	180	5,60	
	200	6,25	
<b>Resistenza alla diffusione del vapore acqueo</b>	$\mu$	70 (valore medio)	(EN 13163)
<b>Permeabilità al vapore acqueo</b>		0,0125 mg/(Pa h m) (valore medio)	(EN 13163)
<b>Assorbimento d'acqua</b>	WL(T) a lungo periodo per immersione totale	≤ 5%	(EN 12087)
	WL(P) a lungo periodo per immersione parziale	≤ 0,5 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Temperatura di servizio</b>		≤ +80 °C	

# INFORMAZIONI DI SISTEMA

## Struttura del sistema

Prodotti accessori:

- Sarnafast® DTL-70x70, piastre di distribuzione carico
- Sarnafast® DT-70x70, piastre di distribuzione carico
- Sarnafast® Tube SFT-50, manicotti in poliammide
- Sarnafast® SBF-6.0, viti di fissaggio
- Sarnafast® SF-4.8, viti di fissaggio
- TI-6.3, viti di fissaggio
- TI-T25-6.3, viti di fissaggio
- Sika® RoofBond, schiuma poliuretana per incollaggio

## Compatibilità

Sarnatherm® T 200 non è idoneo al contatto diretto con manti impermeabili sintetici a base di PVC-p; prevedere uno strato di separazione in tessuto non tessuto Sarnafelt PP 300 o S-Felt T 300 oppure in velo vetro S-Glass Fleece-120.

Sarnatherm® T 200 non è idoneo al contatto diretto con sostanze contenenti solventi.

## ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

### METODO / ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE

Nelle coperture piane con sistema di fissaggio meccanico e manto a vista, Sarnatherm® T 200 è posato a secco e fissato meccanicamente con piastre di distribuzione del carico Sarnafast® DTL-70x70 e viti Sarnafast® SBF-6.0 o altri idonei elementi di fissaggio, in funzione del tipo di supporto, secondo le indicazioni di Sika®. Realizzare almeno 1 punto di fissaggio nel centro della lastra, per pannelli di dimensione fino a 1 m<sup>2</sup>. Fare in ogni caso riferimento alle indicazioni di fissaggio meccanico Sika®.

Nelle coperture piane con sistema di incollaggio e manto a vista, Sarnatherm® T 200 può essere posato a secco e fissato meccanicamente come sopra descritto, oppure può essere incollato al supporto con Sika® RoofBond. Nelle zone centrali della copertura applicare 3 strisce continue rettilinee e parallele di adesivo per metro, nelle zone perimetrali-angolari applicare 5 strisce di adesivo per metro.

Nelle coperture zavorrate, Sarnatherm® T 200 è posato a secco.

I pannelli Sarnatherm® T 200 sono posati in completo accostamento. Si raccomanda di sfalsare i pannelli per evitare giunzioni ad "X".

### LIMITAZIONI

- Sarnatherm® T 200 non è idoneo al contatto diretto con manti impermeabili sintetici a base di PVC-p; prevedere uno strato di separazione in tessuto non tessuto Sarnafelt PP 300 o S-Felt T 300 oppure in velo vetro S-Glass Fleece-120
- Sarnatherm® T 200 non è idoneo al contatto diretto con sostanze contenenti solventi
- Sarnatherm® T 200 non è resistente ai raggi UV
- Sarnatherm® T 200 è un materiale termoriflettente, non coprire con teli trasparenti
- Sarnatherm® T 200 non è idoneo per utilizzo a temperature > +80 °C

## VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

### RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

## ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per l'installazione si raccomanda l'utilizzo di occhiali di protezione ai raggi UV.

### REGOLAMENTO (EC) NR. 1907/2006 - REACH

Questo prodotto è un articolo come definito nell'Art. 3 della Normativa (CE) n. 1907/2006 (REACH). Esso non contiene sostanze che sono destinate ad essere rilasciate da questo articolo nelle normali o ragionevoli condizioni d'uso previste. Pertanto non è richiesta una Scheda di Sicurezza ai sensi dall'Art. 31 della suddetta Normativa per immettere il prodotto sul mercato, trasportare o utilizzare lo stesso. Per un uso sicuro seguire le istruzioni fornite in questa Scheda Dati Prodotto. In base alle nostre attuali conoscenze questo prodotto non contiene sostanze SVHC (Substances of Very High Concern), come indicato nell'Allegato XIV del REACH o nella lista pubblicata dalla European Chemicals Agency in concentrazioni sopra lo 0,1 % in peso.

Scheda Dati Prodotto

Sarnatherm® T 200

Giugno 2020, Version 01.01

020935032000000007

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

### **Sika Italia S.p.A.**

Via Luigi Einaudi, 6  
20068 Peschiera Borromeo (MI)  
Phone: +39 02 54778 111  
Fax: +39 02 54778 119  
info@sika.it  
www.sika.it

### **Scheda Dati Prodotto**

Sarnatherm® T 200  
Giugno 2020, Version 01.01  
020935032000000007

SarnathermT200-it-IT-(06-2020)-1-1.pdf

