

SCHEDA DATI PRODOTTO

COMPACTCRETE® 39 P 22 SCC

ADDITIVO SUPERFLUIDIFICANTE AD ALTA EFFICACIA CON EFFETTO STABILIZZANTE PER STABILIMENTI DI PREFABBRICAZIONE E CANTIERISTICA.

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

COMPACTCRETE® 39 P 22 SCC è indicato per la produzione di calcestruzzi a rapido sviluppo delle resistenze. Adatto per calcestruzzi con curve granulometriche discontinue o povere di parti fini a consistenza normale o SCC.

IMPIEGHI

Il notevole effetto fluidificante senza azioni collaterali permette la produzione di calcestruzzi durevoli a bassissimo rapporto a/c ad alte prestazioni. Il COMPACTCRETE® 39 P 22 SCC è pertanto particolarmente indicato nel settore della prefabbricazione pesante e della cantieristica, dove sono richieste sia alte resistenze iniziali che un ottimo livello di finitura estetica. In particolare il miglioramento del faccia vista ne rende l'impiego vantaggioso in tutti i tipi di calcestruzzo, in modo particolare per strutture di pregio architettonico. In combinazione con un adeguato mix-design, il prodotto è raccomandato per la produzione di calcestruzzi autocompattanti (SCC). In questo caso il prodotto consente di ottenere impasti di calcestruzzo particolarmente stabili e robusti anche in calcestruzzi con limitate quantità di finissimi. Questo effetto stabilizzante è attivo anche nel caso di calcestruzzi superfluidi non autocompattanti poveri di parti fini dove riduce fortemente i fenomeni di bleeding e sedimentazione. L'effetto di accelerazione nello sviluppo delle resistenze consente, se opportunamente sfruttato, una notevole riduzione dei tempi di maturazione accelerata a vapore.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

Il prodotto agisce disperdendo le particelle di cemento grazie alla combinazione di effetto elettrostatico e di ingombro sterico che consentono di mantenere separate le particelle di cemento all'interno dell'impasto di calcestruzzo. Inoltre il COMPACTCRETE 39 P 22 SCC abbassa la tensione superficiale dell'acqua così come l'attrito tra il cemento e gli aggregati. In questo modo i componenti del calcestruzzo vengono bagnati meglio dall'acqua. Tutto questo porta, tra l'altro, a notevoli vantaggi in termini di finitura estetica dei manufatti. Grazie alla particolare conformazione dei polimeri impiegati, l'effetto disperdente è ottenuto senza alterare significativamente le cinetiche di idratazione del cemento. Inoltre il prodotto possiede una spiccata azione stabilizzante che riduce fortemente la tendenza alla sedimentazione e al bleeding di miscele con ridotte quantità di finissimi. Gli impasti risultano più omogenei con evidenti vantaggi nelle operazioni di messa in opera e finitura. La combinazione tra assenza di ritardo e forte abbassamento del rapporto acqua / cemento consente una notevole accelerazione nello sviluppo delle resistenze del calcestruzzo.

CERTIFICAZIONI / NORMATIVE

COMPACTCRETE® 39 P 22 SCC risponde alla norma EN 934-1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Superfluidificante a base di polycarbossilato etere
Imballaggio	Sfuso autocisterna – Megacupac da 1050 kg - fusti da 220 kg – cupac da 25 kg

Aspetto / Colore	Liquido bruno
Durata di conservazione	9 mesi dalla data di produzione
Condizioni di immagazzinamento	Conservazione riferita a materiale stoccato in confezioni integre e mantenute sigillate nei propri originali imballi, in ambiente asciutto.
Densità	1,053 ± 0,02 kg/dm ³ a 20°C
Contenuto totale di ioni di cloruro	≤ 0,10%
Equivalenti di ossido di sodio	≤ 3,0 %
Dosaggio raccomandato	L'intervallo di dosaggio raccomandato è compreso fra 0,30% e 2,50% sul peso del cemento in rapporto alla lavorabilità desiderata. Dosaggi più elevati sono possibili, ma in questi casi si raccomanda di consultare preventivamente il Servizio di Assistenza tecnica di Addiment Italia e di eseguire prove preliminari di qualifica per verificare lo sviluppo iniziale delle resistenze del calcestruzzo. In caso di calcestruzzo SCC i dosaggi sopra indicati devono essere rapportati al quantitativo di polveri (cemento, cenere volante o filler, passante degli aggregati al setaccio 0,125 mm).
Compatibilità	COMPACTCRETE® 39 P 22 SCC non è compatibile con i superfluidificanti della serie ADDIMENT FM.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

COMPACTCRETE® 39 P 22 SCC può essere aggiunto sia all'acqua d'impasto, che come ultimo componente al calcestruzzo umido già mescolato. In tutti i casi i tempi di miscelazione devono essere tali da garantire una dispersione omogenea del prodotto. Pertanto, nel caso di aggiunta del prodotto al calcestruzzo umido, questo deve essere mescolato almeno 60" nel caso di miscelatori forzati ad alta efficacia.

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO DA
CERTIQUALITY
N. 951

Scheda Dati Prodotto
COMPACTCRETE® 39 P 22 SCC
Settembre 2018, Version 01.01
021301011000002039

COMPACTCRETE39P22SCC-it-IT-(09-2018)-1-1.pdf

