

SCHEDA DATI PRODOTTO

SikaEmaco® T 600 Inderip

Conglomerato bituminoso a freddo.

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

SikaEmaco® T 600 Inderip è un conglomerato bituminoso, pronto all'uso e utilizzabile a freddo, composto da una miscela di inerti (sabbia e graniglia) di natura calcare da frantoio, bitume e additivi appositamente studiati e proporzionati per migliorare le caratteristiche di adesività, lavorabilità e durata.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Applicazione semplice e veloce
- Consente interventi di riparazione immediati
- Pronto all'uso, con stesura a freddo, non necessita la presenza di personale specializzato o attrezzature particolari

IMPIEGHI

SikaEmaco® T 600 Inderip è un prodotto ideale nel campo della manutenzione e riparazione stradale per tutti gli interventi di ripristino di piani viabili disconnessi; utilizzabile anche per l'esecuzione di tagli per il passaggio di cavi, finiture perimetrali di tombini e pozzi, raccordi fra pavimentazione a quote differenti, tubature ed altri impianti tecnici in genere.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Bitume e aggregato	
Imballaggio	Sacchi da 20 kg	
Colore	Pasta nera	
Durata di conservazione	12 mesi	
Condizioni di immagazzinamento	Si consiglia di stoccare il materiale in sacchi al riparo dagli agenti atmosferici e in ambienti non soggetti a forti sbalzi termici. Prima dell'utilizzo, può essere necessario smuovere il contenuto del sacco per riattivare il flussante e ripristinarne la lavorabilità, in particolare per i sacchi posizionati sul fondo del bancale. I sacchi garantiscono una durata di circa 12 mesi. Oltre tale periodo, il materiale può subire un deterioramento, con possibile perdita di elasticità e rischio di lacerazione.	
Spessore	Max. 6 cm	
Granulometria	Granulato bituminoso	20%

Resistenza a trazione	Resistenza a trazione indiretta	≥ 12 kPa
	Provini testati diametro 100 mm costipati per 140 giri testati a 25°C in aria dopo 28 gg di maturazione.	
Stabilità dimensionale	Stabilità marshall*	≥ 0,5 kN
	Vuoti %	< 15%
	* a 25°C in aria dopo 28 gg di maturazione	
Rapporto di miscelazione	Contenuto di legante	4,8 %-5,5 %
	Riferito all'aggregato	

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

DIRETTIVA 2004/42/CE - LIMITAZIONE DI EMISSIONI DI VOC

Per informazioni e consigli per una corretta e sicura manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente versione della Scheda di Sicurezza, contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO / SUPPORTO

Pulire con cura la zona dell'intervento in modo che la superficie risulti pulita e priva di ristagni d'acqua, polvere, sassi e altri corpi estranei. E' ammessa un leggera umidità.

APPLICAZIONE

Il materiale deve essere distribuito sulla buca o sull'area di ripristino per uno spessore massimo di 6 cm. Qualora sia necessario uno spessore maggiore, procedere con l'applicazione di strati sovrapposti, opportunamente compattati.

Si consiglia di stendere il prodotto mantenendo uno spessore leggermente superiore rispetto alla superficie circostante, in quanto la fase di compattazione può ridurre lo spessore finale fino al 25-30%. Ad esempio, per il riempimento di una buca di 3 cm, è opportuno applicare circa 4 cm di materiale.

Per garantire maggiore efficacia e durabilità, il materiale deve essere adeguatamente compattato con mezzi idonei. In caso di utilizzo finalizzato al ripristino dell'aderenza, si raccomanda di riscaldarlo con fiamma, così da migliorarne l'adesività al sottofondo.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
Italia (IT)
Tel: +39 045 854 6201
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto

SikaEmaco® T 600 Inderip
Agosto 2026, Version 01.01
020302040030246929

SikaEmacoT600Inderip-IT-(08-2026)-1-1.pdf