

SCHEDA DATI PRODOTTO

Sikalastic®-250 TC

VERNICE PROTETTIVA BICOMPONENTE SENZA SOLVENTE, COLORATA O AD ALTA RIFLETTANZA SOLARE, PER RIVESTIMENTI IN POLIUREA

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Vernice colorata bicomponente, in emulsione acquosa, UV resistente, flessibile, resistente ai ristagni di acqua

IMPIEGHI

- Protettivo resistente agli agenti atmosferici per superfici in poliurea su coperture piane ed inclinate.
- Rivestimento ad alta riflettanza solare per superfici in poliurea.
- Finitura colorata per superfici in poliurea

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Elevata resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Alta riflettanza solare
- Senza solvente, emulsione acquosa
- Pedonabile per ispezione
- Flessibile anche a basse temperature (fino -20°C)
- Resistente ai ristagni di acqua
- Applicabile anche per superfici verticali

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Emulsione acrilica pigmentata
Imballaggio	Componente A (denominato "Sikalastic-250 Color"): latte da 20 kg Componente B: latte da 460 g
Colore	Bianco, grigio, rosso, verde
Durata di conservazione	Componente A: 24 mesi dalla data di produzione Componente B: 12 mesi dalla data di produzione
Condizioni di immagazzinamento	Conservare nelle confezioni originali, integre e sigillate, in ambiente asciutto, al riparo dalla luce solare, dall'acqua e dal gelo, a temperatura compresa tra +5°C e +35°C.
Densità	~1,34 kg/l
Contenuto di solidi	~65%

INFORMAZIONI TECNICHE

Allungamento a rottura	~180%	ISO EN 527-3
Riflettanza solare	> 90% (colore bianco)	
Emissanza termica	~0,91 (colore bianco)	ASTM C1371
Indice di riflettanza solare SRI	~102	ASTM E1980

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto
Sikalastic®-250 TC
Settembre 2019, Version 01.02
020915151000000024

Sikalastic-250TC-it-IT-(09-2019)-1-2.pdf