

SCHEMA DATI PRODOTTO

SikaMur®-392 MuroStuk

Malta per stuccature su muratura faccia vista

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

SikaMur®-392 MuroStuk è una malta premiscelata a base di calce idraulica e cemento, idrofugata, dall'elevata compatibilità chimico-fisica con le vecchie murature.

IMPIEGHI

SikaMur®-392 MuroStuk è adatto in tutte le stuccature a faccia-vista e come malta d'allettamento per l'elevazione di murature esterne ed interne grazie alle sue caratteristiche di resistenza a compressione.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Elevata lavorabilità;
- Buona resistenza a compressione;
- Ottima compatibilità chimico-fisica con le varie tipologie di muratura;
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici.

CERTIFICAZIONI / NORMATIVE

Marcatura CE e DOP secondo EN 998-2 - Malte da murature

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Calce idraulica e cemento		
Imballaggio	Sacco da 25 kg		
Aspetto / Colore	Polvere colore beige o tufo		
Durata di conservazione	12 mesi dalla data di produzione		
Condizioni di immagazzinamento	Conservare negli imballi originali non danneggiati, in condizioni asciutte e a temperature fra +5°C e +35°C.		
Dimensione massima dell'inerte	~ 1.4 mm		
Resistenza a compressione	≥ 13 N/mm ²		(EN 1015-11)
Resistenza a flessione	~ 4 N/mm ²		(EN 1015-11)
Resistenza al taglio	Iniziale	≥ 0.15 N/mm ²	(EN 998-2)
Adesione per trazione	0.5 N/mm ²	FP:B	(EN 1015-12)
Reazione al fuoco	A1		(EN 13501)
Permeabilità al vapore acqueo	μ 5-20		(EN 1015-19)
Assorbimento capillare	~ 0.09 kg/m ² min ^{0.5}		(EN 1015-18)

Conducibilità termica	1.3 W/mK	(EN 1745)
Temperatura di servizio	+5°C min / +35° max	

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Rapporto di miscelazione	con acqua pulita	~ 18% (ca. 4.5 l per sacco da 25 kg)
Consumo	~ 1.5 kg/l	
Spessore strato	5 mm min / 30 mm max	

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

LIMITAZIONI

- Durante l'applicazione proteggere da condizioni atmosferiche avverse;
- Non caricare la muratura prima dell'indurimento della malta.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli per una corretta e sicura manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente versione della Scheda di Sicurezza, contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO / SUPPORTO

Rimuovere le vecchie malte tra sassi, pietra o mattoni della muratura da stuccare in caso di forte sfarinamento e incoerenza. La muratura deve essere lavata e pulita.

MISCELAZIONE

SikaMur®-392 MuroStuk va miscelato con la percentuale d'acqua indicata (ca. 18% di acqua pulita per ogni sacco da 25 kg) utilizzando una betoniera o un trapano a basso numero di giri.

APPLICAZIONE

Applicare SikaMur®-392 MuroStuk con cazzuola e a spatola in acciaio. Utilizzare una sacca a poche per riempire le fughe di pietra faccia vista.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

La pulizia degli attrezzi e delle superfici sporche di residui di prodotto non ancora indurito si effettua con acqua. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.
Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto
SikaMur®-392 MuroStuk
Novembre 2025, Version 01.01
021850102000246377

SikaMur-392MuroStuk-it-IT-(11-2025)-1-1.pdf