

SCHEDA DATI PRODOTTO

Sikalastic®-827 HT

ADESIVO HOT-MELT MODIFICATO

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Sikalastic®-827 HT è costituito da granuli adesivi hot-melt di copolimero espansivo modificato. Sikalastic®-827 HT permette l'incollaggio all'asfalto dei sistemi impermeabilizzanti Sika per impalcati di ponte.

IMPIEGHI

Sikalastic®-827 HT può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.

- Come pellets seminati a fresco su Sikalastic-8902
- Come pellets seminati a fresco su SikaCor-HM Mastic

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Permette l'adesione tra membrana impermeabilizzante e strato di asfalto
- Fornisce un ancoraggio meccanico grazie al potere espandente sviluppato a contatto con asfalto caldo
- Eccellente forza di adesione e di resistenza a taglio

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Copolimero a base di Ethyl-Vinyl-Acetano modificato	
Imballaggio	sacchi da 25 kg	
Colore	pellets bianchi	
Durata di conservazione	24 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di immagazzinamento	Gli imballi devono essere conservati negli imballi originali sigillati, integri, in ambiente asciutto a temperatura comprese tra +5°C e +30°C. Proteggere dalla luce diretta del sole.	
Densità	~1.20 kg/l, densità in mucchio Valore determinato a +23°C	(EN ISO 2811-1)
Contenuto di solidi in peso	100%	

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza chimica	Resistente all'acqua, bitume e sali disgelanti
--------------------	--

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Consumo	~ 0.70 kg/m ²
---------	--------------------------

Temperatura ambiente	Fare riferimento a quanto indicato nella scheda tecnica del relativo sistema di adesione
----------------------	--

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

METODO / ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE

Seminare uniformemente Sikalastic®-827 HT nei seguenti alternativi metodi:

- manualmente
- mediante sabbiatrice a bassa pressione
- mediante distributore a ruote Sika

LIMITAZIONI

Sikalastic®-827 HT deve essere seminato sullo strato adesivo fresco. Non seminare Sikalastic®-827 HT qualora il tempo aperto sia stato superato. Per un corretto sviluppo delle proprietà adesive e di resistenza a taglio, la stesura dell'asfalto deve avvenire a temperature non inferiori a +140°C. Su impalcati di acciaio la stesura dell'asfalto deve avvenire a temperature non inferiori a +160°C.

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sikalastic-827HT-IT-IT-(06-2020)-2-1.pdf

Scheda Dati Prodotto
Sikalastic®-827 HT
Giugno 2020, Version 02.01
020706802100000001