

BUILDING TRUST

SCHEDA DATI SISTEMA

Sikafloor® MultiDur ET-16 ECC

VERNICIATURA EPOSSIDICA COLORATA, ANTISCIVOLO PER SUPPORTI UMIDI

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Sikafloor® MultiDur ET-16 ECC è un sistema epossidico colorato, rigido, antiscivolo, con finutura "a buccia d'arancia" per pavimenti industriali con umidità di risalita.

Esso fornisce un pavimento resistente, uniforme, a bassa manutenzione con una finitura lucida. Idoneo per condizioni di usura medio-normale in ambienti interni. Spessore ~ 2–4mm.

IMPIEGHI

Sikafloor® MultiDur ET-16 ECC può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.

- Su supporti cementizi o calcestruzzo con normalemedia usura come aree di stoccaggio, di manutenzione, laboratori, garages e rampe di carico.
- Parcheggi multipiano e interrati, hangar e aree di produzioni umide come nell'industria alimentare e delle bevande.
- Pavimenti dove è richiesta la resistenza all'usura e la pulibilità

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Uniforme
- Antiscivolo
- Buone resistenze meccaniche
- Buone resistenze chimiche
- Resistenza media allo shock termico
- Applicazione facile e veloce
- Espansione termica simile al calcestruzzo
- Buona adesione con calcestruzzo umido o asciutto
- Buone resistenze meccaniche iniziali e finali
- Buona resistenza ad oli e acqua
- Per uso interno
- Non corrode le barre di armatura

SOSTENIBILITÀ

- Confome a LEED v4 MRc 2 (Opzione 1):Dichiarazione e ottimizzazione dei prodotti da costruzione – Dichiarazione EPD - Sikafloor*-155 WN
- Conforme a LEED v2009 IEQc 4.2: Materiali a bassa emissione - Pitture e vernici - Sikafloor*-155 WN, Sikafloor*-81 EpoCem
- IBU Dichiarazione di prodotto ambientale (EPD) Sikafloor°-155 WN, Sikafloor°-81 EpoCem, Sikafloor° -264 N Thixo

CERTIFICAZIONI / NORMATIVE

- Rivestimento protettivo del calcestruzzo secondo la EN 1504-2 Sikafloor°-81 EpoCem°, Sikafloor°-264 N Thixo
- Prodotti per la riparazione del calcestruzzo strutturale EN 1504-3 Sikafloor*-81 EpoCem*
- Resina sintetica per massetti secondo la EN 13813 che rilascia il marchio CE - Sikafloor®-81 EpoCem®, Sikafloor®-264 N Thixo
- Test di compatibilità della vernice AA-0244, Sikafloor
 *-264 N, BMW Group, Report No. 170211291
- Test di conformità EN 1504-2, Sikafloor®-81 EpoCem, Sika, Approvazione No. 2116-CPD-0101
- Test di conformità EN 1504-3, Sikafloor®-81 EpoCem, Sika, Approvazione No. 2116-CPD-0101
- Test al fuoco secondo la EN 13501-1, Sikafloor*-81 EpoCem, MPA Dresden, Report No. 041706
- Test al fuoco secondo la EN 13501-1, Sikafloor®-81 EpoCem, Hoch, Report No. KB-Hoch-170138
- Test al fuoco secondo la EN 13501-1, Sikafloor®-264 N Thixo, Hoch, Report No. KB-Hoch-170622
- Test al fuoco secondo la ISO 11925-2, Sikafloor®-264 N Thixo, Hoch, Report No. PB-Hoch-170620
 Test al fuoco secondo la ISO 9239-1, Sikafloor®-264 N
- Thixo, Hoch, Report No. PB-Hoch-170621
 Test di migrazione secondo la EN 23270, Sikafloor®
- -81 EpoCem, kiwa, Report No. P 8740a
 Contatto indiretto con il cibo secondo (EU) 1935/2004, Sikafloor*-264 N Sikafloor*-264 N LO, Fesenius Bericht, Test report No. 3419034-01

Scheda Dati Sistema

Sikafloor® MultiDur ET-16 ECC Febbraio 2020, Version 01.01 02081190000000081

- Comportamento di degassificazione VOC/SVOC ISO 14644-8, Sikafloor®-264 N, CSM Statement of Qualification, Fraunhofer IPA, Report No. SI 1709-952
- Emissione di particelle secondo la ISO 14644-1, Sikafloor®-264 N, CSM Statement of Qualification, Fraunhofer IPA Report No. SI 1709-952
- Reaction to fire classification according to DIN EN 13501-1, Sikafloor®-161 + Sikafloor®-264 N, Bfl-s1
- Reaction to fire classification according to DIN EN 13501-1, Sikafloor®-161 + Sikafloor®-264 N + Sikafloor °-264 N Thixo
- Test allo scivolamento secondo la DIN 51130, Sikafloor®-81 EpoCem, Roxeler, Certificate No. 020044-17-7
- Test allo scivolamento secondo la DIN 51130, Sikafloor®-264 N Thixo, Roxeler, Certificates No. 020044-17-19, 020044-17-2, 020044-17-20, 020044-17-3, 020044-17-4


Test allo scivolamento secondo la DIN 51131, Sikafloor *-81 EpoCem, Roxeler, Certificates No. 020044-17-7a, 020044-17-8a

- Test allo scivolamento secondo la DIN 51131, Sikafloor®-264 N Thixo, Roxeler, Certificate No. 020044-17-20a, 020044-17-2a, 020044-17-3a, 020044-17-4a, 020044-17-9a
- Test secondo EN 13892, Sikafloor®-81 EpoCem, Hartl, Report No. 1-27679/1
- Test secondo EN 1504, Sikafloor®-81 EpoCem, SCERT, Certificate No. 2116-CPD-0101
- Test secondo EN 1504-2, Sikafloor®-81 EpoCem, Applus, Report No. 09/349-963
- Test secondo EN 1504-3, Sikafloor®-81 EpoCem, Applus, Report No. 09/351-965
- Test di permeabilità all'acqua secondo la DIN 1048-5, Sikafloor®-81 EpoCem, Polymer Institut, Report No. P 3439

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Struttura del sistema

Sikafloor® MultiDur ET-16 ECC



Prodotto
Sikafloor®-155 WN
Sikafloor®-81 EpoCem®
1–2 × Sikafloor®-264 N Thixo

Base chimica	Epossidica
Aspetto	a buccia d'arancia, antiscivolo, lucida
Colore	Disponibile in vari colori
Spessore nominale	~2–4 mm

INFORMAZIONI TECNICHE

Durezza Shore D	~76 (7 gg / +23 °C)	(DIN 53 505)
Adesione per trazione	> 1,5 N/mm² (rottura del calcestruzzo)	(ISO 4624)
Resistenza chimica	Sikafloor® - 264 N Thixo resiste a varie resistenze ch to alla scheda tecnica del prodotto.	imiche. Fare riferimen-



Sikafloor® MultiDur ET-16 ECC Febbraio 2020, Version 01.01 020811900000000081



Resistenza termica	Esposizione*	Calore secco
	Permanente	+50 °C
	Breve contatto max. 7 giorni	+80 °C
	Breve contatto max. 12 h	+100 °C

Brevi contatti umidità/calore secco* fino a +80°C dove l'esposizione è solo occasionale (come la pulizia a vapore, ecc)

* Assenza di contemporanea aggressione chimica e/o meccanica

Resistenza a slittamento / scivolamento $\,$ R9

(DIN 51130)

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Consumo	Fare riferimento alla "St		
	Sikafloor® MultiDur ET-16 ECC (~2–4 mm)		
	Strato	Prodotto	Consumo
	1. Primer	1 × Sikafloor®-155 WN	~0,3–0,5 kg/m² diluito con il 10 % di acqua
	2. Strato di livellamento	1 × Sikafloor®-81 Epo- Cem®	~2,25 kg/m²/mm
	3. Finitura	1–2 × Sikafloor®-264 N Thixo	~0,5–0,8 kg/m² per ma- no
Temperatura ambiente	+10 °C min. / +30 °C max	х.	
Umidità relativa dell'aria	80 % max.		
Punto di rugiada	Attenzione alla condensa. Il supporto e il materiale non indurito deve essere +3°C sopra il punto di rugiada per ridurre il rischio di condensa e lo sbiancamento della superficie del prodotto applicato.		
•	+10 °C min. / +30 °C max.		
Temperatura del substrato / supporto	+10 °C min. / +30 °C max	X.	
Contenuto di umidità del substrato /	Può essere applicato su gni di acqua. Sebbene si gettato (> 24 ore), è con coce del calcestruzzo al	calcestruzzo umido o app	ne su calcestruzzo appena o 3 giorni per il ritiro pre- arsa di crepe da contra-
Contenuto di umidità del substrato / supporto	Può essere applicato su gni di acqua. Sebbene si gettato (> 24 ore), è con coce del calcestruzzo al zione del calcestruzzo su	calcestruzzo umido o app a idoneo per l'applicazion sigliato attendere almen fine di prevenire la comp	ne su calcestruzzo appena o 3 giorni per il ritiro pre- arsa di crepe da contra- ento.
Contenuto di umidità del substrato / supporto	Può essere applicato su gni di acqua. Sebbene si gettato (> 24 ore), è con coce del calcestruzzo al zione del calcestruzzo su Prima di applicare Sikafl re: Temperatura del sup-	calcestruzzo umido o app a idoneo per l'applicazior isigliato attendere almen fine di prevenire la comp ul massetto e sul rivestim	ne su calcestruzzo appena o 3 giorni per il ritiro pre- arsa di crepe da contra- ento.
Contenuto di umidità del substrato / supporto	Può essere applicato su gni di acqua. Sebbene si gettato (> 24 ore), è con coce del calcestruzzo al zione del calcestruzzo su Prima di applicare Sikafl re:	calcestruzzo umido o app a idoneo per l'applicazion isigliato attendere almen fine di prevenire la comp ul massetto e sul rivestim oor®-81 EpoCem® su Sika	ne su calcestruzzo appena o 3 giorni per il ritiro pre- arsa di crepe da contra- ento. Ifloor®-155 WN attende-
Contenuto di umidità del substrato / supporto	Può essere applicato su gni di acqua. Sebbene si gettato (> 24 ore), è con coce del calcestruzzo al zione del calcestruzzo si Prima di applicare Sikafl re: Temperatura del sup- porto	calcestruzzo umido o app a idoneo per l'applicazion sigliato attendere almen fine di prevenire la comp ul massetto e sul rivestim oor®-81 EpoCem® su Sika Minimo	ne su calcestruzzo appena o 3 giorni per il ritiro pre- arsa di crepe da contra- ento. Ifloor®-155 WN attende- Massimo
Contenuto di umidità del substrato / supporto	Può essere applicato su gni di acqua. Sebbene si gettato (> 24 ore), è con coce del calcestruzzo al zione del calcestruzzo su Prima di applicare Sikafl re: Temperatura del sup- porto +10 °C	calcestruzzo umido o appa idoneo per l'applicazion sigliato attendere almeno fine di prevenire la compul massetto e sul rivestimoor®-81 EpoCem® su Sika	ne su calcestruzzo appena o 3 giorni per il ritiro pre- arsa di crepe da contra- ento. Ifloor®-155 WN attende- Massimo
Contenuto di umidità del substrato / supporto	Può essere applicato su gni di acqua. Sebbene si gettato (> 24 ore), è con coce del calcestruzzo al zione del calcestruzzo su Prima di applicare Sikafl re: Temperatura del supporto +10 °C +20 °C +30 °C	calcestruzzo umido o appa idoneo per l'applicazion sigliato attendere almenorime di prevenire la compul massetto e sul rivestimoor®-81 EpoCem® su Sika Minimo 12 h 6 h 4 h può essere sovrarivestito	ne su calcestruzzo appena o 3 giorni per il ritiro pre- arsa di crepe da contra- ento. Ifloor®-155 WN attende- Massimo
Contenuto di umidità del substrato / supporto	Può essere applicato su gni di acqua. Sebbene si gettato (> 24 ore), è con coce del calcestruzzo al zione del calcestruzzo su Prima di applicare Sikafl re: Temperatura del supporto +10 °C +20 °C +30 °C Sikafloor®-81 EpoCem® quando l'umidità è <4 % Temperatura del supporto	calcestruzzo umido o appa idoneo per l'applicazion sigliato attendere almendine di prevenire la compul massetto e sul rivestimoor®-81 EpoCem® su Sika Minimo 12 h 6 h 4 h può essere sovrarivestito in peso e non prima di:	ne su calcestruzzo appena o 3 giorni per il ritiro pre- arsa di crepe da contra- ento. Ifloor®-155 WN attende- Massimo 72 h 48 h 24 h con un rivestimento
Contenuto di umidità del substrato / supporto	Può essere applicato su gni di acqua. Sebbene si gettato (> 24 ore), è con coce del calcestruzzo al zione del calcestruzzo su Prima di applicare Sikafl re: Temperatura del supporto +10 °C +20 °C +30 °C Sikafloor®-81 EpoCem® quando l'umidità è <4 %	calcestruzzo umido o appa idoneo per l'applicazion sigliato attendere almendine di prevenire la compul massetto e sul rivestimoor®-81 EpoCem® su Sika Minimo 12 h 6 h 4 h può essere sovrarivestito in peso e non prima di:	ne su calcestruzzo appena o 3 giorni per il ritiro pre- arsa di crepe da contra- ento. Ifloor®-155 WN attende- Massimo 72 h 48 h 24 h con un rivestimento
Contenuto di umidità del substrato /	Può essere applicato su gni di acqua. Sebbene si gettato (> 24 ore), è con coce del calcestruzzo al zione del calcestruzzo su Prima di applicare Sikafl re: Temperatura del supporto +10 °C +20 °C +30 °C Sikafloor®-81 EpoCem® quando l'umidità è <4 % Temperatura del supporto	calcestruzzo umido o appa idoneo per l'applicazion sigliato attendere almendine di prevenire la compul massetto e sul rivestimoor®-81 EpoCem® su Sika Minimo 12 h 6 h 4 h può essere sovrarivestito in peso e non prima di rempo di a	ne su calcestruzzo appena o 3 giorni per il ritiro pre- arsa di crepe da contra- ento. Ifloor®-155 WN attende- Massimo 72 h 48 h 24 h con un rivestimento



Prodotti applicati pronti per l'uso

Temperatura	Pedonabile	Traffico leggero	Totale induri- mento
+10 °C	~72 h	~6 giorni	~10 giorni
+20 °C	~24 h	~4 giorni	~7 giorni
+30 °C	~18 h	~2 giorni	~5 giorni

I tempi sono approssimativi e possono cambiare a seconda delle condizioni ambientali ed in particolar modo dalla temperatura e dall'umidità.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Imballaggio	Fare riferimento alle schede di prodotto
Durata di conservazione	Fare riferimento alle schede di prodotto
Condizioni di immagazzinamento	Fare riferimento alle schede di prodotto

MANUTENZIONE

PULIZIA

Sika® Method Statement: Metodo di pulizia per i pavimenti Sikafloor®

ULTERIORI DOCUMENTI

- Sika® Method Statement: Metodo di pulizia per i pavimenti Sikafloor®
- Sika® Method Statement: Miscelazione e applicazione dei prodotti Sikafloor.
- Sika® Method Statement: Valutazione e Preparazione del Supporto per Sistemi Skafloor®".
- Schede tecniche dei prodotti

LIMITAZIONI

- Garantire sempre un adeguata ventilazione di aria fresca quando si usa Sikafloor® MultiDur ET-16 ECC in spazi confinati per evitare problemi di indurimento
- Dopo l'applicazione il prodotto deve essere protetto dalla condensa, umidità e acqua per almeno 24 ore
- Sotto la radiazione solare diretta possono verificarsi discolorazioni e differenze di colore, ma che non influenzano le performance del rivestimento.
- I giunti di costruzione e le fessure statiche esistenti sul supporto devono essere pretrattate usando resine della gamma Sikadur® o Sikafloor® per riempire e livellare il vuoto creato ed evitare la perdita di materiale durante l'applicazione.
- L'incorretto trattamento delle fessure possono essere visibili sul pavimento in resina e può ripercuotersi sulla durabilità dello stesso.
- Per l'esatto colore, assicurrsi di applicare Sikafloor® MultiDur ET-16 ECC in ogni area proveniente dallo stesso lotto di produzione
- In alcune condizioni, con pavimento riscaldato o alte

- temperature ambientali combinate con un alto carico, possono essere visibili degli avvallamenti sulla resina.
- Se viene richiesto di riscaldare l'ambiente non usare riscaldatori a gas, oli, paraffina o altri combustibili fossili. Questi producono una grande quantità di CO₂ e vapore acquo che possono variare l'effetto finale della superficie. Usare solo riscaldatori elettrici.

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.



NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6 20068 Peschiera Borromeo (MI) Phone: +39 02 54778 111 Fax: +39 02 54778 119 info@sika.it www.sika.it

SikafloorMultiDurET-16ECC-it-IT-(02-2020)-1-1.pdf

