

## SCHEDA DATI PRODOTTO

# SikaGrind®-3251 PC

### ADDITIVO INCREMENTATORE DELLE RESISTENZE MECCANICHE E COADIUVANTE DI MACINAZIONE

#### DESCRIZIONE DI PRODOTTO

SikaGrind®-3251 PC è un additivo incrementatore delle resistenze meccaniche e coadiuvante di macinazione di nuova generazione in grado di incrementare efficacemente le resistenze alle brevi ed alle lunghe stagionature. SikaGrind®-3251 PC è un prodotto caratterizzato da un basso dosaggio indicativo che permette di ridurre sensibilmente i costi di trasporto ed è assolutamente esente da cloruri. Questo prodotto è particolarmente indicato per i cementi tipo II A/LL al calcare ed i cementi alle ceneri volanti, in particolare per la classe di resistenza 42,5.

#### IMPIEGHI

SikaGrind®-3251 PC è particolarmente efficace per i cementi Portland tipo II A/LL al calcare ed ai cementi alle ceneri volanti, in particolare per la classe di resistenza 42,5. SikaGrind®-3251 PC fornisce incrementi di resistenza molto elevati alle brevi ed alle lunghe stagionature.

#### INFORMAZIONI DI PRODOTTO

<b>Imballaggio</b>	Sfuso autocisterna - Cisternetta da 1050 kg - fusti da 250 kg
<b>Aspetto / Colore</b>	Liquido Bruno
<b>Durata di conservazione</b>	9 mesi dalla data di produzione
<b>Condizioni di immagazzinamento</b>	Conservare in confezioni integre e mantenute sigillate nei propri originali imballi, in ambiente asciutto e protetto dalla luce diretta del sole, a temperatura compresa tra +2°C e +35°C.
<b>Densità</b>	~1,075 kg/dm <sup>3</sup> at 20°C
<b>Valore pH</b>	~10,5

#### INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

**Dosaggio raccomandato**

L'intervallo di dosaggio raccomandato è compreso fra 0,03% e 0,08% sul peso del cemento. Si raccomanda l'esecuzione preliminare di prove di laboratorio e di test industriali per l'individuazione del dosaggio ottimale del prodotto.

**Compatibilità**

I cementi additivati con SikaGrind®-3251 PC sono compatibili con tutti gli additivi per calcestruzzo in commercio quali aeranti, riduttori d'acqua, ritardanti e plastificanti senza che sia stato riscontrato alcun effetto negativo sulle proprietà fisiche del calcestruzzo.

**Erogazione**

SikaGrind®-3251 PC viene immesso in alimentazione mediante una pompa dosatrice direttamente nel mulino di macinazione o sul materiale in alimentazione del mulino. Periodicamente è necessario verificare che il terminale del tubo d'alimentazione dell'additivo all'interno del mulino non sia ostruito dal cemento. Sika Italia assicura la presenza dei suoi tecnici in stabilimento per l'assistenza necessaria all'utilizzo ottimo dei suoi additivi, oltre che per l'esecuzione di prove di laboratorio per l'individuazione degli additivi e dei dosaggi ottimali, in funzione delle esigenze dei clienti.

**VALORI BASE**

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

**RESTRIZIONI LOCALI**

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

**ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA**

Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

**NOTE LEGALI**

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

**Sika Italia S.p.A.**

Via Luigi Einaudi, 6  
20068 Peschiera Borromeo (MI)  
Phone: +39 02 54778 111  
Fax: +39 02 54778 119  
info@sika.it  
www.sika.it

**Scheda Dati Prodotto**

SikaGrind®-3251 PC  
Marzo 2020, Version 01.01  
021407021000000540

SikaGrind-3251PC-it-IT-(03-2020)-1-1.pdf