

SCHEMA DATI PRODOTTO

DISARM VEGETAL EV

Disarmante vegetale in emulsione pronto all'uso

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Disarm Vegetal EV è un olio disarmante in emulsione pronto all'uso specifico per la sfoltitura di opere e manufatti cementizi. E' composto da materie prime vegetali, al fine di rispettare l'ambiente e la salute degli utilizzatori.

IMPIEGHI

Disarm Vegetal EV è un olio disarmante vegetale in emulsione specificatamente formulato per la sfoltitura di opere e manufatti cementizi su casseri metallici ed in legno trattato. Può essere utilizzato sia nel settore della prefabbricazione pesante e leggera che nella cantieristica in tutti i casi in cui è richiesta una superficie del calcestruzzo di elevato livello estetico. Nel caso di utilizzo in prefabbricazione il prodotto consente il disarmo degli elementi sia nel caso di maturazione a temperatura ambiente che in condizioni di stagionatura accelerata a vapore (max 70°C).

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

Disarm Vegetal EV favorisce un agevole di sarmo sia esso normale che differito. E' utilizzabile con ogni tipo di calcestruzzo, anche nel caso si utilizzino cementi bianchi o colorati. Disarm Vegetal EV consente di ottenere una superficie del calcestruzzo uniforme, con assenza di macchie, permette la successiva applicazione di eventuali rivestimenti o vernici.

SOSTENIBILITÀ

Agenti aromatici: assenti

Biodegradabilità: biodegradabilità ultima a 28 giorni > 60% (EN-ISO 9408-OCDE 301 B)

Contenuto in materie prime vegetali: > 95%

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Imballaggio	Cisternetta da 1000 litri - fusti da 210 litri - cupac da 10 litri
Durata di conservazione	12 mesi
Condizioni di immagazzinamento	Conservare in confezioni integre e mantenute sigillate nei propri originali imballi, in ambiente asciutto e protetto dalla luce diretta del sole, a temperatura compresa tra +5°C e +35°C. Il prodotto teme il gelo
Densità	0.98 kg/dm ³ a 20°C
Punto di infiammabilità	>100°C

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Consumo	Con 1 litro di Disarm Vegetal EV si possono trattare in base alla natura del supporto ed alle condizioni di applicazione: - da 20 a 40 m ² per supporti assorbenti (legno non trattato), - da 40 a 60 m ² per supporti trattati non assorbenti, - da 60 a 100 m ² per supporti in metallo, trattati non assorbenti
---------	---

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

LIMITAZIONI

Non utilizzare l'olio in presenza di fiamme libere. Non applicare su casseri in gomma, polistirene e poliuretano.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli per una corretta e sicura manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente versione della Scheda di Sicurezza, contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

Disarm Vegetal EV può essere applicato a spruzzo sulle casseforme in strato leggero ed omogeneo, senza eccessi. L'applicazione ottimale in termini di uniformità del film disarmante è fatta tramite apposite spruzzine airless o alternativamente tramite sistemi fissi o portatili con ugelli a pettine e pressioni di esercizio superiori a 4 atm. Prima di iniziare le operazioni di getto del calcestruzzo è necessario attendere che la componente acquosa del disarmante evapori e che si formi lo strato continuo oleoso. Per applicazioni particolari, ad esempio casseri con forme complesse, si consiglia di passare un panno sulla superficie allo scopo di eliminare eventuali eccessi di olio.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
Italia (IT)
Tel: +39 045 854 6201
info@sika.it
www.sika.it