

SCHEDA DATI PRODOTTO

Selftene BV HE Biadesivo P 3 kg/m²

Membrana di barriera vapore bitume polimero elastomerica autoadesiva armata poliestere



DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Selftene BV HE Biadesivo P 3 kg/m² è una membrana bitume polimero elastomerica biadesiva con flessibilità a freddo a -25 °C e con peso di 3 kg/m², utilizzabile come barriera al vapore anche su supporti sensibili al calore o facilmente combustibili. La mescola è a base di elastomeri termoplastici stirolo-butadiene radiale a blocchi (gomma SBS), con ottima elasticità anche alle basse temperature. Selftene BV HE Biadesivo P 3 kg/m² è armata con un tessuto non tessuto di poliestere imputrescibile, stabilizzato dimensionalmente con fibre di vetro longitudinali per ridurre al minimo il ritiro delle giunzioni di testa. La membrana è adatta a proteggere l'isolante termico dalla migrazione del vapore su coperture di ambienti riscaldati con umidità UR < 80 % a 20 °C. Entrambe le facce sono rivestite con spalmatura autoadesiva a base di elastomeri e resine tackificanti protetta con film siliconato da rimuovere prima della posa. L'adesione al supporto si ottiene per rullatura della membrana.

IMPIEGHI

Selftene BV HE Biadesivo P 3 kg/m² è utilizzabile per l'impermeabilizzazione secondo le destinazioni d'uso da marcatura CE previste sulla base delle linee guida AISPEC-MBP:

- Barriera al vapore (EN 13970)

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Mescola elastomerica flessibile a -25 °C
- Barriera al vapore per proteggere l'isolante termico dalla migrazione del vapore
- Spalmatura autoadesiva sulla faccia inferiore per l'adesione diretta su vari supporti e tavolati di legno
- Spalmatura autoadesiva sulla faccia superiore per l'adesione diretta dei pannelli isolanti
- Risparmia la preparazione del tavolato con fogli chiodati prima della barriera al vapore
- Armatura poliestere stabilizzata dimensionalmente con fibre di vetro

SOSTENIBILITÀ

- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004

CERTIFICAZIONI E NORMATIVE

- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti
- Dichiarazione di prestazione e destinazioni d'uso in riferimento alla norma EN 13970 - Strati bituminosi per il controllo del vapore
- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Composizione	Bitume modificato con polimero SBS elastomerico termoplastico e con entrambe le facce spalmate con mescola autoadesiva		
Armatura	Tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato dimensionalmente con fibre di vetro		
Imballo	Rotolo	Pallet da 30 rotoli	
Finitura superficiale		Faccia superiore	Film siliconato
		Faccia inferiore	Film siliconato
Durata di conservazione	12 mesi dalla data di produzione		
Condizioni di stoccaggio	Il Prodotto deve essere conservato nella confezione originale, non aperta e non danneggiata, in luogo asciutto e a temperature comprese tra +5 °C e +35 °C. Proteggere il prodotto dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici e dalla luce del sole. Conservare in posizione verticale. Per ulteriori informazioni consultare la guida: <i>Posa delle membrane bitume distillato polimero</i> , al paragrafo <i>Trasporto, movimentazione e stoccaggio</i> , liberamente scaricabile dal sito Index.		
Dimensioni	Lunghezza	10 ± 0.1 m	(EN 1848-1)
	Larghezza	1 ± 0.01 m	
Massa areica	3 kg/m ² ± 10 %		

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza al punzonamento dinamico	700 mm	(EN 12691-A)
Resistenza alla lacerazione con il chiodo	Longitudinale (MD) 150 ± 45 N Traversale (CMD) 150 ± 45 N	(EN 12310-1)
Comportamento al fuoco esterno	F Roof	(EN 13501-5)
Euroclasse di reazione al fuoco	E	(EN 13501-1)
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu = 100\,000 \pm 20\,000$	(EN 1931)
Impermeabilità	≥ 60 kPa	(EN 1928-B)
Conduttività termica	0.2 W/mK	
Resistenza allo scorrimento a caldo	≥ 100 °C	(EN 1110)
Flessibilità a freddo	≤ -25 °C	(EN 1109)
Forza a trazione massima	Longitudinale (MD) 450 ± 90 N / 50 mm Traversale (CMD) 300 ± 60 N / 50 mm	(EN 12311-1)
Allungamento a trazione	Longitudinale (MD) 40 % ± 15 % V.A. Traversale (CMD) 40 % ± 15 % V.A.	(EN 12311-1)
Capacità termica	3.9 kJ/K	
Resistenza al sollevamento del vento	Con polistirene espanso ≥100 kPa $\Delta_{adm} = 6000 \text{ N/m}^2$	(EN 16002)
	Con polistirene espanso estruso $\Delta_{adm} = 6000 \text{ N/m}^2$	(EN 16002)

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Temperatura ambiente	+5 °C min. / +40 °C max.
Temperatura del substrato / supporto	+5 °C min. / +40 °C max.

Scheda Dati Prodotto
Selftene BV HE Blade-sivo P 3 kg/m²
Dicembre 2025,
Version 01.01
020945303200243725



BUILDING TRUST



DISCLAIMER

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Questo prodotto è un articolo come definito nell'Art. 3 della Normativa (CE) n. 1907/2006 (REACH). Esso non contiene sostanze che sono destinate ad essere rilasciate da questo articolo nelle normali o ragionevoli condizioni d'uso previste. Pertanto non è richiesta una Scheda di Sicurezza ai sensi dall'Art. 31 della suddetta Normativa per immettere il prodotto sul mercato, trasportare o utilizzare lo stesso. Per un uso sicuro seguire le istruzioni fornite in questa Scheda Dati Prodotto. In base alle nostre attuali conoscenze questo prodotto non contiene sostanze SVHC (Substances of Very High Concern), come indicato nell'Allegato XIV del REACH o nella lista pubblicata dalla European Chemicals Agency in concentrazioni sopra lo 0,1 % in peso.

ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

Per una corretta posa in opera di Selftene BV HE Bia-desivo P 3 kg/m² è fondamentale seguire le indicazioni contenute nei seguenti manuali liberamente scaricabili dal sito Index: *Guida alla posa delle membrane bitume distillato polimero*, *Guida alla stratigrafia di una copertura*, *Guida all'impermeabilizzazione*; seguire indicazioni e suggerimenti riportati nelle norme:

- UNI 11333-2
- UNI 11345
- UNI 8178-2

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Per mantenere un'adeguata funzionalità dell'impermeabilizzazione durante la sua vita utile, è consigliabile condurre un'ispezione periodica di controllo della tenuta all'acqua delle membrane e delle giunzioni, in particolare intorno agli elementi accessori. Controllare la funzionalità delle opere ausiliarie, delle scossaline, delle bocchette di scarico, dei tubi di troppo pieno, ecc. Procedere alla rimozione di foglie, muschio ed eventuale altra vegetazione. Fare sempre riferimento alla norma UNI 11540 - Manutenzione delle coperture piane.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto
Selftene BV HE Bia-desivo P 3 kg/m²
Dicembre 2025,
Version 01.01
020945303200243725

3/3

SelfteneBVHEBia-desivoP3kgm-it-ITINDEX-(12-2025)-1-1.pdf

index

BUILDING TRUST

