

SCHEDA DATI PRODOTTO

Sikafloor® ProSeal-30

RESINA PROTETTIVA LUCIDA PER PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Sikafloor® ProSeal-30 è una soluzione in solvente di resina acrilica trasparente, per il trattamento impregnante delle superfici in calcestruzzo.

IMPIEGHI

- Protezione e abbellimento per pavimenti in calcestruzzo stampato
- Finitura turapori e stagionante per pavimenti in calcestruzzo stampato
- Protezione dei parcheggi con traffico leggero

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Elevata resistenza al lavaggio
- Buona resistenza agli agenti atmosferici
- Buona finitura estetica
- Buona resistenza all'abrasione

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	resina acrilica a base solvente
Imballaggio	23 litri
Aspetto / Colore	Liquido incolore
Durata di conservazione	12 mesi dalla data di produzione
Condizioni di immagazzinamento	Conservato correttamente nella confezione originale sigillata, non danneggiata e non aperta. In condizioni di asciutto e freddo tra +5° C e +20° C.
Densità	~ 0,93 kg/l (a +20°C)
Contenuto di solidi in peso	30%

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Struttura del sistema	1-2 strati
------------------------------	------------

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Consumo	~ 0,2 l/m ²
Temperatura ambiente	Min. +5° C / Max. +30° C.
Temperatura del substrato / supporto	Min. +5° C / Max. +30° C.

Contenuto di umidità del substrato / supporto < 4%

Tempo di attesa / sovracopertura Almeno 12 ore a seconda della temperatura.
I tempi sono approssimativi e saranno influenzati dal cambiamento delle condizioni ambientali, in particolare la temperatura e l'umidità relativa.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

QUALITÀ DEL SUBSTRATO / SUPPORTO / PRETRATTAMENTO

Il supporto deve essere pulito, asciutto e privo di contaminanti quali sporco, olio, grasso, rivestimenti e trattamenti superficiali, ecc.

Rimuovere tutta la sporcizia, la polvere, le parti sciolte, preferibilmente meccanicamente.

MISCELAZIONE

Sikafloor® ProSeal-30 viene fornito pronto all'uso. Mescolare bene prima dell'uso.

APPLICAZIONE

Sikafloor® ProSeal-30 può essere applicato direttamente a pennello o rullo.

PRECAUZIONI DURANTE L'INDURIMENTO

Sikafloor® ProSeal-30 non richiede una stagionatura speciale, ma deve essere protetto dalla pioggia almeno per le prime 3 ore (a 20 ° C)

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Immediatamente dopo l'uso, pulire tutti gli strumenti e le attrezzature di applicazione con Sika Diluente C. Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO DA
CERTIQUALITY
N. 951

SikafloorProSeal-30-it-IT-(07-2018)-1-1.pdf

Scheda Dati Prodotto
Sikafloor® ProSeal-30
Luglio 2018, Version 01.01
020815110020000006

COSTRUIRE FIDUCIA

