

SCHEDA DATI PRODOTTO

Mineral Flexter Testudo P 4 mm Firestop MOP

Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica resistente al fuoco per la posa con adesivi a freddo armata poliestere e autoprotetta con scaglie di ardesia



DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Mineral Flexter Testudo P 4 mm Firestop MOP è una membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica con flessibilità a freddo a -20 °C e spessore di 4 mm, resistente agli incendi esterni delle coperture e certificata B roof (t2). La mescola è a base di polimeri APP elastoplastomerici e copolimeri elastomeri termoplastici poliolefinici, con ottima stabilità e durata nel tempo. La membrana è addittivata in massa con ritardanti di fiamma inorganici efficaci e sicuri. Mineral Flexter Testudo P 4 mm Firestop MOP è armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo (Spunbond) triarmato e fibra di vetro. La faccia superiore è rivestita con scaglie di ardesia che proteggono la membrana dall'esposizione ai raggi U.V. in maniera duratura. La faccia inferiore è rivestita con Texflamina, un tessuto non tessuto di polipropilene accoppiato a caldo che consente un'adesione al supporto più tenace e durevole nella posa con adesivi a freddo. La giunzione efficace è data da una striscia laterale di sovrapposizione sulla faccia superiore priva di ardesia e protetta con film da fondere a fiamma; è possibile, in alternativa, saldare le giunzioni con specifici adesivi bituminosi per una posa completamente senza fiamma.

IMPIEGHI

Mineral Flexter Testudo P 4 mm Firestop MOP è utilizzabile per l'impermeabilizzazione secondo le destinazioni d'uso da marcatura CE previste sulla base delle linee guida AISPEC-MBP:

- Strato superiore in sistemi multistrato senza protezione pesante superficiale permanente (EN 13707)
- Monostrato a vista (EN 13707)

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Mescola elastoplastomerica flessibile a -20 °C
- Resistente al fuoco esterno classificata B roof (t2) sia su substrato combustibile che incombustibile
- Mescola ad elevata stabilità, che si mantiene a lungo nel tempo
- Texflamina su faccia inferiore per posa con adesivi a freddo
- Possibile saldare a fiamma le giunzioni per una tenuta impermeabile duratura
- Possibile posa senza fiamma in aree a rischio incendio e su substrati sensibili al calore o infiammabili
- Armatura triarmata poliestere da filo continuo con fibre di vetro
- Autoprotetta con scaglie di ardesia

SOSTENIBILITÀ

- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004

CERTIFICAZIONI E NORMATIVE

- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti
- Dichiarazione di prestazione e destinazioni d'uso in riferimento alla norma EN 13707 - Membrane bituminose armate per impermeabilizzazione di coperture
- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Composizione	Bitume modificato con polimero APP elastoplastomerico e copolimeri elastomeri poliolefinici di tipo metallocene		
Armatura	Tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Spunbond triarmato e fibre di vetro		
Imballo	Rotolo	Pallet da 20 rotoli	
Finitura superficiale	Faccia superiore Faccia inferiore Colorazioni possibili faccia superiore		Scaglie di ardesia minerale Texflamina Fare riferimento al catalogo
Durata di conservazione	36 mesi dalla data di produzione		
Condizioni di stoccaggio	Il Prodotto deve essere conservato nella confezione originale, non aperta e non danneggiata, in luogo asciutto e a temperature comprese tra +5 °C e +35 °C. Proteggere il prodotto dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici e dalla luce del sole. Conservare in posizione verticale. Per ulteriori informazioni consultare la guida: <i>Posa delle membrane bitume distillato polimero</i> , al paragrafo <i>Trasporto, movimentazione e stoccaggio</i> , liberamente scaricabile dal sito Index.		
Dimensioni	Lunghezza Larghezza	10 ± 0.1 m 1 ± 0.01 m	(EN 1848-1)
Spessore	3 ± 0.2 mm		(EN 1849-1)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stabilità dimensionale	Longitudinale (MD) Traversale (CMD)	≤ -0.2 % ≤ +0.1 %	(EN 1107-1)
Resistenza alla lacerazione con il chiodo	Longitudinale (MD) Traversale (CMD)	250 ± 75 N 250 ± 75 N	(EN 12310-1)
Comportamento al fuoco esterno	B roof (t2)	(EN 13501-5)	Classificazione al fuoco valida per qualsiasi pendenza su supporto combustibile e non combustibile di densità > 16 kg/m³
Euroclasse di reazione al fuoco	E	(EN 13501-1)	
Permeabilità al vapore acqueo	Conforme EN 13707 può essere assunto il valore $\mu = 20\,000$ come fattore di resistenza al passaggio del vapore per le membrane bitume distillato polimero armate, ove non dichiarato.		
Impermeabilità	≥ 60 kPa	(EN 1928-B)	
Resistenza alla penetrazione d'acqua	W1	(EN 1928)	
Conduttività termica	0.2 W/mK		
Resistenza allo scorrimento a caldo	Nuovo Dopo invecchiamento	≥ 140 °C 140 ± 10 °C	(EN 1110) (EN 1296-1110)
Flessibilità a freddo	Nuovo Dopo invecchiamento	≤ -20 °C -15 ± 15 °C	(EN 1109) (EN 1296-1109)
Forza a trazione massima	Longitudinale (MD) Traversale (CMD)	750 ± 150 N / 50 mm 650 ± 130 N / 50 mm	(EN 12311-1)
Allungamento a trazione	Longitudinale (MD) Traversale (CMD)	45 % ± 15 % V.A. 50 % ± 15 % V.A.	(EN 12311-1)
Capacità termica	6 kJ/K		

Scheda Dati Prodotto

Mineral Flexter Testudo P 4 mm Firestop

MOP

Dicembre 2025,

Version 01.01

020920011960243844

2 / 3



BUILDING TRUST



INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Temperatura ambiente	+5 °C min. / +40 °C max.
Temperatura del substrato / supporto	+5 °C min. / +40 °C max.

DISCLAIMER

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Questo prodotto è un articolo come definito nell'Art. 3 della Normativa (CE) n. 1907/2006 (REACH). Esso non contiene sostanze che sono destinate ad essere rilasciate da questo articolo nelle normali o ragionevoli condizioni d'uso previste. Pertanto non è richiesta una Scheda di Sicurezza ai sensi dall'Art. 31 della suddetta Normativa per immettere il prodotto sul mercato, trasportare o utilizzare lo stesso. Per un uso sicuro seguire le istruzioni fornite in questa Scheda Dati Prodotto. In base alle nostre attuali conoscenze questo prodotto non contiene sostanze SVHC (Substances of Very High Concern), come indicato nell'Allegato XIV del REACH o nella lista pubblicata dalla European Chemicals Agency in concentrazioni sopra lo 0,1 % in peso.

ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

Per una corretta posa in opera del prodotto è fondamentale seguire le indicazioni contenute nei seguenti manuali liberamente scaricabili dal sito Index: *Guida alla posa delle membrane bitume distillato polimero*, *Guida alla stratigrafia di una copertura*, *Guida all'impermeabilizzazione*; seguire indicazioni e suggerimenti riportati nelle norme:

- UNI 11333-2
- UNI 11345
- UNI 8178-2

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Per mantenere un'adeguata funzionalità dell'impermeabilizzazione durante la sua vita utile, è consigliabile condurre un'ispezione periodica di controllo della tenuta all'acqua delle membrane e delle giunzioni, in particolare intorno agli elementi accessori. Controllare la funzionalità delle opere ausiliarie, delle scossaline, delle bocchette di scarico, dei tubi di troppo pieno, ecc. Procedere alla rimozione di foglie, muschio ed eventuale altra vegetazione. Per condurre una corretta manutenzione fare sempre riferimento alla norma UNI 11540 - Manutenzione delle coperture piane.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto
Mineral Flexter Testudo P 4 mm Firestop
MOP
Dicembre 2025,
Version 01.01
3/3 01960243844

MineralFlexterTestudoP4mmFirestopMOP-it-ITINDEX-(12-2025)-1-1.pdf



BUILDING TRUST

